

CIMENT PROMPTVICAT®

ARGAMASSA DE SECAGEM RÁPIDA PARA FIXAÇÃO OBJETOS PESADOS

VANTAGENS

- Ideal para fixação de objetos pesados.
- Presa rápida (2 minutos @+20 °C)
- Para pavimentos / paredes interiores / exteriores
- Retração compensada, não fissura.
- Resistente à corrosão, mesmo debaixo de água (água salgada, ácidos...)

DESCRIÇÃO

Argamassa cimentícia de baixa retração, de presa e endurecimento rápidos, para a reabilitação de betão e fixação de elementos pesados.

APLICAÇÕES

- Vedação, preenchimento e reparação de cantos e bordos.
- Realização de divisórias e compartimentos.
- Fixação de caixas de eletricidade, tubagens...
- Reparação pontual de pisos em betão.
- Preenchimento de fissuras.
- Indicado para reparações em locais húmidos ou em ambiente marinho (caixas de visita, tanques, canais de drenagem, etc.)
- Molduras decorativas, elementos pré-fabricados...

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies devem encontrar-se sólidas, limpas, secas e desengorduradas. Devem ser removidos todos os vestígios de materiais anteriores que possam comprometer a aderência. Num recipiente limpo, misture cuidadosamente o cimento e a areia antes de adicionar gradualmente a água, de acordo com as quantidades em baixo indicadas. Misture manualmente com uma espátula ou com um misturador elétrico, até obter uma pasta homogénea, sem grumos. Aplique imediatamente. Não submeter a cargas elevadas nas primeiras 24 horas.

PROPORÇÕES DA MISTURA

Pasta pura:

3 volumes de CIMENT PROMPT para 1 volume de água.

Argamassa:

1 kg de CIMENT PROMPT + 2 L de areia + 0,5 L água.

5 kg de CIMENT PROMPT + 10 L de areia + 2,5 L água.



10 kg de CIMENT PROMPT + 20 L de areia + 5 L água.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Forma	Pó
Cor	verde acinzentado (tipo 4515C).
Tempo de uso da mistura	Pasta pura: 2 minutos Argamassa: 4 a 10 minutos
Secagem completa	aprox. 24 horas
Performance ideal (propriedades mecânicas)	após 28 dias
Rendimento	350 kg/m ² /cm

PRECAUÇÕES

- Não submeter a cargas elevadas nas primeiras 24 horas.
- Não aplicar sobre superfícies em gesso.
- Temperatura de serviço: +5°C a +30°C.
- Não aplicar sob chuva ou quando diretamente exposto aos raios solares.
- Utilizar luvas e óculos de proteção durante a aplicação.

LIMPEZA

Limpar as ferramentas utilizadas com água.
Consultar a página web do produto.

APRESENTAÇÃO

Ref ^a	Embalagem	Caixa	EAN
30124880	Caixa cartão 1Kg	12	3549210027805
30124881	Saco 5Kg	4	3549210027812
30124882	Saco 10 Kg	2	3549210027829

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 9 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada armazenada, em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e 25°C, ao abrigo do gelo e da luz solar direta.

IMPORTANTE

CONSULTAR A FICHA DE SEGURANÇA ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

BOSTIK HOTLINE

Smart help
253 300 810

Den Braven, Lda.

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
an Arkema company

www.bostik.com/pt/portugal/



Este documento anula e substitui todas as versões anteriores.