

COLA PU D4

FICHA TÉCNICA

COLA DE POLIURETANO D4 MONOCOMPONENTE MADEIRA E RELVA ARTIFICIAL

DESCRIÇÃO

Adesivo monocomponente de poliuretano especialmente indicado para colagens exteriores exigentes de todo o tipo de madeiras, plásticos e metais. A sua fórmula assegura uma elevada durabilidade da colagem, inclusive em locais sujeitos a humidade permanente (CERTIFICAÇÃO D4).

VANTAGENS

- **Agarre rápido.**
- **Colagem ultraforte.**
- **Alta resistência às condições climáticas.**
- **Elevada resistência ao calor e ao frio.**
- **Tampa doseadora.**
- **Elevada capacidade de preenchimento.**
- **Resistente à humidade.**

APLICAÇÕES

Aplicações em madeira:

- **Montagem de elementos em interiores e exteriores.**
- **Colagem de madeiras exóticas.**

Aplicações em relva artificial:

- **Colagem de relva artificial sobre geotêxtil.**
- **Colagem de relva artificial sobre pavimentos existentes (betão, cerâmica...)**

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Pode aplicar-se sobre a maioria dos materiais: madeira (incluindo madeiras tropicais), aço, alumínio, plásticos, PVC, cerâmica, cimento, gesso cartonado, painéis fenólicos, painéis de isolamento térmico. As superfícies devem encontrar-se bem limpas e desengorduradas. Desatarraxar a tampa doseadora e aplicar a cola numa das superfícies a colar. Unir ambas as superfícies, pressionando-as firmemente. Não submeter a cargas durante as primeiras 24 horas.



LIMPEZA

Produto fresco : Bostik Cleaner E, acetona ou aguarrás. Produto seco: Remover mecanicamente, lixando.

Devido à grande variedade de materiais existentes, são sempre recomendados ensaios prévios de aderência e compatibilidade entre superfícies. Consultar a página web do produto.

RENDIMENTO

150gr/m² ou 15m lineares.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada armazenada, em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e 25°C, ao abrigo do gelo.

COLA PU D4

FICHA TÉCNICA

DADOS TÉCNICOS

Base	Prepolímero-poliuretano
Cor	Âmbar
Conteúdo de NCO	aprox. 15.5 - 16.5 %
Densidade	aprox. 1.13 g/cm ³
Viscosidade	3000 - 5000 mPa.s a 25°C
Formação de pele	30 - 45 min aprox.
Força de tração	10 N/mm ² (alumínio-alumínio)

SAÚDE E SEGURANÇA

Nocivo por inalação. Suspeito de provocar cancro. Provoca irritação ocular grave. Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias. Provoca irritação cutânea. Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar suavemente com sabonete e água abundantes. EM CASO DE INALAÇÃO: em caso de dificuldade respiratória, retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico. Retirar imediatamente a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Contém isocianatos. Pode provocar uma reação alérgica. Contém Diisocianato de 4,4' - metilendifenilo, Diisocianato de difenilmetano, isómeros/homólogos. Pode provocar uma reação alérgica.

APRESENTAÇÃO

CÓDIGO	CONTEÚDO	CAIXA	EAN
30605555	Âmbar - biberão de 750g	6 unid.	8412663055556

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.