ENDUIT D'IMPERMÉABILISATION SÉCHAGE RAPIDE

EMULSÃO BETUMINOSA SECAGEM RÁPIDA - BASE AQUOSA

VANTAGENS

-Indicado para fibrocimento, telas asfálticas, chapas de cobertura, placas de cobertura em ardósia, cerâmica, cobre, zinco, etc.
- Revestimento impermeabilizante duradouro.
- Aplicável com trincha.

DESCRIÇÃO

Bostik ENDUIT D'IMPERMÉABILISATION SÉCHAGE RAPIDE é uma emulsão betuminosa flexível, de média consistência, indicada para aplicação sobre a generalidade das coberturas. Possui um tom castanho escuro no momento da aplicação, tornando-se preto após a secagem. Confere um revestimento impermeabilizante duradouro sobre fibrocimento, telas asfálticas, chapas de cobertura, placas de cobertura em ardósia, cerâmica, cobre, zinco, etc. Em caso de aplicação sobre coberturas sujeitas a tráfego pedonal frequente ou com existência de mobiliário de jardim, é aconselhável a colocação de lajetas ou outros materiais similares para formação de passeios.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies devem encontrar-se limpas, secas, desengorduradas, isentas de partículas friáveis ou vestígios de corrosão e em bom estado de conservação. Remover eventuais algas, fungos ou líquenes existentes com um agente fungicida. Remover quaisquer bolhas existentes na tela/membrana asfáltica antiga, procedendo à sua reparação, colagem ou selagem. Eventuais fissuras devem ser preenchidas/reparadas com Bostik Bituminous Mastic. Assegurar que a superfície se encontra totalmente seca no momento da reparação. Se após a lavagem prévia da superfície, se verificar a permanência de poeiras ou vestígios de revestimentos betuminosos antigos, é aconselhável a aplicação do primário *Bostik Penetration Primer.* Nesse caso, deixar secar o primário antes de aplicar *Bostik ENDUIT D'IMPERMÉABILISATION SÉCHAGE RAPIDE. Bostik ENDUIT D'IMPERMÉABILISATION SÉCHAGE RAPIDE* pode ser aplicado sobre superfícies ligeiramente húmidas. Nesse caso remover o excesso de água antes de aplicar a emulsão betuminosa Bostik. No caso de existência de alguma humidade o tempo de cura será maior e poderá ser necessária a aplicação de uma segunda camada. O produto torna-se impermeável apenas após a cura total.

Aplicar com temperatura compreendida entre +10 °C e +35 °C, com tempo seco. Não aplicar mediante a possibilidade de ocorrência de chuva. Mexer bem o conteúdo da embalagem antes de aplicar. Aplicar com trincha, numa proporção de 0,7 litros por m². Aplicar uma segunda camada em sentido cruzado, 24 horas após a aplicação da camada anterior. Para obter uma maior resistência e durabilidade, deve aplicar-se uma rede de fibra de vidro sobre

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Cor	Castanho escuro. Preto após secagem.
Consistência	Pastosa
Densidade	aprox. 1.0
Base	Emulsão betuminosa
Temperatura de aplicação	+10 °C a +35 °C
Tempo de secagem	4 a 6 horas sob condições climáticas normais. Aguardar 24 horas entre camadas. O tempo de secagem pode variar significativamente em função da temperatura existente.

a primeira camada ainda fresca. Assegurar um mínimo de 50mm nas sobreposições da rede de fibra de vidro. Aplicar uma camadas de B*ostik ENDUIT D'IMPERMÉABILISATION SÉCHAGE RAPIDE* sobre a camada anterior. Após 24 horas, aplicar uma nova camada, em sentido cruzado relativamente à anterior. Proteger contra a ocorrência de chuva ou geada nas 24 horas seguintes à aplicação. Após a cura do produto, é recomendável a aplicação da pintura refletora Bostik por forma a prolongar o tempo de vida útil da emulsão betuminosa.

RECOMENDAÇÕES

Devido à variedade de materiais existentes, são sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade e aderência. Não indicado para aplicação em interiores ou como membrana impermeabilizante para tanques.

LIMPEZA

Produto não curado: Água.
Após a cura: Aguarrás.

RENDIMENTO

0,7 litros/m², dependendo da porosidade da superfície.

CONSERVAÇÃO

Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco e fresco, a uma temperatura compreendida entre +5˚C e +35˚C, ao abrigo do gelo. Armazenar a embalagem na posição vertical, com a tampa bem fechada.

APRESENTAÇÃO

Refª	Embalagem	Caixa	EAN
30612311	5 L	-	3549212480479
30612343	10L	-	3549212480486

PRECAUÇÕES

CONSULTAR A FICHA DE SEGURANÇA ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

BOSTIK HOTLINE
Smart help
253 300 810

Den Braven, Lda.
R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
an Arkema company
www.bostik.com/pt/portugal/

Este documento anula e substitui todas as versões anteriores.