

IMPERMÉABILISANT BITUMINEUX

IMPERMEABILIZANTE BETUMINOSO PARA COBERTURAS - BASE SOLVENTE

VANTAGENS

- -Impermeabilização imediata.
- -Indicado para coberturas.
- -Aplicável com trincha.

DESCRIÇÃO

Bostik Imperméabilisant Bitumineux é um revestimento impermeabilizante betuminoso, de base solvente, para coberturas. Indicado para aplicação sobre coberturas asfálticas, chapas metálicas de cobertura, fibrocimento, subtelha, placas de cobertura em ardósia, cobre, zinco, etc.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies devemencontrar-se limpas, secas, desengorduradas, isentas de partículas friáveis ou vestígios de corrosão e em bom estado de conservação. Remover eventuais algas, fungos ou líquenes existentes com um agente fungicida. Se após a lavagem prévia da superfície, se verificar a permanência de poeiras ou vestígios de revestimentos betuminosos antigos, é aconselhável a aplicação do primário *Bostik Penetration Primer*. Nesse caso, deixar secar o primário antes de aplicar *Bostik Imperméabilisant Bitumineux*. Com baixas temperaturas, é aconselhável armazenar as embalagens num local ameno, um dia antes da aplicação.

Aplicar apenas sobre superfícies secas. Mexer bem o conteúdo da embalagem. Aplicar duas ou mais camadas, em sentido cruzado, numa proporção de 0,7 litros por m². A aplicação de uma nova camada deve ser feita após a secagem da camada anterior. Sempre que possível, utilizar ferramentas descartáveis na aplicação. Quando necessário, pode utilizar-se uma rede de fibra de vidro para reforço adicional. Após a cura do produto, é recomendável a aplicação da pintura refletora Bostik por forma a prolongar o tempo de vida útil da membrana betuminosa.

RECOMENDACÕES

Devido à variedade de materiais existentes, são sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade e aderência.

LIMPEZA

Produto não curado: Aguarrás. Depois de curado, o produto é difícil de remover.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Descrição	Resultados		
Cor	Preto		
Consistência	Pastosa		
Densidade	aprox. 1.0		
Base	Betuminoso		
Temperatura de aplicação	-5°C a +35°C		
Resistência à temperatura	-10°Ca+85°C		
Resistência à água e químicos	Resistente à maioria das soluções salinas, alguns ácidos diluídos e alcalinos. Não resistente a óleos, solventes, alguns detergentes e alguns com- ponentes de limpa vidros.		
Flexibilidade	O produto amolece quando exposto a alta temperatura e torna-se menos flexível a baixas temperaturas.		
Tempo de secagem	24 horas sob condições climáticcas normais. Aguardar 24 horas entre camadas.		

RENDIMENTO

0,7 litros/m². Duas camadas permitem obter uma espessura de 0,9mm, dependendo da porosidade da superfície.

CONSERVAÇÃO

Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo. Manter afastado da exposição aos raios solares e de quaisquer fontes de ignição. Armazenar a embalagem na posição vertical, com a tampa bem fechada.

APRESENTAÇÃO

Refª	Embalagem	Caixa	EAN
30612541	2,5 L	4	3549212480516
30612543	5L	4	3549212480523

PRECAUCÕES

CONSULTAR A FICHA DE SEGURANÇA ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizarse com as informações apresentadas neste documento e/ ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.



Este documento anula e substitui todas as versões anteriores.