

# P795

## SEAL'N'FLEX PREMIUM SELANTE FLEXÍVEL E DURADOURO PARA CONSTRUÇÃO

### TECHNICAL DATA SHEET

#### VANTAGENS

- Cura sem formação de bolhas
- Fácil de alisar
- Indicado para juntas com maior largura
- Elasticidade permanente
- Elevada resistência mecânica
- Sem retração
- Boa aderência à generalidade das superfícies, sem necessidade de primário, inclusive sobre superfícies húmidas

#### DESCRIÇÃO

**Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM** é um selante de poliuretano de nova geração, com baixo teor de MDI, cura rápida, elevada performance e durabilidade. **Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM** não borbulha durante o processo de cura.

#### APLICAÇÕES

**Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM** foi desenvolvido especificamente como selante universal para vedar juntas de construção e expansão e juntas em passeios pedonais e adequado para aplicações em coberturas, conforme NFP 85-610.

#### INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

O correto dimensionamento das juntas possibilita a absorção de movimentos entre diferentes materiais de construção. Deve sempre existir uma relação correta entre a profundidade e a largura da junta. Para uma largura de junta até 10 milímetros deve ser mantida uma relação largura : profundidade de 1:1, com um mínimo de 5 mm de largura e de profundidade. Para juntas superiores a 10 mm de largura, a profundidade deverá ser igual a 1/3 da largura + 6 mm. Pode ocorrer uma alteração da cor do produto provocada pela exposição a alta temperatura, aos raios UV, aos agentes químicos, entre outros. Esta alteração poderá ocorrer com maior probabilidade no produto de cor branca, sem que isso afete a performance técnica ou a durabilidade do selante.



#### TECHNICAL DATA

Módulo 100%	ISO 8339	0,50 N/mm <sup>2</sup>
Temperatura de aplicação		+5°C to + 40°C
Base		New Generation PU
Cura	@ +23°C/50% RH	3 mm/24 hours
Densidade	ISO 1183-1	1,30 g/ml
Alongamento à rotura	ISO 8339	> 500%
Escorrimento	ISO 7390	0 mm
Movimento de junta		25%
Dureza Shore A	DIN 53505	30
Retração	ISO 10563	< 10%
Formação de pele	DBTM 10.00	90 min. @ +23°C/50% H.R.
Resistência à temperatura		-30°C to +80°C
Resistência à tração	ISO 8339	0,72 N/mm <sup>2</sup>

Valores típicos. Podem ocorrer variações em ± 3%

#### LIMITAÇÕES

- Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos flexíveis, neopreno e superfícies betuminosas
- Não indicado para contacto com cloro (piscinas)
- Pode amarelecer ligeiramente em contacto com os raios UV

## PREPARAÇÃO PRÉVIA / ACABAMENTO

Temperatura de aplicação: +5°C to +40°C (ambiente e superfícies). As superfícies devem encontrar-se em bom estado de conservação, limpas, isentas de poeiras e desengorduradas. Limpar as superfícies com **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. **Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM** possui boa aderência à generalidade das superfícies não porosas, sem necessidade de **Bostik T300 UNIVERSAL PRIMER**. As superfícies porosas devem ser tratadas previamente com primário Bostik Primer. São sempre recomendados testes prévios de aderência. Alisar a junta com **Bostik T500 FINISHING SOAP**.

## PINTURA

**Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM** pode ser pintado com tintas de base aquosa e pela generalidade das tintas bicomponentes. As tintas sintéticas terão uma cura mais lenta. É sempre recomendado um ensaio prévio de compatibilidade com as tintas a utilizar. **Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM** não necessita de ser pintado. Nos casos em que seja necessário fazê-lo, é recomendada uma passagem prévia de uma esponja tipo Scotch-Brite sobre o cordão e áreas adjacentes. Para obter melhores resultados, é recomendável que a pintura seja realizada alguns dias após a aplicação do selante.

## LIMPEZA

O material não curado e as ferramentas de aplicação podem ser limpos com **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. Após a cura, a limpeza terá de ser feita mecanicamente. Limpar as mãos com toalhetas **Bostik T150 CLEANING WIPES**.

## CORES

- Branco
- Marfim
- Cinza betão
- Cinza médio
- Cinza escuro
- Antracite
- Preto

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

## Bostik

Rua da Quintã, Lote 6 – Frossos 4700-023 Braga, Portugal  
Tel.: +351 253 300 810  
www.bostik.com

## EMBALAGEM

- Cartucho de 300ml, 12 unidades por caixa
- Salsichão de 600ml, 12 unidades por caixa

*Para informações mais detalhadas, consulte a página online do produto*

## VALIDADE

Armazenar em local seco e fresco, na embalagem original fechada, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. Validade de 15 meses após data de fabrico.

## SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Bostik.

## CERTIFICADOS

- F-EXT-INT-CC 25HM
- PW-EXT-INT-CC 25HM
- SNJF 25E
- ASTM C-920 C35
- ISEGA
- A+ French VOC Regulation

## BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digital  
Bostik.com

Smart help  
+351 253 300 810

