

# PANEL TACK HM

## FICHA TÉCNICA

### SISTEMA OCULTO DE COLAGEM ELÁSTICA DE PAINÉIS EM FACHADAS VENTILADAS.

#### DESCRIÇÃO

Panel Tack HM é parte integrante do sistema oculto de fixação de painéis de fachadas. Indicado para colagem elástica de painéis fenólicos HPL (high pressure laminates), fibrocimento, alumínio, madeira, laminados, composto de alumínio, cerâmica, etc..

#### VANTAGENS

- **Fixação oculta.**
- **Isento de solventes e isocianatos.**
- **Elasticidade permanente.**
- **Distribuição otimizada das tensões ao longo dos painéis.**
- **Certificação KOMO.**
- **Excelente resistência mecânica.**
- **Excelente resistência à humidade e condições climáticas.**
- **Aplicação fácil e rápida = poupança de custos.**
- **Homologado pelos principais fabricantes de painéis de fachadas.**

#### APLICAÇÕES

**Colagem de painéis fenólicos em exteriores:**

- **Fachadas ventiladas.**
- **Revestimento de muros.**
- **Fixação oculta de painéis de revestimento em paredes interiores ou exteriores.**

#### INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Dada a diversidade de painéis e estruturas de apoio (alumínio, madeira...) existentes no mercado, recomendamos a consulta do nosso departamento técnico para obter as informações relativas ao sistema oculto de fixação Panel Tack.

#### RENDIMENTO

Consumo aproximado para 100m lineares:  
- 17 cartuchos de 290ml  
- 8 salsichões de 600ml

#### VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e 25°C.



Sistema  
**PANEL TACK**



Base	Polímero MS
Tipo	Elástico
Cor	Preto
Consistência	Pasta homogénea
Densidade	1,4 g/l
Formação de pele	15 min. (20°C/50%H.R.)
Resistência à tração	2,25 N/mm <sup>2</sup> (SKG'01.08.056.02)
Resistência ao corte	1,8 N/mm <sup>2</sup> (SKG'01.08.056.02)
Movimento máximo permitido	3 mm (SKG'01.08.056.02)
Dureza Shore A	aprox. 55
Resistência à temperatura	40°C a +90°C
Temperatura de serviço	+5°C a +35°C
Velocidade de cura	3mm / 24 horas

#### APRESENTAÇÃO

CÓDIGO	CONTEÚDO	CAIXA	EAN
30132181	Bolsa 600ml	12 unid.	8713572027925
30132201	Cartucho 290ml	12 unid.	8713572167201

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.