



BOSTIK

A790 TEXTURED FINISH

SELLADOR TEXTURIZADO Y PINTABLE RESISTENTE A LA LLUVIA LIGERA

VENTAJAS

- Estructura granulada texturizada
- Se puede moldear con brocha ligeramente humedecida
- Resistente a la lluvia ligera
- Flexible
- Uso interior y exterior
- Se puede pintar con pinturas a base de agua y sintéticas
- UCA®: Perfectamente pintable, desarrollado en estrecha relación con la industria de pintura líder



DESCRIPCIÓN

Bostik A790 TEXTURED FINISH es un sellador altamente flexible con una estructura granulada. Para interior y exterior. Esta solución está desarrollada para reparar fisuras, agujeros y pequeños desperfectos en fachadas, paredes y techos texturizados. La textura final se puede modificar y adaptar a su entorno con el uso de un pincel seco. El sellador es rápidamente resistente a la lluvia después de la aplicación y permanece flexible. Muy buena pintable con pinturas sintéticas y al agua.

USOS RECOMENDADOS

Bostik A790 TEXTURED FINISH se desarrolló específicamente para rellenar y sellar grietas, uniones y agujeros en estucado y yeso y en sustratos como madera contrachapada, aglomerado, tableros duros y blandos, madera, hormigón (aireado), piedra (cal) y yeso, pero también en yeso y estucado exterior.

Limitaciones:

- No apto para exposición continua al agua
- Aunque el producto es resistente a la lluvia, no resistirá la lluvia torrencial ni el granizo durante el curado
- No apto para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos blandos, neopreno y sustratos bituminosos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	Dispersión acrílica
➤ COLOR	Blanco
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+ 5°C a +40°C
➤ TIEMPO DE SECADO (23°C/50%HR)	2 mm/24h
➤ DENSIDAD (ISO 1183-1)	1,70 g/ml
➤ ELONGACIÓN A ROTURA (DIN 53505/ISO868)	250%
➤ MÁX. MOVIMIENTO JUNTA PERMITIDO	12,5%
➤ FORMACIÓN DE PIEL (DBTM 16 a +23°C/50%HR)	10 min
➤ RESISTENCIA TEMP.	-40°C a +90°C
➤ FUERZA DE TENSIÓN (DIN 53504 S2)	0,12 N/mm ²

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Una junta con las dimensiones correctas es capaz de absorber los movimientos entre los materiales de construcción. La profundidad de la junta siempre debe estar en la relación correcta con el ancho de la junta. Una regla general es que la proporción entre profundidad de la junta i el ancho de la junta sea 1:1, para juntas hasta 10 mm y mínimo 5mm. Para juntas de más de 10 mm de ancho, la profundidad es el ancho dividido por 3 más 6 mm.

Temperatura de aplicación + 5°C a + 40°C (aplica sobre ambiente y sustratos). Todos los sustratos deben ser sólidos, limpios, secos y libres de grasa, polvo y partículas sueltas. Los sustratos absorbentes no necesitan estar absolutamente secos. Los sustratos muy porosos como: yeso, hormigón celular, piedra caliza, etc., deben imprimarse con una mezcla de 1 parte de Bostik A790 Textured Finish y 2 partes de agua. Siempre pruebe la adherencia antes de la aplicación. Terminar y alisar con agua.

PINTABILIDAD

Bostik A790 Textured Finish se puede pintar cuando está completamente seco. Durante el curado, el producto se encogerá, lo que puede provocar el agrietamiento de la pintura. Excelente pintable con pinturas al agua y sintéticas. Pintar con pinturas altamente a base de agua puede crear grietas. Recomendamos probar la compatibilidad con la pintura antes de la aplicación.

COLORES Y FORMATOS

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30621572	Blanco - Cartucho 280 ml	12	8412663215721

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://www.bostik.com/spain/es>

RENDIMIENTO

De 10 a 15 metros lineales para un cordón de 5 mm de diámetro. Puede utilizarse la siguiente fórmula:

$$\frac{300 \text{ ml}}{\text{sección de junta (mm}^2\text{)}} = \text{metros lineales por cartucho}$$

ALMACENAJE

18 meses en envases originales, almacenados en locales secos y frescos, entre +5°C y +25°C.

LIMPIEZA

Producto fresco: Toallitas Limpiadoras Bostik o agua.
Producto seco: sistemas mecánicos como rascar/lijar

CERTIFICACIONES

- A+ Regulación francesa COV
- EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 93 586 02 00

