



BOSTIK

H785 HIGH TACK

ADHESIVO DE MONTAJE HÍBRIDO DE TACK INICIAL MUY ELEVADO

VENTAJAS

- Fijación inicial extremadamente alta, ahorra tiempo
- No es necesaria fijación o soporte durante el curado
- Libre de isocianatos, disolventes y siliconas
- Permanentemente elástico
- No corrosivo frente a metales
- Buena resistencia a la intemperie y a la humedad
- Se adhiere perfectamente sin imprimación sobre la mayoría de superficies, incluso húmedas o bajo agua
- Curado neutro, casi inodoro



DESCRIPCIÓN

Bostik **H785 HIGH TACK** es un adhesivo de alta calidad, profesional y que está especialmente desarrollado como adhesivo universal de agarre inicial extremo para unir la mayoría de materiales de construcción.

USOS RECOMENDADOS

Bostik **H785 HIGH TACK** se ha desarrollado como adhesivo universal de alta fijación inicial para la unión de la mayoría de los materiales de construcción (piedra, hormigón, vidrio, escayola, PU, PVC, plásticos duros, esmalte, cerámica, cobre, plomo, zinc, aluminio, metales, aleaciones, acero inoxidable, HPL, fibrocemento, madera...) ya sea en pegados verticales u horizontales que requieran un agarre inmediato extremadamente alto. Para la unión de paneles en fachadas ventiladas, Bostik ofrece el **sistema Paneltack**.

Limitaciones:

- No apto para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos blandos, neopreno y sustratos bituminosos
- No apto para exposición continua al agua.
- No apto para juntas de movimiento
- No apto en combinación con cloruros (piscinas)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	HÍBRIDO
➤ CAUDAL (Ø2,5mm/6,3 bar)	10-20 g/min
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+ 5°C a +40°C
➤ MÓDULO 100% (DIN 53504 S2)	1,39 N/mm ²
➤ TIEMPO DE CURADO (23°C/50%HR)	2-3 mm/24h
➤ DENSIDAD (ISO 1183-1)	1,55 g/ml
➤ DUREZA SHORE A (DIN 53505)	55
➤ FORMACIÓN DE PIEL (23°C/50%HR)	10 min
➤ RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	-40°C a +90°C
➤ RESISTENCIA TRACCIÓN (DIN 53504 S2)	2,20 N/mm ²
➤ ALARGAMIENTO A ROTURA (DIN 53504 S2)	350%

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación de + 5°C a + 40°C (se aplica al entorno y al sustrato).

Debido a la estructura de Bostik H785 HIGH TACK se recomienda usar una pistola de calafateo profesional y su boquilla en V.

Todos los sustratos deben ser sólidos, estar limpios y libres de grasa y polvo. BOSTIK H785 HIGH TACK se adhiere perfectamente sin el uso de una imprimación a la mayoría de sustratos, pero siempre se recomienda comprobar la adhesión antes de la aplicación.

Aplicar adhesivo con la boquilla en V proporcionada de manera 'ventilada' en líneas verticales con 10-20 cm de distancia entremedias. Poner los materiales en posición y presionar bien para asegurarse de que el grosor del adhesivo es de un mínimo de 2-3 mm entre el material y la superficie. No aplicar el adhesivo en puntos! Debido a la alta fuerza inicial habitualmente no es necesario un soporte durante el curado

LIMPIEZA

Producto fresco: Toallitas Limpiadoras Bostik o el limpiador Bostik Cleaner E

Producto seco: sistemas mecánicos como rascar/lijar.

COLORES Y FORMATOS

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30618712	Blanco - Cartucho 290 ml	12	8412663187127

RENDIMIENTO

De 10 a 15 metros lineales para un cordón de 5 mm de diámetro. Puede utilizarse la siguiente fórmula:

$$\frac{290 \text{ ml}}{\text{sección de junta (mm}^2\text{)}} = \text{metros lineales por cartucho}$$

ALMACENAJE

18 meses en envases originales, almacenados en locales secos y frescos, entre +5°C y +25°C.

CERTIFICACIONES

- GEV-EMICODE EC1 Plus
- M1
- A+ Regulación francesa COV

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://www.bostik.com/spain/es>

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO
asistenciatecnica@bostik.com
+34 93 586 02 00

