



# BOSTIK

## HIGH TACK PREMIUM H980

ADHESIVO DE MONTAJE CON AGARRE EXTREMO Y SIN MIGRACIÓN

### VENTAJAS

- Sin manchado, es adecuado para piedra natural
- Fijación inicial extremadamente alta, ahorra tiempo
- Libre de isocianatos y disolventes
- Permanentemente elástico
- No corrosivo frente a metales
- Buena resistencia a la intemperie y a la humedad
- Se adhiere perfectamente sin imprimación sobre la mayoría de superficies, incluso húmedas



### DESCRIPCIÓN

Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM está especialmente desarrollado como adhesivo universal de agarre inicial extremo para unir la mayoría de materiales de construcción que tienen un alto riesgo de manchas debido a su porosidad, como la piedra natural, el mármol y areniscas.

Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM cumple las especificaciones de BREEAM y cumple con la certificación de bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) (productos).

### USOS RECOMENDADOS

Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM se ha desarrollado como adhesivo universal de alta fijación inicial para la unión de muchos materiales de construcción que corren un riesgo elevado de manchado debido a su estructura porosa, tal como piedra natural.

Para la unión de paneles en fachadas ventiladas, Bostik ofrece el sistema Paneltack.

### LIMITACIONES

- No tiene buena adherencia sobre PE, PP y PTFE.
- En el caso de PC, PMMA, plásticos suaves y neopreno se recomienda hacer prueba previa.
- No adecuado para superficies bituminosas.
- No apto para exposición continua al agua.
- No apto para juntas de movimiento
- No apto en combinación con cloruros (piscinas)

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	Híbrido
➤ CAUDAL (a Ø2,5 mm/6,3 bar)	25 – 65 g/min
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+ 5°C a +40°C
➤ MÓDULO 100% (DIN 53504 S2)	1,20 N/mm <sup>2</sup>
➤ TIEMPO DE CURADO (a +23°C/50% de HR)	2-3 mm/24 horas
➤ DENSIDAD (ISO 1183-1 )	1,54 g/ml .
➤ FLUJO (ISO 7390 )	< 2 mm
➤ DUREZA SHORE A (DIN 53505)	56
➤ FORMACIÓN DE PIEL (a +23°C/50% de HR)	10 min
➤ RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	de -40°C a +90°C
➤ RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (DIN 53504 S2)	2,20 N/mm <sup>2</sup>

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplique adhesivo con la boquilla en V provista en el cartucho en cordones verticales con 20 - 40cm de distancia entre los cordones. Unir los materiales a pegar y presione firmemente hasta que el adhesivo quede con un espesor mínimo de 2 - 3 mm. ¡No aplique el adhesivo en puntos! Debido a la alta resistencia inicial, normalmente no es necesario sujetar la pieza hasta el curado del adhesivo.

Temperatura de aplicación de + 5°C a + 40°C (se aplica al entorno y al sustrato). Debido a la estructura de Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM se recomienda usar una pistola de calafateo profesional y su boquilla en V. Todos los sustratos deben ser sólidos, estar limpios y libres de grasa y polvo.

BOSTIK H980 HIGH TACK PREMIUM se adhiere perfectamente sin el uso de una imprimación a la mayoría de sustratos no porosos. Los sustratos porosos deben pre-tratarse, si tiene dudas comuníquese con el departamento técnico de Bostik. Compruebe siempre la adhesión antes de la aplicación.

## LIMPIEZA

Producto fresco: Toallitas Limpiadoras Bostik y limpiador Bostik Cleaner E  
Producto seco: sistemas mecánicos como rascar/lijar.

## COLORES Y FORMATOS

CÓDIGO	FORMATO	CAJA
30617503	Blanco - Cartucho 290 ml	12

## RENDIMIENTO

Para aplicaciones en dos capas calcular un rendimiento total de 2,3 Kg/m<sup>2</sup>.

## ALMACENAJE

En el envase original sin abrir entre + 5°C y + 25°C, la vida útil es de hasta 18 meses desde la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

## CERTIFICACIONES

- Ecode EC1 Plus
- M1
- Normativa COV francesa A+

### PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://www.bostik.com/spain/es>

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*

**BOSTIK SERVICIO TÉCNICO**  
asistenciatecnica@bostik.com  
+34 93 586 02 00

