



BOSTIK

P925 FOAM'N'FIX TURBO MULTI-USE

ESPUMA ADHESIVA DE FIJACIÓN RÁPIDA Y CURADO RÁPIDO

VENTAJAS

- Adhesivo de curado rápido
- Tiempo máximo abierto de 2,5 minutos
- Ahorra tiempo y dinero
- Alta resistencia a la cizalla y a la tracción.
- Formulación para todas las estaciones (de -10°C a +40°C)
- Para usos de unión y relleno.
- Proporciona aislamiento térmico adicional

DESCRIPCIÓN

Bostik **P925 FOAM'N'FIX TURBO MULTI-USE** es un adhesivo de espuma multiusos de fijación rápida y curado rápido que ahorra tiempo para el pegado de todo tipo de materiales de la construcción. Especialmente adecuada para el pegado de placas de yeso, placas de aislamiento y placas decorativas. Bostik **P925 FOAM'N'FIX TURBO MULTI-USE** también se puede utilizar como espuma de poliuretano estándar para aislar y rellenar huecos y juntas alrededor de marcos de puertas y ventanas, así como en paredes.

USOS RECOMENDADOS

Bostik **P925 FOAM'N'FIX TURBO MULTI-USE** es un adhesivo de construcción multipropósito que proporciona una excelente adherencia a una amplia gama de sustratos, como paredes de yeso, paneles de XPS, EPS, lana de roca,... pero también superficies y elementos decorativos de tipo pedregoso y cementoso. Bostik **P925 FOAM'N'FIX TURBO MULTI-USE** también se puede utilizar para fines de aislamiento y relleno de huecos.

Limitaciones:

- No apto para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos blandos, neopreno y sustratos bituminosos
- No apto para carga de agua permanente
- No apto para su uso rellenando cavidades con humedad insuficiente



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	Poliuretano
➤ COLOR	Amarillo
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	-10°C a +40°C
➤ TIEMPO DE CURADO	50 - 70 minutos
➤ DENSIDAD	15 – 20 Kg/m ³
➤ ESTABILIDAD DIMENSIONAL (EN 17333-2)	-5% < DS < 0%
➤ COMPORTAMIENTO AL FUEGO (DIN 4102)	B3
➤ RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	-40°C a +90°C
➤ CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	30 - 35 Mw/M.k
➤ RESISTENCIA A ESTIRAMIENTO	90 – 95 kPa
➤ RESISTENCIA A CIZALLA	45 – 50 kPa
➤ RENDIMIENTO	30 – 40 litros
➤ TIEMPO SIN TACK (EN 17333-3)	90 – 150 segundos

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Los sustratos deben estar limpios y libres de polvo, aceite y grasa. Es importante humedecer ligeramente los sustratos antes de usarlos, ya que esto mejora la adhesión y la estructura celular terminada de la espuma.

Temperatura del recipiente: +5°C a +30°C (recomendado de +15°C a +25°C). Temperatura de aplicación (se aplica al medio ambiente y sustratos): -10°C a +40°C (recomendado + 15°C a + 25°C).

Sostenga el bote con la válvula hacia arriba y coloque una pistola aplicadora con el bote. Agite el bote vigorosamente antes de usarlo al menos 20 veces. Dé la vuelta al recipiente y aplique la espuma. Para regular el flujo de la espuma, afloje la válvula en la parte posterior del mango. Proteja los ojos, use guantes y equipo de protección.

Para el pegado de placas: Aplicar la espuma sobre la placa. Realice un contorno no cerrado a 5 cm del borde y en su interior aplique cordones verticales sucesivos con 30 cm de distancia entre ellos. El diámetro recomendado de los cordones aplicados con pistola es de 10 a 12 mm. Adhiera la placa a la pared dentro de su "tiempo abierto" de 120 segundos, antes de que el adhesivo de espuma comience a curar. Se necesita soporte hasta que el adhesivo de espuma se haya curado por completo (50 a 70 minutos).

Relleno de huecos: llene la cavidad hasta la mitad y, en caso de poca humedad, rocíe ligeramente la espuma con agua. La espuma se expandirá para llenar el resto. Proteja revestimientos de suelos y muebles con papel o láminas de plástico. Las juntas de más de 4 cm de ancho y profundidad deben rellenarse en varias capas. Espere de 15 a 30 minutos entre aplicaciones. Antes de cada aplicación, rociar ligeramente con agua.

PINTABILIDAD

Bostik **P925 FOAM'N'FIX TURBO MULTI-USE** se puede pintar o cubrir con sellador / yeso cuando esté completamente curado.

LIMPIEZA

Producto fresco: Bostik Limpiador espumas
Producto seco: mecánicamente

ALMACENAJE

En el embalaje original sin abrir entre +5°C y +25°C, la vida útil es de hasta 12 meses a partir de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

CERTIFICACIONES

- EC1 Plus
- A+ VOC

COLORES Y FORMATOS

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30620313	Amarillo - Bote 750 ml	12	8711595220323

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en:
<https://www.bostik.com/spain/es>

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 93 586 02 00

