A910 MASILLA REFRACTARIA

SELLADOR JUNTAS ESPECIAL ALTAS TEMPERATURAS

VENTAJAS

- Resistente a altas temperaturas, hasta 1200°C
- Piedras resistentes a temperatura de junta y unión
- Multimaterial
- Interior / Exterior bajo cubierta
- Pintable
- Sin disolventes
- Fácil aplicación

DESCRIPCIÓN

BOSTIK A910 MASILLA REFRACTARIA es un producto pastoso que se cura mediante su secado para convertirse en un sellado duro y con alta resistencia térmica.

APLICACIONES

BOSTIK A910 MASILLA REFRACTARIA se ha desarrollado para sellar juntas en calentadores, chimeneas abiertas y hornos. BOSTIK A910 MASILLA REFRACTARIA es un producto no elástico de endurecimiento adecuado para aplicaciones en las que no se produce movimiento.

Limitaciones:
* No apto para PE, PP, PC, PMMA, PTFE (Teflón ®), plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas.
* No es adecuado para la exposición continua al agua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➢ BASE	Silicato de sodio
➢ DENSIDAD	2,00 g/ml
➢ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+5°C a +40 °C
➢ RESISTENCIA A TEMPERATURA	+1200°C
➢ TIEMPO DE CURADO (23ºC/50%HR)	1-4 días

FICHA TÉCNICA 26/06/2024

Bostik SAU España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 93 586 02 00 www.bostik.com/spain/es

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación: de +5°C a +40°C (se aplica al entorno y al sustrato).
Todos los sustratos deben ser sólidos, estar limpios, secos y libres de grasa y polvo. Limpiar sustratos con un limpiador como el Bostik Cleaner E. Las superficies muy porosas deben humedecerse ligeramente. Someter siempre a prueba la adhesión antes de la aplicación.
Usar agua jabonosa para alisar la junta.

En la primera exposición a altas temperaturas se recomienda aumentar la temperatura gradualmente. Posiblemente, la humedad todavía presente en la masilla puede conducir a la formación de burbujas.

LIMPIEZA

El producto fresco puede eliminarse utilizando Bostik Cleaner E. Las herramientas o manos pueden limpiarse con las Toallitas Limpiadoras de Bostik.
El producto seco solo podrá eliminarse mecánicamente.

RENDIMIENTO

Conociendo la sección a sellar, aplicamos la siguiente fórmula:

$$\frac{280}{sección\ junta\ en\ mm2} = \text{metros lineales por cartucho}$$

ALMACENAJE

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 9 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30606977	Negro– cartucho 280 ml	12	8412663069775

PRECAUCIÓN

Para más información consulte la hoja de datos de seguridad en: https://www.bostik.com/spain/es

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 93 586 02 00