



BOSTIK

CONTACT 1454 POLIESTIRENO

COLA DE CONTACTO ESPECIAL POLIESTIRENO

VENTAJAS

- Agarre inmediato y definitivo
- Apto poliestireno
- Amplio tiempo abierto



DESCRIPCIÓN

Bostik Contact 1454 Poliestireno es un adhesivo de contacto en base solvente especialmente diseñado para uso profesional.

Adhesivo con elevado agarre inicial, un amplio tiempo abierto y desarrolla una excelente fuerza inicial y final. Se recomienda especialmente para el pegado de poliestireno expandido, ya que este adhesivo está formulado para evitar la degradación del sustrato. También puede ser utilizado para el pegado de espumas de poliuretano, textiles, cartón, madera ...

USOS RECOMENDADOS

Adecuado para el pegado de poliestireno expandido y rígido entre sí o sobre la mayoría de soportes, tales como: yeso, cemento, madera, fibrocemento, metal etc.

En decoración es recomendado para el pegado de zócalos con soporte de poliestireno expandido y placas decorativas y aislantes sobre techos y paredes. En aplicaciones industriales se usa básicamente para la confección de aislamientos y para el pegado de fieltros, tejidos y otros entre sí o combinados.

Limitaciones:

- No se recomienda la colocación de aislamientos pesados al techo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	Caucho sintético
➤ COLOR	Ámbar
➤ SÓLIDOS	16,0 ± 1%
➤ VISCOSIDAD	7000 ± 1000 cps. Brookfield LVT sp n°3 a 25°C
➤ APLICACIÓN	Rodillo o brocha

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Los materiales a unir deben estar limpios, y secos, libres de suciedad, grasa o impurezas.

Aplicar, con rodillo o brocha, una capa fina y uniforme sobre cada una de las superficies a unir. Evitar una aplicación excesiva de adhesivo, de manera que se impida la formación de charcos.

Dejar evaporar el disolvente, unos 10-15 min (en condiciones normales de trabajo). A partir de entonces, se puede hacer la unión adhesiva.

El tack se pierde pasadas 6 horas, aproximadamente. Estos tiempos dependen en gran medida de los materiales empleados, condiciones ambientales, cantidad de adhesivo aplicado, etc. Transcurrido este tiempo y el adhesivo haya perdido su pegajosidad - "tack" - puede ser reactivado por calor sin alterarse sus propiedades.

No es conveniente forzar las uniones hasta pasadas 24 horas.

LIMPIEZA

Utilizar el limpiador para colas de contacto Bostik Agosolvent.

COLORES Y FORMATOS

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30817027	Ámbar – bote de 1 litro	12	8412663016281
30817028	Ámbar – bote de 5 litros	1	8412663016298
30817029	Ámbar – lata de 5 litros	1	8412663016304

RENDIMIENTO

De 3 a 4 m²/l

ALMACENAJE

12 meses en envases originales, almacenados en locales secos y frescos, entre +10°C y +35°C.

ALMACENAJE

Consulte la ficha de seguridad antes de utilizar el adhesivo. Puede consultarla en nuestra página web www.bostik.com/spain/es

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://www.bostik.com/spain/es>

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO
asistenciatecnica@bostik.com
+34 93 586 02 00

