



BOSTIK

P995 POLIESPUMA MAXICONFORT

ESPUMA DE POLIURETANO PROYECTABLE CON BAJO CONTENIDO EN ISOCIANATOS

VENTAJAS

- Bajo contenido en isocianatos
- Buen aislamiento térmico y acústico
- Puede cortarse, pintarse y recubrirse una vez seca
- Rellena grandes superficies rápidamente, al poder proyectarse
- Resistencia térmica (de -50°C a +70°C)
- Gran adherencia a la mayoría de los materiales de construcción

DESCRIPCIÓN

BOSTIK P995 POLIESPUMA MAXICONFORT es una poliespuma de poliuretano de un solo componente y expansiva de máximas prestaciones debido a su fórmula de bajo contenido en isocianatos. Gracias a su fórmula permite ser proyectada en espacios cerrados con mínima afectación a la calidad del aire interior.

APLICACIONES

BOSTIK P995 POLIESPUMA MAXICONFORT se ha diseñado para aportar un aislamiento térmico y acústico en espacios donde el acceso es difícil, permitiendo aislar tuberías, bajo techos, esquinas, dinteles...

Está diseñada para evitar puentes térmicos y eliminar condensaciones superficiales.

Limitaciones:

* No apto para PE, PP, PTFE (Teflón ®). Dada la gran variedad de materiales de la construcción, recomendamos realizar un ensayo previo de compatibilidad.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	Poliuretano
➤ COLOR	Blanco
➤ DENSIDAD	12-16 Kg/m ³
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	-5°C a +30 °C
➤ RESISTENCIA A TEMPERATURA	-50°C a +70°C
➤ COMPORTAMIENTO AL FUEGO	B3
➤ CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (EN 12667)	0,033 W/m.K
➤ AISLAMIENTO ACÚSTICO (EN ISO 10140)	62 dB
➤ TIEMPO DE CORTE (17333-3)	30 min
➤ FORMACIÓN PIEL (EN 17333-3)	8 – 12 min
➤ VELOCIDAD DE CURADO	< 8 horas
➤ EXPANSIÓN POSTERIOR	<80%

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Los materiales a sellar deben estar secos, limpios y exentos de polvo y grasa.

Temperatura de aplicación (se aplica al entorno y al sustrato): de -5°C a +30°C.

Para una adhesión óptima y un secado más rápido, los sustratos se pueden humedecer ligeramente con un spray de agua. Siempre pruebe la adherencia antes de la aplicación.

Retirar la tapa y enroscar la pistola. Agitar el envase vigorosamente antes de usar al menos 20 veces. Para aplicar la espuma, colocar el envase boca abajo y presionar el gatillo de la pistola.

Si desea proyectar la espuma, acoplar la boquilla proyectable al final de la lanza de la pistola. Proyecte el producto a unos 40 cm de distancia del soporte. Aplicar la espuma en capas de como máximo 2 cm de grosor, ya que la espuma se expande hasta casi dos veces el grosor de la aplicación inicial. La siguiente capa de espuma se puede aplicar después de unos 60 minutos, en el caso de ser necesario.

Proteger los ojos y llevar guantes y ropa de trabajo. Se recomienda cubrir suelos y muebles con láminas de papel o plástico.

LIMPIEZA

El producto fresco puede eliminarse con Bostik Limpiador Espumas. Las herramientas o manos pueden limpiarse con las Toallitas Limpiadoras de Bostik.

El producto seco solo podrá eliminarse mecánicamente.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30626460	Blanco – bote 750 ml - pistola	12	8412663264606

PRECAUCIÓN

Para más información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://www.bostik.com/spain/es>

RENDIMIENTO

700 ml = 50 litros aprox

PINTABILIDAD

Puede pintarse o cubrirse con sellante/escayola cuando se cura totalmente.

ALMACENAJE

En el envase original sin abrir entre +5°C y +30°C, vida útil hasta 12 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

CERTIFICACIONES

- A+ Certificación francesa sobre COV
- Marcado CE EN 14315-1

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 93 586 02 00

