



BOSTIK

PRIMER SX BLACK

IMPRIMACIÓN NEGRA PARA SISTEMA DE PEGADO EN
FACHADA SOBRE RASTRELES DE MADERA

VENTAJAS

- Mejora la adherencia de poliuretanos y MSP sobre rastreles de madera
- Color negro, con el fin de crear un fondo oscuro en las juntas entre paneles.
- Buen poder cubriente
- Incluido en la certificación KOMO



DESCRIPCIÓN

La imprimación SX Black es un líquido de color negro, aplicable a pincel o rodillo, especialmente estudiado para incrementar la adherencia de las masillas tipo Bostik PanelTack y Bostik PanelTack HM, sobre superficies de madera.

APLICACIONES

- Imprescindible para obtener una adherencia duradera de los revestimientos adhesivos para paneles (Paneltack y Paneltack HM) sobre listones de madera cepillada lisa.
- Color negro, con el fin de crear un fondo oscuro en las juntas entre paneles.
- Resistente a los rayos UV y al agua.
- Buen poder cubriente.
- Incluido en los certificados KOMO

TIEMPO DE SECADO

Tiempo mínimo de secado: 60 minutos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ CONTENIDO DE SÓLIDOS	Aprox 65 %
➤ COMPONENTES	1
➤ PESO ESPECÍFICO	1,03 g/ml
➤ PUNTO DE INFLAMACIÓN	+21 °C
➤ TIEMPO DE CURADO**	60 minutos min.
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+5 °C hasta +30 °C
➤ RENDIMIENTO	Aprox, 33 m2 por litro.
➤ EMBALAGE	Bote de 1 L
➤ CONSERVACIÓN*	9 meses en envase de origen
➤ COLOR	Negro

* desde la fecha de fabricación cuando se almacena en su embalaje original sin abrir, en condiciones frescas y secas dentro del rango de temperatura de 5 °C a 30 °C y fuera de la luz solar directa. Proteger de las heladas.

**estos tiempos se determinan a +20 °C y 50% HR

METODO DE USO

Las superficies deben presentar una estructura firme, limpia, seca, libre de polvo y grasa. El contenido en humedad de la madera no debe superar el 18%.

Método de utilización:

Agitar bien antes del uso.

- Mantener el envase bien cerrado hasta el momento de su uso.
- No aplicar las imprimaciones a partir del envase original, verter una cantidad en nuestro kit de aplicación seco y limpio, suficiente para una media hora de aplicación, y cerrar seguidamente el bote original.
- No aprovechar los residuos de imprimación.
- Los mejores resultados se obtienen dentro de las primeras 6 horas tras el secado de la imprimación, por tanto, no debe imprimirse más sustrato que el que pueda encolarse dentro de esas 6 horas.
- Evitar el contacto de las superficies limpias o imprimadas, ya que la grasa presente en los dedos, puede causar una mala adhesión. Así mismo, la condensación puede tener un efecto negativo en la adherencia, por tanto se aconseja no aplicar la imprimación en situaciones con alta humedad ambiental, por ejemplo con nieblas.

Aplicación:

Utilizar un pincel o rodillo de pelo corto limpios para la aplicación de la imprimación. Aplicar la imprimación a la superficie de unión formando una capa o película continua y de espesor suficiente.

Temperatura de aplicación: +5 a +30 °C

Tiempo mínimo de secado: 60 minutos

ALMACENAJE Y ESTABILIDAD

Primer SX BLACK se puede almacenar durante 9 meses en recipiente cerrado (sin abrir) en un lugar seco a temperaturas entre +5 °C y +30 °C, tiene una vida útil limitada una vez abierto el envase

CÓDIGO	EAN	PRESENTACION	UDS. Caja
30023350	8713572600203	Bote 1 l	6

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://www.bostik.com/spain/es>

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 93 586 02 00

