T610 CINTA DE ESPUMA AIRSEAL BG1

CINTA DE ESPUMA PARA SELLADOS DE ALTA CALIDAD

VENTAJAS

- Clasificación BG1 según DIN 18542 BG1
- Material de construcción clasificado según DIN 4102-B1
- EN 1027 Resistencia a la lluvia torrencial ≥ 600Pa
- Apto para su instalación en juntas existentes

DESCRIPCIÓN

Cinta selladora para juntas fabricada con espuma de poliuretano flexible con impregnación de dispersión de acrilato, materiales auxiliares y sustancias de relleno. Producto laminado precomprimido con adhesivo de contacto de acrilato como ayuda para la instalación.

APLICACIONES

Bostik T610 Cinta de Espuma Airseal BG1se puede utilizar de forma universal para sellar juntas en edificios. Sus aplicaciones preferentes son la construcción de ventanas, la construcción en madera, la construcción prefabricada y en mampostería, la construcción con entramado de madera y la construcción en hormigón.
Bostik T610 Cinta de Espuma Airseal BG1 ofrece ventajas especiales para sellar juntas de conexión y juntas de dilatación entre diferentes componentes de construcción. Los rollos de Bostik T610 Cinta de Espuma Airseal BG1 son de aplicación universal e incluso se pueden instalar en juntas ya existentes gracias a la precompresión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➢ CLASIFICACIÓN (DIN 18542)	BG1
➢ REACCIÓN AL FUEGO (DIN 4102)	B1 retardant del fuego
➢ ESTANQUEIDAD AL AIRE (EN 1026)	an < 1 m3/ (h m dPa2/3)
➢ RESISTENCIA LLUVIA TORRENCIAL (EN 1027)	≥ 600 Pa
➢ DIFUSIÓN VAPOR AGUA (EN ISO 12572)	sd < 0.5 m
➢ RESISTENCIA A LA TEMPERATURA (DIN 18542)	80°C
➢ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	-30°C a +100°C

Bostik SAU España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 93 586 02 00 www.bostik.com/spain

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Los bordes de la junta deben estar paralelos (máx. 3º) y limpios de cualquier residuo de mortero, hormigón y polvo. Después de medir la anchura de la junta in situ, seleccione la sección de la cinta T610 en función del rango de utilización y de la tolerancia de los soportes.
Corte las cintas de embalaje, así como los primeros (y últimos) centímetros "sobrecomprimidos" de la cinta.
Para las juntas verticales: colocar de abajo hacia arriba y empalmar los extremos. Dejar un sobrante de <1 cm por unión. Para obtener una sujeción optima de la cinta se recomienda dejar una separación de 2 mm hasta el paramento. Bostik T610 está revestida por una cara con un adhesivo que facilita su colocación y su sujeción en la junta.
Sobre un soporte húmedo con poca adherencia, se recomienda aplicar Bostik T610 en la junta hasta que alcance una descompresión suficiente que asegure una sujeción definitiva. Debido al riesgo de posibles alteraciones de color, se recomienda realizar test de compatibilidad individuales para comprobar la compatibilidad con las siliconas de sellado o con ciertas piedras naturales (por ejemplo, el mármol).
Aplicación en juntas de ventanas: dejar un sobrante de < 1 cm por unión y unir los extremos perpendicularmente: no colocar cinta alrededor de los ángulos (para los encolados en carpintería).
Aplicación en juntas de fachadas, al colocar elementos de fachada pesados, es necesario utilizar cuñas distanciadoras para evitar una compresión excesiva de la cinta Bostik T610.
En el caso de soportes con un coeficiente de absorción importante, se recomienda realizar un tratamiento hidrófugo de los bordes de la junta antes de colocar Bostik T610.
En el caso de juntas horizontales: colocar la cara autoadhesiva de la cinta en el lado inferior. Después de instalar T610, se puede realizar un tratamiento de la superficie con pintura en base agua.
Aplicación en juntas en cruz: cortar limpiamente la cinta de sellado T610 a 90° y vigilar que los dos extremos horizontales cuadren perfectamente con la junta vertical.
Por favor, tenga en cuenta: las altas temperaturas aceleran la expansión de la cinta, mientras que las bajas temperaturas la retrasan. A una temperatura ambiente superior a 25 °C, la espuma impregnada debe almacenarse en una ubicación fresca en el lugar de la construcción alejada de la luz solar directa. Resulta ideal disponer de una nevera pequeña.

LIMPIEZA

La piel se puede limpiar con agua y jabón. La impregnación o los residuos de adhesivo se pueden eliminar con un producto de limpieza a base de petróleo.

ALMACENAJE

Si se mantiene almacenado en un lugar seco a temperatura ambiente, en el embalaje original sin abrir, la vida útil es de hasta 18 meses a partir de la fecha de producción.

CERTIFICACIONES

- Emicode EC1 Plus

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	PROFUNDIDAD JUNTA (mm)	ANCHO JUNTA (mm)	LONGITUD ROLLO (m)	UNIDADES CAJA	EAN
31070803	10	1.5-2.5	12	30	8711595231725
31070804	15	2-4	12	20	8711595231749
31070805	15	3-7	7,5	20	8711595231763
31070806	20	4-9	7,5	15	8711595231787
31070807	20	5-12	5	15	8711595231800
31070808	20	7-15	4,3	12	8711595231824

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN

Según los datos y la experiencia disponibles, el producto no constituye un material peligroso según el Reglamento sobre Materiales Peligrosos y las directivas CE correspondientes. No obstante, recomendamos tener el mismo cuidado e higiene que con los materiales químicos.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 93 586 02 00