

CIANOCRILATO 7434

ADHESIVO INSTANTÁNEO DE VISCOSIDAD ALTA

VENTAJAS

- No gotea
- Pegado instantáneo
- Elevada resistencia a los pocos segundos
- Polivalente



DESCRIPCIÓN

Adhesivo instantáneo para uniones rápidas y resistentes en cauchos, plásticos rígidos, metales, porcelana, etc. Recomendado para uniones en superficies verticales.

USOS RECOMENDADOS

Industrias del plástico y caucho, automóvil, electrodomésticos, aplicaciones eléctricas y electrónicas, óptica, relojería, bricolage, mantenimiento... etc.

Adecuados para la unión de los materiales que se citan, entre si o con cualquiera de ellos:

- Cauchos naturales y sintéticos
- Todo tipo de materiales de naturaleza plástica
- Aluminio, acero, latón
- Vidrio y porcelana.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Las superficies deben estar secas, libres de gasa, polvo, aceite u óxido. Las superficies planas y lisas producen uniones óptimas. Para limpiar las superficies úsese Metil-etil-cetona.

-Deben aplicarse cantidades pequeñas de adhesivo sobre una de las dos superficies a unir. Para lograr una aplicación mas uniforme, puede utilizarse una espátula de polietileno.

-Unir inmediatamente las superficies y presionarlas mientras fragua el mismo.

-El curado total del adhesivo depende del material, pero normalmente ocurre a las 12-24 horas de la aplicación, a temperatura ambiente, sin embargo, a los pocos minutos las uniones son aptas para seguir trabajando.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	Cianocrilato de Etilo
➤ VISCOSIDAD	Media
➤ ASPECTO	Transparente, incoloro
➤ PESO ESPECÍFICO	1,06
➤ RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	20 N/mm ²
➤ TIEMPO DE CURACIÓN	24 h
➤ PUNTO DE INFLAMACIÓN	>85°C
➤ TEMPERATURA ADECUADA	-50°C a +80°C

LIMPIEZA

El adhesivo seco es soluble parcialmente en dimetilformamida o tetra-cloroetano.

ALMACENAJE

12 meses almacenado en envases originales en un lugar fresco, seco y fuera de la acción directa de los rayos solares. A una temperatura entre +2C y +7C.

PRECAUCIÓN

El cianocrilato es peligroso, pega piel y los párpados en segundos. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir ni respirar sus vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos, manipular con guantes y gafas adecuados. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediatamente con abundante agua y acuda a un médico de urgencia. En caso de ingestión, el producto polimeriza inmediatamente en la boca, haciendo imposible tragar, por lo que hay posible riesgo de ahogamiento. Para más información consulte la ficha de seguridad del producto.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30817062	Transparente - Frasco 50 g	12	8412663510772

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en:
<https://bostikdsds.thewerco.com/default.aspx>

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365



HOJA DE DATOS TÉCNICOS
EDICIÓN 02/02/2017