

CONTACT 1054 EXPERT

COLA DE CONTACTO PROFESIONAL

VENTAJAS

- Alta calidad
- Largo tiempo abierto (60-90 min)
- Con endurecedor incorporado para mayor resistencia térmica (hasta 130°C).
- Buena resistencia mecánica
- Resistencia a la humedad



DESCRIPCIÓN

Cola de contacto de uso profesional. Ideal para el pegado de estratificados decorativos sobre soportes rígidos (aglomerados, madera...). Muy adecuada también para el pegado de caucho, cuero, madera, espumas de poliuretano, goma entre ellos o sobre todo tipo de soportes.

USOS RECOMENDADOS

Adhesivo de contacto de uso general, posee excelente adherencia a la mayoría de materiales:

- Madera
- Laminados plásticos decorativos (Fantasit, Fórmica, etc.)
- Espumas de poliuretano
- Corcho, tejidos, cuero y piel
- Cartón, materiales cerámicos, metales
- La mayoría de gomas y la mayor parte de plásticos rígidos o semirrígidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	Caucho policloropreno
➤ DENSIDAD	0,85
➤ VISCOSIDAD	3000 mPa.s
➤ TEMP ^a INFLAMACION	Inferior 0 °C
➤ RESISTENCIA TEMP ^a	-40°C a +130 °C
➤ TEMP. MIN. APLICACIÓN	15°

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Las superficies a unir deben estar limpias, secas y encarar perfectamente.

-Después de remover, aplicar una capa regular de adhesivo en cada superficie. Si una superficie es muy absorbente, conviene repetir la operación a los 20 minutos.

-Dejar secar hasta que el adhesivo no manche al tocarlo (10 a 15 minutos). Después del secado se dispone de 60-75 minutos para realizar la unión.

-Encarar las superficies y presionar fuerte, en especial las juntas, asegurándose de la total ausencia de bolsas de aire.

-El pegado es inmediato, aunque no conviene forzar la unión durante las primeras 24 horas.

LIMPIEZA

Utilizar el limpiador para colas de contacto Bostik Agosolvant.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30600851	Ámbar - Bote 1 l	6	8412663016250
30600852	Ámbar - Bote 5 l	1	8412663016267
30600853	Ámbar - Bote 25 l	1	8412663016274

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://bostikdsds.thewerco.com/default.aspx>

RENDIMIENTO

3 a 4 m²/l(aplicado a las 2 caras).

LIMITACIONES

Se desaconseja en la colocación de aislamientos pesados al techo.

ALMACENAJE

18 meses almacenado entre +5 °C y +30 °C en envase de origen bien cerrado.

PRECAUCIÓN

- Contiene disolventes inflamables.
- Mantener lejos del calor, llama y chispas.
- Manipular en local muy ventilado.
- Mantener alejado de los niños.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365

