

# WOOD P140 FIRST

## ADHESIVO DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE PARA PARQUETS

### VENTAJAS

- Presentación en bolsas de aluminio termoselladas (PU-Pack)
- Fácil aplicación
- No contiene agua, respeta el equilibrio natural de la madera
- Aplicable sobre suelos radiantes

### DESCRIPCIÓN

Adhesivo de poliuretano monocomponente para el encolado de parquets barnizados o sin barnizar. Encolado de parquets de todos los espesores, lamas grandes, mosaicos, maderas naturales y parquets compactos sobre soportes porosos. En aplicaciones sobre soportes no porosos sólo encolar parquets sin barnizar.

### USOS RECOMENDADOS

WOOD P140 FIRST es un adhesivo de poliuretano monocomponente indicado para:

- Pegado de parquets de todos los espesores y tipos de madera, barnizados o sin barnizar.
- Colocación de tarimas de lamas grandes y mosaicos de madera sobre superficies tales como:
  - a) Hormigón
  - b) Suelos cerámicos existentes
  - c) Suelos de madera
  - d) Superficies metálicas.
- Apto para suelos radiantes.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Los soportes deben ser planos, sanos y estar secos permanentemente (no deben estar expuestos a remotes de humedad). Tienen que estar sólidos, desengrasados y limpios de polvo.
- Las soleras de hormigón o chapas cemento irregulares se deben tratar previamente con pastas alisadoras.
- Cuando el soporte deba ser consolidado, utilice las imprimaciones y pastas autonivelantes Bostik adecuadas.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ ASPECTO	Pasta fluida tixotrópica
➤ COLOR	Roble
➤ DENSIDAD	1,54 +/- 0,05
➤ INFLAMABILIDAD	No inflamable
➤ TIEMPO ABIERTO*	1 a 2 horas
➤ AGARRE INICIAL *	1 hora aprox
➤ AGARRE FINAL *	24 a 48 horas
➤ TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN	+ 5°C a 35°C

- *El tiempo de secado puede variar dependiendo de la temperatura, la humedad ambiental o la porosidad de los soportes.*

- Si el soporte no presenta el grado de humedad necesaria (inferior al 3%), aplicar nuestra barrera anti remotes de humedad HYTEC E336 XTREM.
- Deje secar cualquier imprimación antes de proceder al encolado del parquet.
- Aplicar WOOD P140 FIRST de forma regular y uniforme con una espátula N° 4.

### SISTEMA MS PACK

- Bolsas termoselladas de 7 kg.
- Abrir la bolsa MS PACK por un ángulo superior y verter el adhesivo por la superficie a medida que se va avanzando.
- Utilizar la espátula dentada para repartir el adhesivo de forma uniforme.
- En caso de prolongar el contenido de una bolsa abierta sin utilizar, se aconseja unir las dos caras de la bolsa y desplazar el contenido hacia la parte inferior doblando sobre si misma la bolsa con el objetivo de proteger al máximo el contacto con las condiciones ambientales

### COLOCACIÓN DEL PARQUET

- Con el fin de asegurar la transferencia correcta de adhesivo al reverso del parquet, se recomienda presionar con firmeza la superficie del mismo.
- Se recomienda respetar las juntas periféricas de un mínimo de 8mm.
- La regla de cálculo de la junta de dilatación es igual al 0,15% por cada una de las dimensiones más grandes a cubrir por el parquet.

### SOLERAS CON CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE

- Desconectar la calefacción radial 48 horas antes de empezar a trabajar la solera y no conectarla de nuevo al menos hasta 48 horas después del encolado y siempre de forma progresiva.
- No aplicar nunca sobre suelos radiales en servicio.

### APERTURA A LA CIRCULACIÓN

- Tráfico normal: 24 horas aproximadamente.
- Tráfico intenso: 48 horas aproximadamente.
- Esperar de 4 a 7 días antes de proceder a trabajos de finalización (pulidos y barnizados).

### TENER EN CUENTA:

- Aplica el adhesivo en lugares exentos de polvo y suciedad.
- No aplicar si la tasa de humedad ambiental es superior al 65%.
- Se recomienda desengrasar con acetona los parqués de naturaleza o esencia grasas como la Teka.
- Almacenar el parquet en el local donde se vaya a instalar con un mínimo de 48 horas antes de su instalación.

### LIMPIEZA

Limpie las herramientas con acetona mientras el adhesivo aún esté húmedo. El adhesivo seco se eliminará mecánicamente.

### RENDIMIENTO

600-1000 g/m<sup>2</sup>, dependiendo del estado del soporte y tipo de parquet.

### ALMACENAJE

Hasta 12 meses en el recipiente original sin abrir almacenado entre +10 °C y +30 °C.

### SALUD & SEGURIDAD

Antes de utilizar WOOD P140 FIRST, lea atentamente la ficha de datos de seguridad del producto.

- Contiene isocianatos.
- Evite el contacto prolongado con la piel: utilice crema protectora o guantes para las manos.
- En caso de contacto con los ojos, boca o nariz, enjuague con agua y acuda al médico inmediatamente.
- En caso de vertido, elimínelo de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales para materiales de desecho.

### PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	PALET	EAN
30616177	Roble - Bote 21 kg	32	3549212486013

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*


### PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://bostikdsds.thewerco.com/default.aspx>



### BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com  
+34 902 103 365



HOJA DE DATOS TÉCNICOS  
EDICIÓN 17/03/2020