



# HANDSPACKEL BUILD 10

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

### BESKRIVNING AV PRODUKT

Build 10 är ett cementbaserat, snabbhärdande handspackel avsett för fallbyggnad, avjämning och olika reparationsarbeten. Rekommenderad skiktjocklek är 1-50 mm. Endast för användning inomhus. Produkten innehåller ej kasein.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Avsedd för fallbyggnad, avjämning samt olika reparationsarbeten och kan användas på varierande typer av fasta och rena underlag som t ex betong, puts, keramik, sten, lättbetong, PVC, linoleum, spånskiva, trä mm. Produkten är avsedd som underlag till mattor, linoleum, PVC, parkett, klinker eller liknande material och är utmärkt för värmegolv. Kontakta Bostik AB vid lagging på andra underlag.

### ARBETSBEKRIVNING

Underlag Se till att underlaget är fritt från damm, smuts, olja, fett, vax etc samt fast och hårt utan mjuk betong, krackelerad yta eller dylikt. Eventuellt slamlager slipas eller fräses bort. Underlaget skall hålla minst +10°C. Vid täta ytbeläggningar ska underlaget vara uttorkat till, max 85% RF. Primning För att förbättra vidhäftningen och förhindra snabb uttorkning skall underlaget alltid förbehandlas med Bostik Primer 6000. Primern appliceras på normalt sugande underlag utspädd med vatten i förhållande 1:3. På starkt sugande underlag rekommenderas 2 strykningar. För övriga underlag se produktdatablad för Primer 6000. Primern ska vara torr innan spacklingen påbörjas. Blandning Tillsätt rent kallt vatten i ett rent kärl, tillsätt sedan Build 10. Blandningen utförs med vispörsedd bormaskin till en klumpfri och trögflytande massa. Använd vatten +5 till +20°C. Använd ej varmvatten, vilket kan medföra snabb uttorkning och sprickbildning. Massans temperatur bör ligga mellan +10 till +20°C. Applicering Fördela massan med spackel eller rätskiva. Blandad massa bör appliceras inom 10-15 minuter. Tiderna är dock beroende av skiktjocklek, temperatur samt underlagets fuktighet och sugande förmåga. Eventuell efterspackling kan göras direkt när spacklet är gångbart, efter 30-45 min. Vid senare efterspackling ska ytan primas med Primer 6000, enligt ovan, innan spackling. OBS! Vid solbestrålning, hög temperatur stark ventilation eller andra faktorer, som kan påskynda torkningen, skall ytan skyddas mot för snabb torkning.

### MILJÖ & HÄLSA

Produkten innehåller cement och är irriterande. För ytterligare information, se varuinformationsblad.

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



## TEKNISK DATA

Bindemedel:	Specialcement.
Ballast:	Natursand, max 0,5 mm.
Skiktjocklek:	1-50 mm.
Användningstid:	10 - 15 minuter.
Gångbar efter:	30 - 45 minuter, om temperaturen under torktiden är min +18°C.
Böjdraghållfasthet:	F8
Ytstyrka:	> 1,5 MPa.
Rengöring av verktyg:	Omedelbart med vatten.
Lagring:	6 månader torrt, svalt och i öppnad förpackning.
Beläggningsbar efter:	1-2 timmar i skikt upp till 50 mm eller när RF är under tillåtet värde för aktuell beläggning.
Åtgång:	1,6 kg per m <sup>2</sup> och mm.
Vattenmängd:	3,3 liter/15 kg.
Förpackningsstorlek:	15 kg säck.
pH, uttorkad:	11-12
Tryckhållfasthet:	C35

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

