




8060 RAPID

Vit snabbhärdande flexibel fästmassa

2023-12

FÖRDELAR

- Cementbaserad fästmassa till golv och vägg
- För inom- och utomhus arbeten
- C2 FT-S1 (DIN EN12004)
- F: Snabbhärdande
- T: Hängfix, max glidkrav 0,5 mm
- Baserad på vit cement
- Lämplig för många deformationsstabla stensorter
- Ingår i vårt trumssystemet ETAG 022



PRODUKTBSKRIVNING

Bostik 8060 Rapid är en snabbhärdande, vit, cementbaserad, flexibel fästmassa.

Fästmassan har mycket god vidhäftningsförmåga och är speciellt avsedd för montering av keramiska plattor och till många olika naturstenssorter. Godkänd till Bostiks tätskikt-/våtrumskonstruktioner enligt Byggherrens regelverk BBV 21:1.

ANVÄNDNINGOMRÅDE

Avsedd för montering av keramiska plattor, granitkeramik, glas- och porslinsmosaik på anpassade, stabila underlag inom- och utomhus, samt till många olika naturstenssorter på väggar och golv. Kan användas på varierande typer av fasta och rena underlag, exempelvis betong, cementputs, cementspackel, gipsskivor, anpassade våtrumsskivor i samband med Bostik Tätskiktssystem.

Bostik 8060 Rapid kan användas tillsammans med både el- och vattenburen golvvärme. Vid frågor på andra underlag, kontakta Bostik AB.

TEKNISKA DATA

Arbetstemperatur	+5 °C till +25 °C - både platta och underlag
Skiktjocklek	Max 10 mm
Vattenåtgång	3,6 L till 15 kg
Åtgång	1,5 kg/m ² (4 mm ka m) 2,1 kg/m ² (6 mm ka m) 2,6 kg/m ² (8 mm ka m) 3,0 kg/m ² (10 mm ka m)
Monteringstid	Upp till 10-15 min vid 20°C
Användningstid	Ca. 30-40 min. vid 20°C
Fogbar	Vägg: ca 3 timmar Golv: efter 3 timmar
Gångbar	Efter ca. 3 timmar vid 20°C
Fullt belastningsbar	24 timmar vid 20°C
EN 12004	C2 FT S1
Godkännanden	ETA, M1
Förpackningar	15 kg
Hållbarhet	6 mån. vid 20°C i oöppnat förpackning. Förvaras torrt och svalt.

Produktnummer	Färg	Innehåll	Antal per pall	EAN
30832250	Vit	15 kg	72	7311020025892

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Se till att underlaget är torrt, fritt från damm, smuts, färg, limrester, olja, fett, vax etc samt stabilt och fast. Lösa skikt, ytor med otillfreds-ställande hållfasthet samt ev. slamlager ska avlägsnas mekaniskt. Skivmaterial ska vara väl fastsatt i enlighet med gällande byggnadsnorm. Golvvärme ska vara avstängd och ha en ytemperatur på max +20°C.

Underlaget kan vara fuktigt, dock ej blött, och ska hålla +10°C till +20°C.

FÖRBEHANDLING

Torra utrymmen: Sugande underlag ska normalt alltid förbehandlas med GRIP A560 Classic appliceras gångspädd med vatten 1:3 (primer:vatten). På starkt sugande underlag rekommenderas 2 strykningar. På golv-gipskivor och anpassade sugande våtrumskivor appliceras primern spädd med vatten 5:1 (primer:vatten). Börja alltid med att mäta upp vattnet för att få rätt blandningsförhållande. Vattentemperatur +5 till +20°C. Våta utrymmen: I våta utrymmen och liknande ska alltid underlaget behandlas med ett av Bostiks Tätskiktssystem enligt gällande monteringsanvisning.

BLANDNING OCH APPLICERING

Förvägg: Blanda 15 kg pulver med ca 3,6 liter, för golv kan man gå upp till 3,8 liter rent, kallt vatten. Rör om kraftigt med en visp/maskin till en homogen massa. Vänta 2-3 minuter och rör om igen. Massans temperatur bör ligga mellan +10°C till +20°C för att inte påverka användnings- och öppentid. Tillblandat fix kan användas upp till 40 minuter. Massa som har börjat härda får inte utarbetas med mer vatten. APPLICERING: Stryk ut ett tunt lager av fix med den släta sidan av fixkammen för bästa vidhäftning (ev. tända fixet) på den keramiska plattan. Applicera fix på underlaget för ca. 10-15 minuters plattsättning. Fördela ut fixet med den tandade sidan av fixkammen. Val av fixkam bestäms av plattans baksida och storlek. Se till att plattornas temperatur är minst +5°C och att de är fria från svaga ytskikt. Montera plattan genom att trycka den hårt i fixbädden och sedan skjuva fast den. Plattorna kan normalt korrigeras inom 15 minuter. För krävande applikationer som utomhusbruk, golv som utsätts för hög belastning rekommenderas fix på både platta och underlag. Avlägsna all fix/fästmassa som har trängt upp till mer än halva fogdjupet. Rester och fläckar bör avlägsnas omedelbart med vatten eller en fuktig trasa.

FOGNING

Fogning kan normalt ske efter 3 timmar. Det är viktigt att fix/fästmassan är torr innan fogning påbörjas för att förhindra missfärgning av fog. Golv kan belastas fullt efter ca 14 dagar.

Produkten innehåller cement och är irriterande. Alla användare måste förstå och använda den i så kerhetsdatabladet innan de använder produkten. Så kerhetsdatabladet finns att få på begäran och finns tillgängligt på tillverkarens hemsida. Se vidare på www.bostik.se

ÅTERTVINNING

All string av avfall ska undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma behållare kan ha kvar vissa produktrester. Produkt och förpackning ska oskadliggöras på säkert sätt. Anlita ett auktoriserat avfallshandlingsföretag för hantering av överskottsprodukter och icke återvinningsbara produkter. Bortskaffande av denna produkt ska alltid ske i överensstämmelse med miljöskydds krav och enligt lagstiftning för avfallshandling. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

OBSERVERA

Utrymmen som tillfälligt utsätts för fukt, t.ex i kök, hall etc, kan med fördel fuktskyddas med Bostik Fuktspärr 6030. Underlag med direkt markkontakt eller med risk för tillskjutande fukt ska utföras i samråd med Bostik Teknikavdelning.

Vid montering av kachelplattor ska fixets skiktjocklek ej överstiga 2/3 av kachelplattans tjocklek.

OBS: Applicera inte fix/fästmassa på större yta än att plattorna hinner monteras innan den skinnar sig. Fixet/fästmassan ska skyddas från solbestrålning, högt temperatur, stark ventilation etc då öppentiden reduceras kraftigt. Avfuktare och värme fläktar ska ej användas samt golvvärme ska vara avstängd i ca 28 dagar efter plattläggning och sedan sättas på successivt.

Informationen och rekommendationerna som ges här grundar sig enbart på Bostiks forskning och är inte garanterade att vara exakta. Produktens prestanda, dess hållbarhet och dess användningsegenskaper beror på många variabler, inklusive vilken typ av material som produkten ska appliceras på, miljön där produkten förvaras eller appliceras samt vilken utrustning som används för applicering. Eventuella förändringar av någon av dessa variabler kan påverka produktens prestanda. Det är köparens skyldighet att, innan produkten tas i bruk, testa produktens lämplighet för den avsedda användningen under de förhållanden som kommer att föreligga vid tidpunkten för den avsedda användningen. Bostik garanterar inte produktens lämplighet för en viss användning. Produkten säljs i enlighet med Bostiks försäljningsvillkor som medföljer produkten vid försäljningstillfället. Ingenting här ska tolkas som att det inte finns några relevanta patent eller utgöra en tillåtelse, uppmaning eller rekommendation att använda någon av de uppfinningar som omfattas av ett patent utan tillstånd från ägaren av patentet.

SÄKERHET

För mer information, se säkerhetsdatabladet på: www.bostik.com/se

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.com/se

