

FIX A760 TECH

FIXERINGSLIM MED MYCKET HÖG PRESTANDA

FÖRDELAR/EGENSKAPER

- ✓ Möjliggör smidigt byte av golvplattor
- ✓ Mkt hög prestanda, permanent klubb
- ✓ Lång monterings tid
- ✓ För både sugande och täta underlag
- ✓ Lösningsmedelsfritt



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

PRODUKTBESKRIVNING

FIX A760 TECH är ett vattenburet fixeringslim med mycket bra monteringsklubb för olika typer av golvmaterial på både sugande och täta underlag. Limmet har en lång monterings tid, ytan är klubbig länge. Miljöanpassat med låga emissionsvärden, uppfyller kravnivå EC1 Plus.

ANVÄNDNING

Fixeringslimning av dimensionsstabila designgolv (LVT) i form av plattor eller plank, se lista för godkända material. Fungerar även för textilplattor och PVC-plattor. Underlaget kan vara golvspacklade ytor, golvspånskivor, gammal beläggning. Vid limning av LVT-material måste underlaget vara av solida material, t.ex betong eller flytspackel. OBS - vissa LVT-material måste limmas permanent med konventionellt golvlím, för att förhindra dimensionsförändringar vid påverkan av solljus eller tung belastning. För denna typ av limning rekommenderas STIX A800 PREMIUM, STIX A720 POWER eller STIX A555 ULTRA.

Rekommenderade material:

- ✓ LVT – plattor och plank. Se lista för godkända material
- ✓ Textilplattor
- ✓ PVC-plattor
- ✓ Mönsterpassade textilmattor med filtbaksida

PRODUKTINFORMATION

ART NR.	FÖRPACKNING	VOLYM	EAN
30619614	5 L	5 kg	7311020081119

PRODUKTEGENSKAPER

Färg	Rosa
Densitet	1,0 kg/liter
Bindemedel	Polymerdispersion av akrylattyper
Monteringstid*	Normalt sugande underlag: 45-60 min Täta underlag: 2-2,5h
Öppentid*	Permanent klubbig film (vid dammfria förhållanden)
Gångbar	Belastning omedelbart, full styrka efter 12 timmar
Härddningstid	30-120 minuter
Limåtgång	5-10 m ² /L
Arbetsförhållanden	Temperatur minst +15°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60 % RF
Lagringsbeständighet	12 månader vid +10 till +20°C. Skyddas mot frost.

* Dessa värden är uppmätta vid + 23° C och 50 % relativ fuktighet vid normalt sugande underlag. Beroende på underlag, temperatur och underlag kan dessa värden avvika från ovan



APPLICERINGSINSTRUKTIONER

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Följ i första hand mattillverkarens anvisningar, nedanstående utgör endast kompletterande upplysningar för självalimningen. Underlaget skall vara rent, plant, starkt, fritt från damm, smuts, limrester och gammal färg. För eventuell avjämning rekommenderas ett förändamålet avpassat Bostik Golvspackel. Vid limning mot betongunderlag får fukthalten inte överstiga de angivna maxvärdena som anges i AMA Hus. Lim, beläggning och underlag bör ha en temperatur av minst +15°C. Relativ fuktighet i underlaget (RF) får inte överskrida 85% för betong och 8-12% för spånskiva. OBS! Vid limning av LVT-material måste underlaget vara av solida material, t.ex. betong eller flytspackel. För icke-absorberande underlag såsom högpresterande betong rekommenderas applicering av minimum 10mm tjockt lager av Bostik Golvspackel. Vid särskilt sugande underlag använd Bostik Primer 6000.

APPLICERINGSMETOD

SUGANDE UNDERLAG: Applicera limmet med en roller (ca 12mm) och låta torka ca. 45-60 minuter. Montera golvmaterialet så snart som möjligt för att minska risk för ansamling av damm på limfilmen. Om limmet ska användas till permanent limning, låt torka 5-10 minuter innan golvmaterialet monteras.

TÄTA UNDERLAG: Applicera limmet med en roller och låt torka ca. 90-120 minuter tills limmet inte väter vid beröring. Lägg ner golvmaterialet i limmet. Pressa/gnid ut all luft under golvmaterialet.

För bäst resultat bör mattvävt användas. OBS följ i första hand materialtillverkarens anvisningar.

FÖRBRUKNING

5-10 m²/L beroende på underlag och val av appliceringsmetod. Appliceras med roller.

LAGRINGSTID

12 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning vid lagring mellan +10 till +20°C. Förvaras frostfritt.

RENGÖRING

Vatten innan limmet torkat. Torkat lim tas bort mekaniskt eller med lacknafta.

SÄKERHET

Säkerhetsdatablad finns tillgängligt vid begäran. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste uppsöka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med lim i ögonen skölj omedelbart med vatten, Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden. www.bostik.se

ANSVAR

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

