



FLEX GROUT PLUS

POLYMERMODIFIERAD CEMENTBASERAD FOGMASSA

2023-07

FÖRDELAR

- Polymerförstärkt fogmassa med lång hållbarhet och hög slitstyrka
- Särskilt lämplig för icke absorberande hårdbrända keramik
- Enkel att blanda och använda
- Enkel att rengöra efter fogning
- Lätt strukturerad fogmassa som är snabbhärdande
- Fogbredd 2–20 mm
- Vatten- och smutsavvisande
- Kan användas både inom- och utomhus
- CG2WA



PRODUKTBSKRIVNING

Bostik Flex Grout Plus är en cementbaserad fogmassa med lätt grövre struktur, som har en hög slitstyrka med vatten- och smutsavvisande egenskaper. Kan användas både inom- och utomhus.

Flex Grout Plus kan användas till fogning av keramiska plattor så som kakel, mosaik, klinker, natursten, granit m.m. på både väggar och golv. Flex Grout Plus är särskilt lämplig för icke absorberande kakel. Fogbredd 2–20 mm.

Produktnummer	Färg	Innehåll	Antal per pall
30626065	White	5 kg	224
30625761	Creme White	5 kg	224
30625778	Ivory	5 kg	224
30625843	Light Beige	5 kg	224
30625659	White Grey	5 kg	224
30625660		20 kg	48
30625657	Manhattan	5 kg	224
30625656		20 kg	48
30625785	Cement Grey	5 kg	224
30625664	Stone Grey	5 kg	224
30625663		20 kg	48
30627233	Grey	5 kg	224
30625661	Antracit Grey	5 kg	224
30625662		20 kg	48
30625999	Black	5 kg	224



TEKNISKA DATA

Arbetstemperatur	+5 °C till +25 °C
Fogbredd	2–20 mm
Kornstorlek	Fin struktur
Blandningsförhållande	0,2 l vatten/1 kg fogmassa 1 l vatten/5 kg fogmassa 4 l vatten/20 kg fogmassa
Användningstid	1–2 timmar vid 20 °C
Gångbar	Minst 8 timmar vid 20 °C
Fullt belastningsbar	7 dygn vid 20 °C
SS-EN 13888	CG2WA
Godkännanden	GEV EMIcode: EC1Plus
Färg	11 färger
Förpackning	5 kg och 20 kg
Hållbarhet	24 mån. vid 20 °C i oöppnat skick. Förvaras torrt och svalt.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG

Fogarna måste vara rena, torra och dammfria. Fogarna måste vara fria från rester av fästmassa och ha ett jämnt djup (minst 2/3 av kaklets bredd). Fästmassan måste vara helt härdad före fogning, vilket normalt är 24–48 timmar efter avslutad kakelsättning. Mycket porösa eller starkt absorberande kakel fuktas med rent vatten före fogning.

BLANDNING OCH ANVÄNDNING

Blandning: Tillsätt 4 liter rent vatten till 20 kg fogmassa (1 liter vatten till 5 kg fogmassa). Tillsätt alltid pulver till vatten. Blanda i 2–3 minuter med en snabbgående blandare eller omrörare tills massan är jämn och klumpfri. Låt stå i ett par minuter. Rör upp fogmassan igen på låg hastighet före användning.

Applisering: Applicera fogmassan noga diagonalt med en gummispackel eller fogbräda tills fogarna är helt fyllda och jämna. Arbeta med 45 graders vinkel på gummispackeln.

Rengöring: Före tvätt kan du känna efter med ett finger om fogarna håller och är tillräckligt härdade. Torktiden före tvätt kan variera beroende på temperatur, ventilation m.m. Det tar normalt 15–45 min. Tvätta diagonalt med en hårt urvriden fuktad fogsvamp med handtag som sköljs i rent vatten – använd två hinkar, en för att rengöra svampen i och en för att skölja med rent vatten. Byt vatten vid behov. Materialåtgång: Ca 0,4–1,9 kg/m² beroende på fogbredd och kakelstorlek.

Rengöring: Rengör verktyg och händer med vatten före härdning. Härdat material kan endast avlägsnas mekaniskt. Material som inte härdat får inte hållas i avloppet eftersom cementbaserat material härdar i vatten och kan orsaka stopp i avloppet.

Storlek på kakel	Materialåtgång
50x50 mm	1,9 kg/m ²
150x150 mm	0,63 kg/m ²
300x300 mm	0,46 kg/m ²
300x600 mm	0,43 kg/m ²
600x600 mm	0,4 kg/m ²

SÄKERHET

För mer information, se säkerhetsdatabladet på:
www.bostik.se

Produkten innehåller cement och är irriterande. Alla användare måste förstå och använda säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Säkerhetsdatabladet finns att få på begäran och finns tillgängligt på tillverkarens hemsida.

BORTSKAFFANDE

Alstring av avfall ska undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma behållare kan innehålla produktrester. Produkt och förpackning ska bortskaffas på säkert sätt. Anlita ett auktoriserat avfallshandlingsföretag för hantering av överskottsprodukter och icke återvinningsbara produkter. Bortskaffande av denna produkt ska alltid ske i överensstämmelse med miljöskyddskraven och enligt lagstiftningen för avfallshandling. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

OBSERVERA

Höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger härdningstiden.

Golvvärmnen måste vara avstängd både före och under kakelsättning. Golvvärmnen får tidigast slås på 7 dagar efter fogning och flödestemperaturen höjs gradvis med högst 5 °C per dygn. Detta för att undvika snabba dimensionsförändringar innan full styrka uppnåtts.

Ojämnt absorberande kakelkanter, varierande vatten/cementförhållanden samt restfukt i underlaget kan medföra variation i fogfärgen. Stigande restfukt kan orsaka en vit slöja (salpeterutslag) i fogarna.

Nyfogade områden får inte övertäckas med plastfilm eller påverkas av drag, värme, sol eller annan kraftig uttorkning.

Vid risk för uttorkning ska fogarna hållas fuktiga i minst 24 timmar så att fullständig härdning uppnås (till exempel torkas av med fuktig svamp).

Informationen och rekommendationerna som ges här grundar sig enbart på Bostiks forskning och är inte garanterade att vara korrekta. Produktens prestanda, dess hållbarhet och dess användningsegenskaper beror på många variabler, inklusive vilken typ av material som produkten ska appliceras på, miljön där produkten förvaras eller appliceras och vilken utrustning som används för applicering. Eventuella förändringar av någon av dessa variabler kan påverka produktens prestanda. Det är köparens skyldighet att, innan produkten tas i bruk, testa produktens lämplighet för den avsedda användningen under de förhållanden som kommer att föreligga vid tidpunkten för den avsedda användningen. Bostik garanterar inte produktens lämplighet för en viss användning. Produkten säljs i enlighet med Bostiks försäljningsvillkor som mät följer produkten vid tidpunkten för försäljningen. Ingenting här ska tolkas som att det inte finns några relevanta patent eller utgående tillstånd, uppfinningar eller rekommendationer att praktisera någon av de uppfinningar som omfattas av ett patent utan tillstånd från ägaren av patentet.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

