



FLEX RAPID PLUS

PRODUKTDATABLAD

Version: 2021-10-04

BESKRIVNING AV PRODUKT

Bostik Flex Rapid Plus är ett snabbhärdande, krympfritt handspackel med brett användningsområde.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Avsett för utspackling av kanter och olika reparationsarbete på fasta och rena underlag inomhus som t ex betong, puts, keramik, sten, lättbetong, PVC, linoleum, spånskiva, trä mm. Produkten är avsedd som underlag till mattor, linoleum, PVC, parkett, klinker eller liknande material och är utmärkt för värmegolv. Kontakta Bostik AB vidläggning på andra underlag.

ARBETSBESKRIVNING

Rengöring: Se till att underlaget är fritt från damm, smuts, färg, limrester, olja, fett, vax etc. samt att det är fast och hårt. Lösa skikt och ev. slamlager avlägsnas mekaniskt. Underlaget ska hålla minst +10°C samt RF (relativ fuktighet) ska vara <90% och +20°C. Förbehandling: Primerfri. Vid svagt eller dammigt underlag kan ytan primas med BOSTIK PRIMER 6000 enligt separat instruktion. Blandning: Blandas med 0,3 kg rent och kallt vatten per 1 kg spackel. Rör om kraftigt till en homogen massa. Massans temperatur bör ligga på +10°C - +20°C. Applicering: Massan ska läggas ut och fördelas inom 10-15 minuter med spackel eller rätskiva. Slipning eller avskrapning av ytan kan göras så fort som massan hårdnat tillräckligt. Ytan kan normalt beträdas efter 30-45 minuter samt är beläggningsbar efter 20 min till 2 timmar i skikt upp till 50 mm om temperaturen under torktiden är minst +18 grader eller när RF är under tillåtet värde för aktuell beläggning. OBS! Vid solbestralning, hög temperatur, stark ventilation eller andra faktorer som ger för snabb uttorkningen ska ytan skyddas. Avfuktare och värmeflaktar får inte användas.


MILJÖ & HÄLSA

Produkten innehåller cement och är irriterande. För ytterligare information, se varuinformationsblad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Bindemedel:	Specialcement
Ballast:	Natursand, max 0,5 mm
Skiktjocklek:	1-50 mm
Användningstid:	10 - 15 minuter
Belägningsbar efter:	20 min till 2 timmar i skikt upp till 50 mm eller när RF är under tillåtet värde för aktuell beläggning
Åtgång:	1,6 kg per m ² och mm
Vattenmängd:	0,8 liter/2,5 kg
Förpackningsstorlek:	2,5 kg hink
pH, uttorkad:	10,5-11
Tryckhållfasthet:	C30
Böjdraghållfasthet:	F8
Ytstyrka:	> 1,5 MPa
Rengöring av verktyg:	Omedelbart med vatten
Lagring:	6 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

