



# FOILSEAL GRAB

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

### BESKRIVNING AV PRODUKT

Produkten är ett skarvförseglingslim för limning av tätskiktsfoliens överlapp (skarvar), rörmanschetter, tätskiktsremsa samt inner- och ytterhörn. Kan även användas för limning av tätskiktsfolie mot brunnsmanschett. Bostik Foilseal Grab har en smidig konsistens som är lätt att applicera med handspruta.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Bostik Foilseal Grab är ett självhärddande (kemiskt torkande) folieskarvslim som används i Bostiks Våtrumskonstruktioner VTvF och VTgF (se monteringsanvisning Wet Room Foilsystem).

### ARBETSBESKRIVNING

Bostik Foilseal Grab sprutas ut i jämna strängar varpå limmet fördelas ut med limspidare. Limmet bör duschas (blomsterspruta) med rent vatten för snabbare uthärdning före montering av tätskiktsfolien, rörmanschetterna, tätskiktsremsa, brunnsmanschett eller inner □ och ytterhörn. Slätspackel av plast, pressar ut limöverskottet varpå skarven försluts med ytterligare lim.

### MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning ej klassad som hälso □ eller miljöfarlig. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



## TEKNISK DATA

Materialtyp	Silyl □ modifierad polymer (SMP)
Härdsystem	Härdar med luftens fuktighet
Färg	Grå
Inomhus	Ja
Åtgång	ca 10 lpm (5 mm sträng)
Förpackning	290 ml, plastpatron
Lagring	9 månader, svalt, torrt och i oöppnad förpackning
Brandfarlig	Nej
VOC emission	0,0 mg/m <sup>3</sup>
Arbetstemperatur	Mellan + 5° C och + 25° C
Konsistens	Tixotrop, smidig massa
Torktid	24 timmar vid +23° C och duschad yta
Densitet	1,5 kg/liter
Rengöring	Ohärdat lim tas bort med Rödspirit (alt. Lacknafta)
.	Uthärdat lim tas bort mekaniskt

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

