



BOSTIK

H760

SEAL'N'FLEX PRO SEAL
HÖGKVALITATIV OCH ELASTISK
PROFESSIONELL FOGMASSA

2023-05-29

TEKNISKT DATABLAD

FÖRDELAR

- Fri från isocyanater, lösningsmedel, ftalater och silikon
- Hållbart och permanent elastisk
- 100 % bubblfri härdning
- Hög brotttöjning och rörlighet
- Hög motståndskraft mot UV-strålning, väder och vatten
- Övermålningsbar
- Perfekt vidhäftning utan primer på de flesta underlag, inklusive fuktiga underlag



PRODUKTBESKRIVNING

BOSTIK H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL är en högkvalitativ fogmassa med hög brotttöjning för bygg- och utvidgningsfogar, helt fri från isocyanater, ftalater och lösningsmedel. **BOSTIK H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL** uppfyller höga krav på innemiljö och effektiv fogbearbetning.

ANVÄNDNING

BOSTIK H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL är särskilt framtagen som en universalfogmassa för bygg- och expansionsfogar och fogar på golvytor eller gångstråk.

BRUKSANVISNING

Fogar med rätt storlek kan absorbera de kringliggande byggmaterialens rörelser. Fogens djup måste ha rätt storlek i förhållande till fogens bredd. Som regel bör förhållandet mellan fogens bredd och djup vara 1:1 vid en bredd på upp till 10 mm, och minst 5 mm i djup eller bredd. För fogar som är bredare än 10 mm bör djupet vara lika med bredden delat med 3 plus 6 mm.

TEKNISKA DATA

Vid 100% töjning	ISO 8339	0,90-1,00 N/mm ²
Appliceringstakt		100-150 g/min
Appliceringstemperatur		+5 °C till +40 °C
Bas		Hybrid
Härdningstid	Vid +23 °C/50 % relativ luftfuktighet	2-3 mm/24 h
Densitet	ISO 1183-1	1,40-1,50 g/ml
Brottöjning	ISO 8339	440 %
Flöde	ISO 7390	< 2 mm
Köldtålighet vid transport		Upp till -15 °C
Fogrörlighet		25 %
Shore A-hårdhet	DIN 53505	38-43
Skinnbildning	DBTM 10.00	30-40 min vid +23 °C/50 % relativ luftfuktighet
Temperaturmotstånd		-40 °C till +100 °C
Draghållfasthet	DIN 53504	1,75-1,85 N/mm ²

Dessa värden motsvarar typiska egenskaper och kan variera med +/- 3 %

BEGRÄNSNINGAR

- Ej lämplig för underlag av PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mjuka plaster, neopren och bitumen
- Ej lämplig för natursten och speglar
- Ej lämplig för natursten och klorider (simbassänger)
- Ej lämplig för ständig kontakt med vatten

FÖRBEREDELSE OCH YTBEHANDLING

Användningstemperatur +5 °C till +40 °C (beroende på omgivning och underlag). Underlaget måste vara fast, rent, torrt och fritt från fett och damm. Rengör underlag. **BOSTIK H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL** har perfekt vidhäftningsförmåga utan primer på de flesta icke-porösa underlag. Porösa underlag måste förbehandlas med **BOSTIK PRIMER 5075**. Testa alltid vidhäftningsförmågan innan användning. Använd **BOSTIK T500 FINISHING SOAP** för att släta ut fogen.

ÖVERMÅLNING

BOSTIK H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL kan målas över med vattenbaserade färger och de flesta tvåkomponentsfärger. Syntetiska färger kan ta längre tid att torka. Vi rekommenderar att du testar att produkten är kompatibel med färgen innan du använder den. Om **BOSTIK H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL** ska målas över (vilket inte krävs) rekommenderar vi att du slipar ned fogmassan och fogytorna något med en slipduk innan du målar. För bästa resultat rekommenderar vi att du målar över fogen först efter några dagar.

RENGÖRING

Verktyg bör tvättas med vatten efter användning. Händer bör tvättas med tvål och vatten. Härdat material kan endast avlägsnas mekaniskt.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Alla användare måste läsa och förstå säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Säkerhetsdatabladet kan fås på begäran och finns tillgängligt på tillverkarens webbsida.

CERTIFIERINGAR

- F-EXT-INT-CC 25HM
- PW-EXT-INT-CC 25HM
- Emicode EC1 Plus
- M1
- ISEGA



FOG &
BRANDSKYDDS
FÖRETAGEN

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kunskap och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.

BOSTIK SMART HJÄLP

Digital smart hjälp
www.bostik.se

Smart hjälp
+46 (0) 42 19 50 00



Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.se