

HYTEC A370 RAPID

1K FUKTSPÄRR AVSEDD FÖR ATT SPÄRRA RESTFUKT I BETONG/-
CEMENTGOLV

2022-11-25

FÖRDELAR

- **Vattenbaserad**
- **Multifunktion –primer och fuktspärr**
- **Spärrar restfukt upp till 95% RF / 5,5% CM**



ANVÄNDNINGSMOMRÅDE

HYTEC A370 RAPID är en färdigblandad enkomponents-, vattenbaserad, fuktskyddande primer avsedd att spärra betongens höga RF från att transporteras upp i golvspackel och golvljm. HYTEC A370 RAPID är utvecklat för att bromsa kvarvarande rest-/byggfukt.

Produkten kräver minst två lager för att ge bästa skydd. Kan appliceras på underlag upp till en maximal hygrometeravläsning på 95 % RF. Endast för inomhus bruk.

Golvbranschens (GBR) limningsrekommendationer skall alltid följas med hänsyn till fukt, ythållfasthet etc. för underlaget.

UNDERLAG

Lämplig för alla underlag som kan beläggas med Bostik Golvspackel.

TEKNISK DATA

Kulör	Svart med blåaktig ton – svart efter torkning
Lagringstid	12 månader
Torktid*	Lager 1: 15 till 30 min Lager 2 : 60 min
Materialåtgång	2 lager täcker upp till 40m ² per 12kg
Appliceringstemperatur	10°C till 25°C

*De angivna torktiderna förutsätter +20°C, max 50% RF och ett visst luftombyte samt att RF i underlaget är mindre än 85%.

BRUKSANVISNING

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG

Underlag:

Se till att undergolvet är i enlighet med nationell byggstandard. Undergolvet ska vara rent, bärkraftigt, yttorr, och fritt från föroreningar som kan försämra vidhäftningen t.ex. damm, fett, färg, gips, vax/polish, vattenlösliga golvlim etc.

Kontrollera kvarvarande limrester för att säkerställa att de inte är vattenlösliga, underlaget ska var fritt från svaga ytskikt.

Ta mekaniskt bort alla svaga skikt tex hårda limrester.

Väldigt täta eller polerade betongytor eller liknande som innehåller hårdare med liknande egenskaper kan kräva kulblästring.

Tät flytbetongyta måste slipas eller kulblästras för att ge en bra förutsättning för vidhäftning. Grovt strukturerade underlag samt starkt absorberande underlag kan kräva en avjämnad yta innan HYTEC A370 RAPID appliceras. Vid starkt sugande underlag så kan en mixning av HYTEC A370 Rapid krävas (1 del primer, 1 del vatten) detta för att ge en bättre vidhäftning för HYTEC A370 RAPID när den appliceras koncentrerad med roller. För icke-sugande underlag rekommenderas primning med GRIP A936 EXPRESS - 80-100 g/m².

Golvvärmesystem:

Golvvärmesystem ska vara avstängda i 48 timmar före applicering av HYTEC A370 RAPID. Vänta 7 dagar efter installationen innan du gradvis skruvar upp golvvärmen till tänkt värme.

ANVÄNDNING

Skaka dunken direkt i anslutning till användning. HYTEC A370 RAPID ska appliceras i två lager.

1:a lagret: Blöt den finhåriga rollern i HYTEC A370 RAPID.

Applicera det första lagret i en riktning och se till att materialet arbetas in väl i underlaget. Låt torka helt. HYTEC A370 RAPID anses vara torr när den blå tonen har försvunnit och en blank svart film uppnås.

2:a lagret: När det 1:a lagret är torrt, upp till 30 minuter vid +20°C, applicera det andra lagret i rät vinkel (kryssrollning) mot det första lagret.

Det är viktigt att en porfri beläggning uppnås och att bibehålla rätt mängd HYTEC A370 RAPID på 40m² per 6 kg per lager, dvs. 12 kg ska appliceras på 40m² vid 2 lager. (150 gram/m² och lager) Låt torka till en klibbfri film. Vid +20°C är torktiden cirka 1 timme.

ANVISNING GOLVBELÄGGNING

Spackla HYTEC A370 RAPID ytan med minst 3 mm flytspackel/handspackel för att få en absorberande yta före Bostik golvlim och beläggning monteras.

Avjämningsmassan ska appliceras inom 24 timmar efter avslutad HYTEC A370 RAPID.

HYTEC A370 RAPID måste hållas fri från gångtrafik och föroreningar av tex damm och material tills Bostiks avjämningsmassa har applicerats.

ÖVRIG INFORMATION

Inga golvbeläggningar får monteras direkt på HYTEC A370 RAPID. Det krävs alltid minst 3 mm spackel. Denna produkt är för kommersiell trafik, (ej vid tung trafik tex industrilokaler). För ytterligare information, kontakta Bostiks Tekniska Service.

OBS - Använd alltid ett kantband för att absorbera rörelser i underlag eller spackelskikt.

LAGRING

12 månader torrt, svalt och i öppen förpackning. Skyddas mot frost

MILJÖ OCH HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt men alla användare måste förstå och använda säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Säkerhetsdatabladet finns att få på begäran och finns tillgängligt på tillverkarens hemsida.

ÅTERVINNING

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma behållare kan ha kvar vissa produktrester. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för hantering av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Bortskaffande av denna produkt skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshantering. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

RENGÖRING

Rengör verktyg med vatten innan primern torkat. Lacknafta om HYTEC A370 RAPID har torkat.

För ytterligare information se Bostiks konstruktionsbeskrivningar.

Produktnummer	Förpackning	Antal per pall	EAN
30623584	12 kg	50	7311020081508

Förbehåll: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

