



# PURE FIX SUPER POWER

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2022-11-30

### BESKRIVNING AV PRODUKT

Pure Fix Super Power är ett monteringslim utan lösningsmedel, med extrem hög initial- och slutstyrka. Fäster på dom flesta fasta material och kan användas både ute och inne. Ersätter i många fall skruvar och spikar, tål frost och är övermålningsbar. Limmet klarar påverkan av fukt och utomhusklimat. Limmet har nästan ingen lukt.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Pure Fix Super Power används där man önskar sig ett lim med omedelbar monteringshugg. För limning av badrumsdetaljer, lister i tak, stuckatur, byggnadsskivor, speglar etc. etc. Pure Fix Super Power ger en hård men elastisk limfog. Fäster på dom flesta material förutom PE, PP och teflon.

### ARBETSBESKRIVNING

Pure Fix Super Power appliceras med en handspruta vid en temperatur mellan +5°C och +35°C. Det är viktigt att limmet förvaras i rumstemperatur före användning, då konsistensen annars kan bli för tjock. Efter påförd applicering måste en montering ske inom 10 min (vid 20°C och 50% RF). Limmet ska appliceras i strängar, inte som klumpar. För bästa resultat ska det vara minst 2-3 mm lim mellan materialen. Efter applicering behövs i de flesta fall inte någon fixering.

### MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller miljöfarligt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



## TEKNISK DATA

Egenskaper innan applicering	
Materialtyp	Silane Modified Polymer (SMP)
Härdsystem	Härdar med luftens fuktighet
Densitet	ca. 1.5 kg/l
Arbets temperatur	+5°C til +40°C
Färg	Off-White
Rengöring	Ej härdat lim tas bort med en ren trasa fuktat med Röd-sprit . Härdad massa tas bort mekaniskt
Lagring	Lagras torrt, vid en temperatur mellan +5°C og +25°C
Åtgång	Limsträng ø5 mm ca 50 lpm/L
Brandfarlig	Nej
Egenskaper efter applicering	
Ythärdning (20°C/50% R.F.)	15 minuter
Härdtid (20°C/50%R.F.)	ca. 3 mm på 1 dygn
Hårdhet Shore A (DIN 53505)	ca. 55
Draghållfasthet	220 ton/m <sup>2</sup>
UV- och väderbeständighet	Utmärkt
Temperaturbeständighet	- 40°C til +75°C
Fuktbeständighet	Mycket god för härdad limfog
Kemikaliebeständighet	God vid kontakt med utspädda syror och lut
Övermålningsbar	Ja, med dispersionsfärger. Vid ytbehandling med alkyd- och lösningsbaserade färger kan torkningen störas och förlängas. Provmålning rekommenderas.

## KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

