



S755

SILICONE BATH & KITCHEN P PREMIUMSILIKON FÖR SANITET - OCH BYGGFOGAR

2024-02-14

TEKNISKT DATABLAD

FÖRDELAR

- Mycket mögelresistent
- Utmärkt motståndskraft mot UV-strålning, vatten och väder
- Smidig och lättapplicerad
- Brett användningsområde
- Neutral härdning
- Perfekt vidhäftning på de vanligaste byggmaterialen
- Ej korrosiv för metaller
- Många olika färger tillgängliga
- Passar för natursten

PRODUKTBESKRIVNING

BOSTIK S755 SILICONE BATH & KITCHEN P är en mångsidig neutral silikonfogmassa för sanitets- och byggfogar som härdar under påverkan av fukt och bildar ett hållbart elastiskt gummi.

ANVÄNDNING

BOSTIK S755 SILICONE BATH & KITCHEN P är speciellt utvecklad för hållbara elastiska fogar i kök, badrum, duschar, byggelement, fönstertätning, samt industriella tillämpningar.

BRUKSANVISNING

Fogar med rätt storlek kan absorbera de kringliggande byggmaterialens rörelser. Fogens djup måste ha rätt storlek i förhållande till fogens bredd. Som regel bör förhållandet mellan fogens bredd och djup vara 1:1 vid en bredd på upp till 10 mm, med en djup eller bredd på minst 5 mm. För fogar som är bredare än 10 mm bör djupet vara lika med bredden delat med 3 plus 6 mm.



TEKNISKA DATA		TRANSPARENT	KULÖR
Vid 100% töjning	DIN 53504 S2	0,25 N/mm ²	Ca 0,35 N/mm ²
Appliceringstakt	Vid Ø3 mm/6,3 bar	140 g/min	130 g/min
Användningstemperatur		+5 °C till +40 °C	+5 °C till +40 °C
Bas		Pentanom oxim	Pentanom oxim
Härdningstid	Vid +23 °C/50 % relativ luftfuktighet	2 mm/24 h	2-3 mm/24h
Densitet	ISO 1183-1	1,02 g/ml	1,22 g/ml
Brottöjning	DIN 53505/ISO 868	500%	550%
Flöde	ISO 7390	< 2 mm	< 2 mm
Köldtålighet vid transport		Upp till -15 °C	Upp till -15 °C
Fogrörlighet		25 %	25%
Shore A-hårdhet	DIN 53505/ISO 868	15	19
Skinnbildning	DBTM 10.00	8 minuter vid +23 °C/50 % relativ luftfuktighet	8 minuter vid +23 °C/50 % relativ luftfuktighet
Temperaturmotstånd		-40 °C till +120 °C	-50 °C till +120 °C
Draghållfasthet	DIN 53504 S2	1,20 N/mm ²	1,30 N/mm ²

Dessa värden motsvarar typiska egenskaper och kan variera med +/- 3 %

BEGRÄNSNINGAR

- Ej lämpligt för underlag av PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mjuka plaster, neopren och bitumen
- Missfärgning kan uppstå i mörka utrymmen och vid kontakt med kemikalier
- Gulnande fogar kan uppstå i kontakt emissioner för andra byggmaterial eller brist på dagsljus i utrymmet

FÖRBEREDELSE OCH YTBEHANDLING

Användningstemperatur +5 °C till +40 °C (beroende på omgivning och underlag). Underlaget måste vara fast, rent och fritt från damm och fett. Rengör underlaget. **BOSTIK S755 SILICONE BATH & KITCHEN P** har perfekt vidhäftningsförmåga utan primer på de flesta icke-porösa underlag. Porösa underlag måste förbehandlas med **BOSTIK PRIMER 5075**.

Testa alltid vidhäftningsförmågan innan du använder limmet. Använd **BOSTIK T500 FINISHING SOAP** för att släta ut fogen.

ÖVERMÅLNING

BOSTIK S755 SILICONE BATH & KITCHEN P är inte övermålningsbar. Vi rekommenderar att du täcker kanterna på fogen med maskeringstejp för att förhindra att ytor som behöver målas smutsas ned av silikon.

RENGÖRING

Alla verktyg bör rengöras med vatten efter att de har använts eller **BOSTIK CLEANING WIPES**. Du kan tvätta händerna med och/eller tvål och vatten. Härdat material kan endast avlägsnas med mekanisk kraft.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Alla användare måste läsa och förstå säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Säkerhetsdatabladet kan fås på begäran och finns tillgängligt på Bostik hemsida.

CERTIFIERINGAR

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- EN 15651-2: G-CC 25LM
- EN 15651-3: S XS1
- Emicode EC1 Plus
- ISEGA



All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kunskap och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarigt för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.com

BOSTIK SMART HJÄLP

Digital smart hjälp
Bostik.com/

Smart hjälp
+46 (0) 42 19 50 00

