



SILMAX BYGGFOG 2620

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

1-komp fogmassa för bl a anslutningsfogar i byggnader. Massan är lättapplicerad med hand-eller tryckluftsspruta. Efter reaktion med fuktighet härdar massan till en elastiskt och beständigt fog med god rörelseupptagningsförmåga. Uppfyller kraven enligt ISO 11600 F-25LM i kombination med Primer 5075 på betong.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

För in- och utvändiga rörelsefogar i betong- tegel- och metallfasader samt runt trä-, metall- och PVC-fönster. Fogmassan ska inte appliceras i direkt kontakt med papperstapet.

ARBETSBESKRIVNING

Förbehandling av ytor: Alla ytor måste vara fasta, torra och fria från fett och damm. Avlägsna alla olje och fettrester med tex T-Röd. Murbruksrester och cementslamm avlägsnas mekaniskt. Hög fuktighet i betong försämrar vidhäftningen. Vitträd målning på metall och trä är olämpligt som underlag. Tidigare fogade ytor slipas rena från gammal fogmassa. Primerbehandling: Vid fogning mot sugande underlag, som t ex betong, tegel och ej ytbehandlat trä, skall Bostik Primer 5075 användas. Mot ej sugande fogytor, som t ex glas, keramik, galvaniserad plåt, aluminium, polyester, PVC och lackerade ytor, användes för bästa vidhäftning förbehandling med Simson Prep M. Detta gäller speciellt pulverlackerade ytor. Vid osäkerhet om vidhäftning rekommenderas alltid en provfogning. Bottningsmaterial: Fogen bottnas med Bostik Bottningslist och fixeras på avsett fogdjup. Undvik skador på bottningslisten eftersom det i sin tur kan skada fogmassan. I grunda fogar där rund bottningslist ej får plats kan släta skumprofiler eller polyeten-tape användas. Bottningsmaterial som är olje-, tjär- eller bitumenhaltigt, hampa eller mineralull skall ej användas. Applicering av fogmassan: Fogen fylls väl samt tryckes till för bästa kontakt mot fogytorna och efterslättas med en fogpinne som doppats i svagt såpvatten. Fogdimensionering: En rörelsefog skall dimensioneras enl. tumregeln i förhållandet bredd/djup 2/1. Fogens bredd bör ej vara under 5mm eller över 30 mm. För detaljerad beskrivning av fogdimensionering se AMA Hus 11 och www.sfr.nu.

MILJÖ & HÄLSA

Se säkerhetsdatablad för information.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Materialtyp	Silanterminerad polyol (SMP), Ftalatfri
Konsistens	Tixotrop smidig massa
Densitet	ca 1,5
Arbetstemperatur	+5 till +40°C
Rengöringsmedel	MEK, etylacetat, white spirit (ej härdad produkt)
Lagringstid	Minst 9 månader i obruten förpackning. Lagras torrt och svalt.
Förpackning	290ml plastpatron eller 600 ml foliepåse/korv
Egenskaper efter applicering	
Rörelseupptagning	± 25%
Temperaturbeständighet	-30 till +80°C, temporärt +100°C
Åldringsbeständighet	Mycket god
Kemikaliebeständighet	God vid kontakt med utspädda syror, lut och lösningsmedel.
Övermålningsbar	Ja, med de flesta dispersionsfärger. Lösningsmedels- och alkydbaserade färger och lacker kan störa härdning av fogen och torktiden av ytbehandling kan förlängas. Övermålning rekommenderas ej då fogrörelser kan förväntas eftersom färgen kan spricka. Övermå
Skinnbildning	2-3 tim vid 23°C, 50 % RF. Bearbetningstid ca 40 min.
Härdning	ca 2mm / dygn
Hårdhet	ca 25°Shore A, 28 dygn, +25°C, 50% RF

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

