

STIX H995 ELASTIC XTREM

FUKT – OCH VÄRMETÅLIGT GOLVLIM FÖR INOMHUSBRUK

2023-01-05

FÖRDELAR/EGENSKAPER

- Optimal för hårt belastade ytor
- Fukt- och värmetåligt – klarar restfukt upp till 95% RF
- Mycket skjuvstabil
- Lätt att applicera
- Ca 30 minuters användningstid
- Lämplig för golvvärme
- Kan användas på icke-sugande underlag t.ex. metall



PRODUKTBESKRIVNING

STIX H995 ELASTIC XTREM är ett färdigblandat hybridlim lämpligt för golvmaterial som utsätts för hård belastning av tryck, rullande hjul och fukt.

Rekommenderade material:

- Homogena PVC-golv
- LVT
- Linoleum – på rulle eller som plattor
- Gummi
- Mjuka vinylmattor (med eller utan baksidesbeläggning)
- PVC-plattor
- Korkmattor
- PVC-fria/klorfria mattor
- Textilmattor

Endast för inomhusbruk

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Färg	Beige
Monteringstid*	10 min
Öppentid*	40 min
Gångbar*	24 timmar
Härdningstid* / Redo för belastning	Efter 24 timmar
Limåtgång	320 till 380 g/m ²
Arbetsförhållanden	Temperatur minst +10°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60 % RF

* Dessa värden är uppmätta vid + 23° C och 50 % relativ fuktighet vid normalt sugande underlag. Beroende på underlag, temperatur och underlag kan dessa värden avvika från ovan

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Följ i första hand mattillverkarens anvisningar, nedanstående utgör endast kompletterande upplysningar för själva limningen. Underlaget skall vara rent, plant, starkt, fritt från damm, smuts, limrester och gammal färg. För eventuell avjämning rekommenderas ett för ändamålet avpassat Bostik Golvspackel

STIX H995 klarar restfukt upp till 95%, tillskjutande fukt får inte förekomma.

APPLICERINGSMETOD

1. Rör om limmet väl. 2. Applicera lim på underlaget med tandad limspackel. Väntetid ca 10 min. 3. Gnid fast mattan noggrant för att säkra vidhäftningen, för bästa resultat använd en mattvält. 4. Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är god. 5. Vid icke-sugande underlag ska en underlaget vältas en andra gång inom 8 timmar

FÖRBRUKNING

Från 320 till 380 g/m²

BAKSIDA	LIMSPRIDARE	LIMÅTGÅNG
Slät baksida – icke sugande underlag	Limstift n° A4	
Slät baksida – sugande underlag	Limstift n° A2	Ca 4-5 m ² /L
Mindre slät baksida	Limstift n° B1	Ca 4-4,5 m ² /L

LAGRINGSTID

12 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning vid lagring mellan +10°C och +20°C. Förvaras frostfritt.

RENGÖRING

Vatten innan limmet torkat. Torkat lim tas bort mekaniskt eller med lacknafta.

Code	UC	PCB	GENCOD
30615780	16 kg	1	4008373130641

SÄKERHET

Säkerhetsdatablad finns tillgängligt vid begäran. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste uppsöka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med lim i ögonen skölj omedelbart med vatten, Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden. www.bostik.se

ANSVAR

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

