


TECHNIS C310 DRY MORTAR

SLIPSATS

2024-03-08

FÖRDELAR

- Tidigt beläggningsbar
- Brett användningsområde
- Klarar tillskjutande fukt
- Skiktjocklek min 10mm
- EPD verifierad
- Lågemitterande



ANVÄNDNINGSMOMRÅDE

TECHNIS C310 DRY MORTAR är ett cementbaserat, självtorkande golvbruk avsett för fallbyggnad, avjämning och olika reparationsarbeten på fasta och rena underlag inomhus. Kan läggas i skikt från 10mm. Max 150mm för ytor större än 3m², ingen övre begränsning för mindre områden. Minimum 35mm vid självbärande beläggning.

Golvbranschens (GBR) limningsrekommendationer skall alltid följas med hänsyn till fukt, ythållfasthet etc. för underlaget.

UNDERLAG:

- Betong och lättbetong
- Gipsskivor
- Klinker/sten
- Trä och spånskiva

*De angivna torktiderna förutsätter +20°C, max 50% RF och ett visst luftombyte samt att RF i underlaget är mindre än 85%.

TEKNISK DATA

Blandningsförhållande	2,0 liter vatten / 20 KG säck
Materialåtgång	1.8 kg/mm/m ²
Användningstid*	10-15 min
Gångbar efter*	1-3 timmar
Beläggningsbar efter*	24 timmar (upp till 150mm)
Tryckhållfasthet	C35 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet	F3 enligt EN 13813
Ytdraghållfasthet	>1,5 Mpa enligt GBR branschstandard
Krympning	<0,3 mm/m enligt EN 13454-2
Expansion	<0,05 mm/m
Brandklass	A2fl-s1 enligt EN 13501-1
Motståndsförmåga mot rullande hjul	RWFC 250N enligt GBR branschstandard
Ph uttorkat material	<11

BRUKSANVISNING

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG

För bästa arbetsresultat bör temperaturen i lokalen ligga mellan +10°C och +25°C

Rengöring: Underlagets ythållfasthet bör vara >1,0 MPa. Se till att underlaget är fritt från damm, smuts, färg, limrester, olja, fett, vax etc samt fast och hårt utan krackelerad yta eller liknande. Lösa skikt och slamlager slipas eller fräses bort. Vid osäkerhet kontakta Bostik för vidare konsultation.

Förbehandling: För att förbättra vidhäftningen och förhindra snabb uttorkning skall underlaget alltid förbehandlas med Bostik GRIP A560 CLASSIC. Primern appliceras på normalt sugande underlag utspädd med vatten i förhållande 1:3. På starkt sugande underlag rekommenderas 2 strykningar. På klinker, sten, PVC, linoleum, trä etc appliceras primer Bostik GRIP A936 XPRESS spädd 5:1 med vatten. Primern ska borstas in i underlaget. Låt torka och bilda film innan spackling! Spackling ska ske senast 24 timmar efter att primern har applicerats.

Vid applicering av 2 spackelskikt ska primning göras mellan skikten.

BLANDNING OCH ANVÄNDNING

Blandning: Till 20 kg pulver tillsätts 2,0 liter vatten. Blandningen utförs med visp-försedd bormaskin till en klumpfri och jordfuktig massa. Vänta 2-3 minuter och rör om igen. Använd vatten +5 till +20°C. Använd ej varmvatten, vilket kan medföra snabb uttorkning och sprickbildning. Massans temperatur bör ligga mellan +10 till +20°C.

Applicering Massan fördelas med spackel eller rätskiva och kompakteras noga. Slipning kan göras så snart massan hårdnat tillräckligt. Blandad massa bör förbrukas inom 15 minuter. Ytan kan normalt beträddas efter 1-3 timmar samt är beläggingsbar efter 24 timmar upp till 150mm. Tiderna är beroende av skiktjocklek, temperatur samt underlagets fuktighet och sugande förmåga.

OBS! Vid solbestrålning, hög temperatur, stark ventilation eller andra faktorer som kan påskynda torkningen ska ytan skyddas mot för snabb uttorkning. Avfuktare och värmebläktar bör inte användas.

LAGRING

6 månader torrt, svalt och i öppnad förpackning.

MILJÖ OCH HÄLSA

Produkten innehåller cement och är irriterande. Alla användare måste förstå och använda säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Säkerhetsdatabladet finns att få på begäran och finns tillgängligt på tillverkarens hemsida.

ÅTERVINNING

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma behållare kan ha kvar vissa produktrester. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Anlita ett auktoriserat avfallshandlingsföretag för hantering av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Bortskaffande av denna produkt skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshantering. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

ÖVRIGT

För ytterligare information se Bostiks konstruktionsbeskrivningar.

Produktnummer	Förpackning	Antal per pall	EAN
30622643	20 kg	48	7311020081430

SÄKERHET

För mer information, se säkerhetsdatablad på: www.bostik.se

Förbehåll: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

