

# WOOD A550 CLASSIC

## VATTENBASERAT PARKETTLIM

### FÖRDELAR/EGENKAPER

- ✓ Hög skjuvstyrka
- ✓ Hög torrhalt
- ✓ Lösningsmedelsfritt
- ✓ Lätt att rengöra kläder och verktyg
- ✓



### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

#### PRODUKTBESKRIVNING

WOOD A550 CLASSIC är ett vattenbaserat lim med hög skjuvhållfasthet och hög torrhalt. Miljöanpassat med mycket låga emissionsvärden, uppfyller kravnivå EC1.

#### ANVÄNDNING

För hellimning av obehandlad parkett, så som lamellparkett, massiv parkett och mosaikparkett, på sugande underlag. Lämpar sig för golvvärme.

#### Rekommenderade material:

- ✓ Obehandlad lamellparkett
- ✓ Obehandlad massiv parkett
- ✓ Obehandlad mosaikparkett

### PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÖRPACKNING	VOLYM	EAN
30619902	10 L	14 kg	7311020081096

### PRODUKTEGENSKAPER

Färg	Ljusbrun
Densitet	1,4 kg/liter
Bindemedel	Polymerdispersion av akrylattytp
Monteringstid*	Inom 15 minuter, eller så länge full övervätning sker
Gångbar	12 timmar
Härdningstid	24 till 48 timmar
Limåtgång	Ca 1 m <sup>2</sup> /L
Arbetsförhållanden	Temperatur minst +15°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60 % RF
Lagringsbeständighet	12 månader vid +10 till +20°C. Skyddas mot frost.

\* Dessa värden är uppmätta vid + 23° C och 50 % relativ fuktighet vid normalt sugande underlag. Beroende på underlag, temperatur och underlag kan dessa värden avvika från ovan



## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Följ i första hand parketttillverkarens anvisningar, nedanstående utgör endast kompletterande upplysningar för själva limningen. Trägolvs-material skall konditioneras enligt leverantörens anvisningar och monteringen skall ske under samma förhållande. Vanligtvis sker en konditionering under ca 8 dagar vid 35-65% RF och temperatur +18 till 23°C.

Vid golvvärme – stäng av golvvärmen 48 timmar innan golvmaterialet monteras. Vänta minst en vecka efter montering innan golvvärmen gradvis höjs.

Underlaget skall vara rent, plant, starkt, fritt från damm, smuts, limrester och gammal färg. I vanliga fall ojämnheter av max ±3 mm per 2 meters längd, men kan variera beroende på krav. För eventuell avjämning rekommenderas ett för ändamålet avpassat Bostik Golvspackel. För icke-absorberande underlag såsom högpresterande betong rekommenderas applicering av minimum 10mm tjockt lager av Bostik Golvspackel. Vid tveksamma underlag, konsultera alltid Bostik Teknisk Service. Fukthalten i undergolvet får ej överstiga 50% RF för massiv parkett och 60% för lamellparkett. Följ parketttillverkarens anvisningar. OBS – limning mot underlag tillskjutande fukt får inte genomföras.

### APPLICERINGSMETOD

**1.** Sprid ut limmet på golvet med en grovtandad spackel. Sprid inte ut mer lim som kan läggas inom 15 minuter.  
**2.** Lägg parketten i det våta limmet och tryck till noggrant. Följ parketttillverkarens instruktioner för belastning/not- och spontlimning för parkettens kortändor. Slipning och ytbehandling av trägolvet kan tidigast ske efter 7 dygn. OBS WOOD A550 CLASSIC innehåller vatten som kan svälla träet. **OBS! Endast obehandlad parkett ska limmas med WOOD A550 CLASSIC då slipning ska ske efter limning.** Vid limning av färdigbehandlad s.k tunnparkett rekommenderas WOOD H500 MAXI BOND, som inte innehåller vatten. Ytbehandling/rengöring får först göras efter minst 7 dygns torktid vid 18-22°C och 40-70% RF.

## FÖRBRUKNING

1-2 m<sup>2</sup>/L beroende på underlag och val av appliceringsmetod

## LAGRINGSTID

12 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning vid lagring mellan +10°C och +20°C. Förvaras frostfritt.

## RENGÖRING

Vatten innan limmet torkat. Torkat lim tas bort mekaniskt eller med lacknafta.

## SÄKERHET

Säkerhetsdatablad finns tillgängligt vid begäran. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste uppsöka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med lim i ögonen skölj omedelbart med vatten, Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden. [www.bostik.se](http://www.bostik.se)

## ANSVAR

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

BOSTIK SERVICE

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)  
[www.bostik.se](http://www.bostik.se)

