



WALL SUPER

PRODUKTDATBLAD

Version: 2017-03-27

BESKRIVNING AV PRODUKT

Wall Super är ett polymerförstärkt stärkelseslim med extra hög limstyrka. Bildar starka limfogar mot det flesta underlag i torra utrymmen.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Wall Super är avsett för uppsättning av glasfiber, textiltapeter som t ex jute och linne med baksida av papper eller non woven, vinyltapeter, vinyl- och akrylstruktur med baksida av papper, polyester, glasfiber eller textil i torra lokaler. Underlaget kan vara sugande som gips-, spån- och boardskivor, betong eller puts eller täta som målade underlag.

ARBETSBESKRIVNING


Förbehandling Gips-, spån- och boardskivor: Spackla skivskarvar och skruvhål, slipa och förlimma de spacklade ytorna. Betong eller puts: Spackla, slipa och förlimma. Papperstapeter: Ta bort löst sittande tapeter och skär upp i hörnen. Hål, skarvar och ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Pappersburen vinyltapet: Lossa och riv bort ytskiktet. För övrigt samma som för papperstapeter. Målade underlag: Slipa och tvätta med målartvätt och skölj med vatten. Ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Grundmålade ytor slipas. Förlimning: Wall Super spädd med 3 delar vatten. Uppsättning Glasfiber- och juteväv: Rolla limmet i ett jämnt skikt på underlaget. Applicera lim för 1-2 våder. Gör uppsättningen medan limmet fortfarande klibbar. Undvik genomträngning av lim i väven. Pressa fast tapeten noggrant med plast eller stålspackel. Där materialet skall skäras, görs fastpressningen så sent som möjligt. Övermålning kan ske tidigast 24 timmar efter uppsättningen. Vinyl- och akrylstrukturtapeter, vinyltapeter med pappersbaksida: Om inte annat föreskrives av tillverkaren rolla limmet på tapetens baksida. Vik ihop våden och låt den ligga några minuter. Pressa noggrant fast tapeten med plast- eller stålspackel. Vinyltapeter med baksida av polyester, glasfiber eller textil: Rolla limmet på väggen. Pressa ut alla luftblåsor med borste från mitten mot kanterna. Var noga med att tillräckligt med lim finns under alla skarvar. Limfläckar på tapetens framsida tvättas noggrant bort med en fuktig svamp innan limmet torkat. Överlappslimma vinyltapeter med våtrumslim. Följ materialtillverkarens anvisningar.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se varuinformationsblad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Limtyp	Enkellim
Bindemedel	PVAc och stärkelse
Lösningsmedel	Vatten
Konsistens	Tixotrop
Färg	Vit
Arbetstemperatur	Ej under +18°C
Rengöringsmedel	Vatten
Densitet	1,06 g/cm ³
Torrhalt	22 ± 1 vikts%
Limåtgång	3-6 m ² /liter beroende på material och appliceringssätt
Brandfarlig	Nej
Lagring	12 mån. vid +10 till 20°C i oöppnad förpackning. Skyddas mot frost.
Appliceringshjälpmedel	Roller, pensel eller sprutning

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

