



# UNIVERSAL/PLASTLIM

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

### BESKRIVNING AV PRODUKT

Plastlim-Universal är baserat på nitrilgummi och syntetiska hartser lösta i organiska lösningsmedel. Det bildar starka, transparenta limfogar utan användning av härdare, hög presstemperatur eller lång presstid. Extra snabb-avdunstande lösningsmedel ger extra kort torktid, dvs snabbt arbetssätt. Limfogarna får redan vid sammanläggningen en hög hållfasthet och vidhäftning och når sluthållfasthet inom någon vecka.

### ANVÄNDINGSOMRÅDE

Plastlim-Universal kan användas som ett allround-lim i hemmet och som hobby-lim vid limning av plast-modeller

### ARBETSBESKRIVNING


·Sten och betong ·De flesta slags trämaterial ·Många plaster och gummimaterial, dock ej feta plaster, typ PE (polyeten) och PP (polypropen), eller feta gummimaterial typ EPDM eller silikongummi ·Metaller

### MILJÖ & HÄLSA

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



## TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Limtyp	Kontaktlim
Bindemedel	Nitrilgummi, syntetiska hartser
Lösningsmedel	Ketoner
Konsistens	Tjock, tixotrop, viskositet 1525 ± 175 poise vid 20°C (Brookfield RVT 6, 5 r/m)
Färg	Transparent
Appliceringshjälpmedel	Tandad spackel eller pensel
Rengöring	Bostik Förtunning Nr 4
Densitet	0,91 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
Torrhalt	30 ± 2 vikts%
Förtunningsmedel	Bostik Förtunning Nr 4
Brandfarlig	a) Limmet är brandfarligt (eldfarlig olja, klass 1) b) Limfogen är ej brandfarlig
Flampunkt	-19°C
Lagring	Minst 2 år vid +10 till +20°C i obruten förpackning. Plastlim-Universal bör lagras vid +10 till +20°C och användas vid +15 till +20°C. Vid lagring under 0°C blir limmet tjockflytande men kan användas efter upptining utan alltför kraftig omrörning.
Egenskaper efter applicering	
Olje-/Mjukgörar-beständighet	Mycket god
Ljusbeständighet	Mycket god
Färg	Transparent
Temperaturbeständighet	1 dygn gammal limfog utan hårdare: God upp till +95°C
Fuktbeständighet	Mycket god - limfogen är olöslig i vatten

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00  
info.se@bostik.com

