



PERFECT SEAL STONE ADHESIVE HAND

PRODUKTDATABLAD

Version: 2020-02-24

BESKRIVNING AV PRODUKT

En-komponent polyuretanlim i skumform för fixering av byggstenar/block och stenar i icke bärande väggar, mur eller andra avskiljande byggnadsdelar. Perfect Seal Stone Adhesive tillåter dig att utföra murverk betydligt snabbare och renare än med murbruk. Limningen gör att arbetsmiljön blir mindre dammig och inga verktyget behövs. Mycket ekonomiskt, sparar tid och pengar. Applicering med medföljande munstycke.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Lim med hög beständighet - används inomhus och utomhus. Använd i icke bärande konstruktioner/väggar och barriärer utan brandavskiljande konstruktioner. Används för horisontell limning – ej vertikalt hängande. Skydda limfogen mot UV/solljus när arbetet är avslutat. Undersök vidhäftningen mot ytan eftersom det förekommer flera olika typer av ytor. Fäster även mot cellplast, metall och trä mm.

ARBETSBESKRIVNING


Rensa/rengör arbetsytan från damm, lösa partiklar, fett, olja innan användning. Håll flaskan i upprätt läge och skruva på munstycket. Håll munstycket med en hand och skruva flaskan med den andra. Under skruvning är det nödvändigt att se till att ingen är framför munstycket. Skruva inte på munstycket på flaskan med ventilen vänd nedåt. Efter att ha monterat munstycket, skaka flaskan intensivt minst 20 gånger och vrid den in i arbetsställning så att botten på flaskan är vänd uppåt. En förfuktad yta garanterar ett bättre resultat. Limmängden/skummängden kan justeras med avtryckaren på munstycket. Kan användas vid temperatur ned till 0 °C till +35 °C. Behållaren ska förvaras i +5 °C till +25 °C, bäst resultat vid +20°C. Perfect Stone Adhesive skapar ett tunt limskikt när limmet lämnar munstycket. Stenytorna ska förenas direkt. Limmet måste appliceras på både vertikala och horisontella sidor av blocket. Ohärdat skum avlägsnas med Aceton, härdat skum mekaniskt. Du kan enkelt ta bort härdat stenlim med hjälp av exempelvis en vass spackelspade när murningsarbetet är klart.

MILJÖ & HÄLSA

Säkerhetsdatablad måste läsas och förstås före användning för att säkerställa rätt arbetarskydd och skyddsutrustning. Viktigt att använda de medföljande skyddshandskarna.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Egenskap före applicering	
Materialtyp	1-komponents polyuretans-kumlim
Färg	Ljusgul
Installationstemperatur (klimat/underlag)	0 °C till +35 °C
Installationstemperatur (patron)	Behållaren ska förvaras i +5 °C till +25 °C, bäst resultat vid +20°C.
Lagringsförhållande	Inomhus i på sval och torr plats, stående vertikalt
Egenskap efter applicering	
Klibbfri limyta	8-15 minuter
Torktid/härdtid (stabil konstruktion)	ca 30 minuter
Torktid/härdtid (fullständigt)	Fullständigt efter 24 timmar vid +23 °C och efter 72 timmar vid +5°C
Temperaturbeständighet	Härdat lim -30 till +80 °C (momentant upp till +120 °C)

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

