



PURE FIX INTERIOR HIGH GRIP

PRODUKTDATABLAD

Version: 2020-02-24

BESKRIVNING AV PRODUKT

Lösningsmedelfritt, akryl/vattenbaserat monteringslim med extremt monteringshugg och hög slutstyrka. Slytstyrkan uppnås redan efter ett dygn. Limmet appliceras enkelt med patronspruta utan att rinna. Limmet har en fyllande förmåga och tar upp ojämnheter i underlaget. Ger en stum limfog med hög limstyrka vid limning av ytor där minst en av ytorna är sugande. Lämpar sig för limning i miljöer med inomhusklimat eller där fogen är skyddad från fukt och nederbörd. Limrester tvättas enkelt bort med vatten.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Pure Fix High Grip används för att limma de allra flesta materialtyper på torra underlag. Används främst inomhus eller andra utrymmen utan förhöjd fuktighet. Använd limmet när det ställs krav på kort härdtid. Fäster mot i princip alla förekommande byggmaterial som exempelvis: trä, metaller (lackerade och obehandlade), betong, metall, keramiska material, PVC, glas, sten, cellplast samt plast (ej PE /PP/PFTE). Minst en av ytorna måste vara sugande/porös.

ARBETSBESKRIVNING

Ytorna skall vara torra och rena och fria från fett. Skär av patronspetsen till lämplig storlek. Applicera på ena ytan med hjälp av en patronspruta. Applicera limsträngar 5 mm breda i rader med 50-100 mm avstånd. Pressa i 10 sekunder till ca 2-3 mm skikt. Styrkeuppbyggnaden i limmet börjar efter några minuter. Det limmade föremålet ska fixeras under härdning, (ca 24 timmar). Slutlig limstyrka uppnås efter 1 dygn. Icke härdat lim tvättas bort med vatten. Härdat lim tas bort mekaniskt. Styrkan i en limfog blir aldrig högre än bärigheten av underlaget. Provlimma alltid plaster eller gummi. Limmet fäster ej mot feta plaster (PP/PE/PTFE).


MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Egenskaper innan applicering	
Konsistens	smidig massa
Lagringsbeständighet	Lagras torrt och svalt.
Densitet	1.60 g/cm ³
Egenskaper efter applicering	
Arbets temperatur	5°C till 40°C/Produkt 15°C till 40°C
Härdsystem	Härdar genom torkning
Färg	Vit
Limåtgång	Limsträng ø 5mm 15 lpm/l
Brandfarligt	Nej
Applicering	Handspruta

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

