



# Bostik P925

## FOAM'N' FIX TURBO MULTI-USE HIZLI TUTUNAN VE PRİZ ALAN ÜNİVERSAL KÖPÜK YAPIŞTIRICI

TEKNİK DOKÜMAN 28/02/2024

### AKILLI AVANTAJLAR

- Hızlı tutunan ve priz alan köpük yapıştırıcı.
- En fazla 2,5 dakikada priz alır.
- Kesme ve çekme direnci yüksektir.
- Dört mevsim kullanıma uygundur.
- Yapıştırma ve dolgu amaçlı kullanılır.
- Bunlara ilave ısı yalıtımı sağlar.
- Zaman ve para kazancı sağlar.

### ÜRÜN TANIMI

Bostik P925 FOAM'N'FIX TURBO MULTI-USE, taş ve beton tipi ürünlerin yanı sıra kuru duvar panelleri ve dekoratif elemanların yapıştırılmasında kullanılan, paradan ve zamandan tasarruf sağlayan, çok amaçlı, hızlı kürlenene ve hızlı sertleşen köpük yapıştırıcıdır. Bostik P925 FOAM'N'FIX TURBO MULTI-USE, duvarların yanı sıra kapı ve pencere çerçeveleri etrafındaki boşlukları ve derzleri yalıtım ve doldurmak için standart PU köpük olarak da kullanılabilir.

Bostik P925 FOAM'N'FIX TURBO MULTI-USE, kuru duvarların yanı sıra taşlı ve beton tipi yüzeyler ve dekoratif elemanlar gibi çok çeşitli yüzeylere mükemmel yapışma sağlayan çok amaçlı bir inşaat yapıştırıcısıdır. Bostik P925 FOAM'N'FIX TURBO MULTI-USE kapı ve pencere çerçeveleri etrafındaki birleşim yerlerinde ve duvarlarda izolasyon ve boşluk doldurma amacıyla da kullanılabilir.

### KISITLAMALAR

- PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumuşak plastik, neopren ve bitümlü yüzeyler için uygun değildir.
- Sürekli su yükü için uygun değildir.
- Yetersiz nem içeren boşlukların doldurulması için uygun değildir.

### AMBALAJ

750 ml kartuş, kolide 12 adet.



### TEKNİK VERİLER

Teknoloji	Poliüretan
Renk	Sarı
Yoğunluk (ISO 1183-1)	15-20 kg/m <sup>3</sup>
Ölçüsel Durağanlık (EN 17333-2)	-5% < DS < 0%
Alev Daynımı (DIN 4102)	B3
Priz Alma Süresi,	90-150 saniye
Kürlenme Süresi	50-70 dakika
Yalıtım Katsayısı	30-35 mW/m.K
Gerilme Direnci	90-95 kPa
Kesme Mukavemeti	45-50 kPa
Sıcaklık Dayanımı	-40°C ile +90°C
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ile +40°C arası
Teknik bilgiler + 23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.	

## UYGULAMA

### HAZIRLIK VE UYGULAMA

Yüzeyler temiz ve tozdan, yağdan ve gresten arındırılmış olmalıdır. Köpüğün yapışmasını ve bitmiş hücre yapısını iyileştirdiğinden, kullanımdan önce alt tabakaların hafifçe nemlendirilmesi önemlidir.

Kutu sıcaklığı: +5°C ila +30°C (önerilen +15°C ila +25°C)  
Uygulama sıcaklığı (çevre ve yüzeyler için geçerlidir): -10°C ila +40°C (önerilen +15°C ila +25°C) +25°C).

Kanisteri valf yukarı bakacak şekilde tutun ve NBS dişli bir aplikatör tabancasını kanisterin üzerine takın. NBS Gold tabancasını öneririz (tabanca kutusundaki talimatlara bakın). Kullanmadan önce kutuyu en az 20 kez kuvvetlice çalkalayın. Kutuyu ters çevirin ve köpüğü uygulayın. Köpüğün akışını düzenlemek için sapın arkasındaki valfi gevşetin. Gözleri koruyun, eldiven ve koruyucu giysiler giyin. Yapıştırıcıyı alt tabakaya, kenardan 5 cm uzağa ve konturun içine, aralarında 30 cm mesafe olacak şekilde ardışık şeritler halinde uygulayın. Tabancayla uygulanan tellerin tavsiye edilen çapı 10-12 mm'dir; ikinci alt tabakayı "priz alma süresi" içinde ekleyin.

Köpük yapıştırıcı sertleşmeye başlamadan önce 120 saniye. Köpük yapıştırıcı tamamen sertleşene kadar (50-70 dakika) destek gereklidir. Doldurma ve/veya izolasyon için köpük yapıştırıcı kullanıldığında, boşluğun yarısını doldurun ve nem oranının düşük olması durumunda köpüğe hafifçe su püskürtün. Köpük geri kalan kısmı dolduracak şekilde genişleyecektir. Tam bir genel bakış için web sitemize bakın veya yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.

Pencere ve kapı çerçevelerini sabitlemek için Bostik, P745 FOAM'N'FIX B2, P550 FOAM'N'FIX TURBO B2 veya P345 FOAM'N'FIX 2C B2'nin kullanılmasını önerir. Gözleri koruyun, eldiven ve koruyucu giysiler giyin. Zemin kaplaması ve mobilyaların kağıt veya plastik folyo ile kaplanması. 4 cm'den geniş ve derin derzler birden fazla kat halinde doldurulmalıdır. Uygulamalar arasında 15-30 dakika bekleyin. Her uygulamadan önce hafifçe su püskürtün. Yalnızca iyi havalandırılmış alanlarda kullanın. Bidonu dik olarak saklayın. Basınçlı konteyner! Güneş ışığından koruyun ve +50°C'yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. Kullandıktan sonra bile delmeyin ya da yakmayın. Yanıcı itici gazlar içerir. Çıplak ateşe veya akkor halindeki herhangi bir malzemeye püskürtmeyin. Ateşleme kaynaklarından uzak tutun. Sigara İçmek Yasaktır. Tam bir genel bakış için web sitemize bakın veya yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.

## UYGULAMA SONRASI TEMİZLİK

Bostik P100 FOAM'N'CLEAN POWER ile taze köpük anında temizlenebilir. Sertleştikten sonra fazla köpük bir bıçak veya spatula ile çıkarılabilir ve köpük yüzeyi bitirilebilir.

## SERTİFİKALAR

- EC1 Plus
- A+ Fransız VOC Yönetmeliği

## DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında +5°C ile +25°C arasında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aya kadardır, kuru yerde muhafaza edilir.

Uygulama önerileri kullanım standartlarına göre tanımlanır. Kullanılacak önlemler için güvenlik veri sayfalarımıza bakın.

## BOSTIK MÜŞTERİ HATTI

"Smart" Yardım: 444 10 99



### UYARI

BOSTIK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTIK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (GBF) başvurulmalıdır.