



BOSTIK

Grip P500 Project

Poliüretan Esaslı Astar - Emici Yüzeyler İçin

SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ

ÇATI & CEPHE

- Aderans artırıcı
- Tozuyan yüzeylerin astarlanmasında
- Uygulaması hızlı ve kolaydır

Eski Adı : AquaRoll PUPrim PP

AÇIKLAMA

Bostik **Grip P500 Project**, tek bileşenli, solvent içeren şeffaf poliüretan emici yüzey astarıdır. Bostik **Grip P500 Project** poliüretan esaslı malzemelerin uygulama öncesinde, astar malzemesi olarak kullanılır.

UYGULAMA ALANLARI

- Tozuyan ve ufalanan yüzeylerin astarlanmasında,
- Mineral esaslı yüzeylerin aşınma direncinin artırılmasında,
- Poliüretan kaplama yapılacak yüzeylerde yüksek aderans elde etmek amacı ile kullanılır.



TEKNİK VERİLER

Renk	Şeffaf
Kuruma süresi (saat)	3 – 8
Uygulama için ortam sıcaklığı	+ 5°C ile +35°C arası
Sertleşen kaplamanın dayanımı	-25°C ile +80°C arası

Teknik bilgiler, +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir..

ÖZELLİKLER

- Uygulaması süratli ve kolaydır.
- Solventlidir.
- Aşınma ve suya karşı dirençlidir.
- Hava şartlarından etkilenmez.
- Tuzlu su, su çözeltileri, bazlar, seyreltilmiş asitler, alifatik solventlere benzin ve mineral yağlara dayanıklıdır.
- Tüm mineral ve beton yüzeylere yüksek aderansla derinlemesine penetre olarak, empenye eder.
- Beton yapının su emiciliğini azaltarak, yapısal olmayan kılcal çatlakları doldurur.
- Yüzeylere derinlemesine panetre olarak betonun üst yüzeyini sertleştirir.
- Yüzeyde kalıcı su geçirimsizlik sağladığından iki kademeli koruma sağlar.
- Gazbeton benzeri yüzeylerde gözenekleri doldurarak geçirimsiz bir yüzey oluşturur.
- Bayındırlık Poz No: 04.613/8-g

UYGULAMA

- Malzeme uygun bir kaba aktarılarak (farklı karışımlar ilave edilmeden) temizliği yapılan yüzey üzerine fırça yardımı ile direk uygulanır.
- Nem ile kürlenir. Bostik **Grip P500 Project**, kullanılacak miktar kadar kaba aktarılarak uygulanmalıdır.

UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIK

- Nemden arındırılmış zemini, sabit, tutucu, temiz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Bitümlü, akrilik ve katranlı yüzeyler atık kalmayacak şekilde temizlenmeli, uygulama öncesinde hazır hale getirilmelidir.
- Ahşap, beton gibi emici yüzeylere yapıştırıcı veya kaplama uygulamasından önce uygulanarak üstüne gelecek malzemenin aderansını artırır.

UYGULAMA SONRASI

- Taze uygulaması yapılmış yüzeyler, 2 - 3 saat kadar sudan korunmalıdır.

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak yaklaşık 0,150 kg / m².

Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

AMBALAJ

15 kg'lık teneke

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 3 kova istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Güvenlik Bilgi Formunda (GBF) tanımlı Risk (H) ve Önlem (P) kurallarına dikkat edilmelidir.

ÜRÜN KODU	AMBALAJ	PALET
153014033	15 kg teneke	60 AD



Burada verilen bilgiler ve öneriler yalnızca Bostik araştırmalarına dayanmaktadır ve doğruluğu garanti edilmemektedir. Ürünün performansı, raf ömrü ve uygulama özellikleri, ürünün uygulanacağı malzeme türü, ürünün depolandığı veya uygulandığı ortam ve uygulama için kullanılan ekipman dahil olmak üzere birçok değişkene bağlıdır. Bu değişkenlerin herhangi birindeki değişiklikler, ürünün performansını etkileyebilir. Ürünü kullanmadan önce, ürünün kullanım amacına uygunluğunu, kullanım anındaki koşullar altında test etmek alıcının yükümlülüğündedir. Bostik, ürünün herhangi bir özel uygulama için uygunluğunu garanti etmez. Ürün, satış sırasında ürünle birlikte gelen Bostik Satış Hüküm ve Koşullarına göre satılmaktadır. Bu belgede yer alan bilgiler, ilgili patentlerin bulunmadığını ima edecek veya herhangi bir patentin kapsadığı herhangi bir buluşu, patent sahibinin yetkisi olmadan uygulamak üzere izin, teşvik veya tavsiye teşkil edecek şekilde yorumlanamaz.

Bostik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mecidiyeköy Mh. Oğuz Sk. RönesansBiz Plaza N: 4A/7
Zemin Kat 34381 Şişli, İstanbul
E-mail: info.tr@bostik.com
an Arkema company
www.bostik.com

BOSTIK MÜŞTERİ HATTI

444 10 99

