

# H780

## SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE HIGH QUALITY UNIVERSAL HYBRID SEALANT AND ADHESIVE

### AKILLI AVANTAJLAR

- Genel amaçlı transparan yapıştırıcı
- İzosiyanat, çözücü ve silikon içermez
- Hacim kaybına uğramaz, kabarcık oluşturmaz
- Çoğu yüzeylere astar olmadan mükemmel bir şekilde yapışır
- Nötr kürlenme, neredeyse hiç kokmaz
- Metallerle karşı korozif değildir
- Yüksek mekanik dayanım, mukavemet ve elastisite modülü
- Akustik ve mekanik titreşimleri emer

### ÜRÜN TANIMI

Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE ürünü genel amaçlı, çok güçlü ve şeffaf bir hibrit yapıştırıcıdır.

### KULLANILDIĞI YERLER

Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE özellikle yapı sektörü için dayanıklı ve çok amaçlı bir yapıştırıcı olarak geliştirilmiştir. Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE özel formülünden dolayı, yiyeceklerle temas edebilecek / yiyeceklerin işlendiği / depolandığı alanlar için de uygundur. Bostik, ürünün rengini değiştirebileceğinden iç mekanlarda kullanılması önerilir.

### UYGULAMA

Yapıştırıcıyı "havalanacak" biçimde, aralarında 10 - 20 cm mesafe bırakarak dikey şeritler halinde uygulayın. Yapışkanı noktasal olarak uygulamayın! İlk 24 saat boyunca yapışmayı desteklemek ve yapıştırıcının kalınlığının doğru olduğundan emin olmak için 3 mm çift taraflı bant kullanılması önerilir.

### KISITLAMALAR

- PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumuşak plastik, neopren ve bitümlü yüzeyler için uygun değildir
- Sürekli su yükü için uygun değildir
- UV ışınlarına uzun süre maruz kaldığında ürünler renk değiştirebilir ve UV ışınlarına daha az dayanıklı hale gelebilir
- Hareketli ve cam derzler için uygun değildir
- Doğal taş ve ayna için uygun değildir

### YÜZEY HAZIRLIĞI VE UYGULAMA

Uygulama sıcaklığı +5°C ile +40°C (ortam ve yüzeyler için geçerlidir). Tüm yüzeyler kuru, temiz ve sağlam olmalıdır. Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE gözeneksiz yüzeylerin çoğuna astar kullanılmadan mükemmel bir şekilde yapışır. Uygulamadan önce daima yapışmayı test ediniz.

### TEMİZLİK

Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir.

### AMBALAJ

290 ml kartuş, kolide 12 adet  
Ürün özellikleri için, lütfen internet üzerinden ürün ayrıntı sayfasına bakın

### DEPOLAMA

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C ve +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü üretim tarihinden itibaren 18 aydır.



### TEKNİK VERİLER

% 100 Modül DIN 53504 S2	1,15 N/mm <sup>2</sup>
Uygulama hızı @ Ø 2,5 mm/6,3 bar	140 g/dak
Uygulama sıcaklığı	+5°C ve + 40°C arası
İçerik esası	Hybrid
Kürleşme zamanı @ +23°C/50% RH	2-3 mm/24 saat
Yoğunluk ISO 1183-1	1,06 g/ml
Kopmada uzama DIN 53504 S2	250 %
Akışkanlık ISO 7390	< 2 mm
Nakliye esnasında donma mukavemeti	- 15°C`ye kadar
Shore A Sertliği DIN 53505	45
Kabuk oluşumu DBTM 10.00	10 dak. @ +23°C/50% RH
Isı dayanımı	-40°C ve +90°C arası
Çekme mukavemeti DIN 53504 S2	2,40 N/mm <sup>2</sup>

Bu değerler tipik özellikler olup +/- 3% değişebilir

### GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulamaya başlamadan önce Güvenlik Bilgi Formu dikkatli şekilde okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bu dokümanlar web sitesinden veya talep edilmesi durumunda sunulmaktadır.

### SERTİFİKALAR

- ISEGA
- EN 15651-1: F-INT
- A+ French VOC Regulation

**BOSTİK MÜŞTERİ HATTI**

**“Smart” yardım:  
444 10 99**



**Bostik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.**  
Mecidiyeköy Mh. Oğuz Sk. RönesansBiz Plaza N: 4A/7  
Zemin Kat 34381 Şişli, İstanbul  
E-mail: [info@bostik.com.tr](mailto:info@bostik.com.tr)  
an Arkema company  
[www.bostik.com.tr](http://www.bostik.com.tr)

Bu belgede ve diğer tüm yayınlarımızda (elektronik olanlar da dahil) yer alan tüm bilgiler mevcut bilgi ve tecrübemize dayanmaktadır ve Bostik'in özel (fikri) mülkiyetidir. Bu belgenin hiçbir kısmı Bostik'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez, çoğaltılamaz, kamuyla paylaşamaz veya başka herhangi bir şekilde kullanılamaz. Bu belgedeki teknik bilgiler bir bildirim niteliğindedir ve kapsamlı değildir. Bostik (editorial) hatalardan, bu belgenin eksik ve/veya yanlış olmasından kaynaklanan, doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Buna teknolojik değişiklikler veya bu belgenin yayınlanma tarihiyle ürünün alındığı tarih arasında yapılan herhangi bir araştırma kaynaklı eksiklikler ve/veya yanlışlıklar dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bostik, bu belgenin ifade tarzında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bostik bu belgede gösterilen ürünlerin kullanımından kaynaklanan, doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı ürünü kullanmadan önce bu belgede ve ürünlerle ilgili diğer belgelerde yer alan bilgileri okumalı ve anlamalıdır. Ürünün kullanım amacına uygun olduğundan emin olmak için gereken tüm testlerin uygulanmasından kullanıcı sorumludur. Ürünün uygulanma şekli ve/veya saklama veya taşıma sırasında meydana gelen olaylara ilişkin koşullar üzerinde hiçbir etkimiz yoktur ve bu nedenle herhangi bir zararla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Tüm teslimatlar yalnızca Hollanda Ticaret Odası'nda dosyalanmış genel şartlarımız uyarınca gerçekleştirilir.

Tarih: 24.09.2018 – Rev:000