



BOSTIK

SUPERGRIP FAST CURE H910

Гібридний швидковисихаючий клей

ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ SB PROF H910

КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ

- Надзвичайно короткий час сушіння
- Клей досягає 80% своєї кінцевої міцності протягом 15 хвилин після нанесення
- Склеєні компоненти потрібно знерухомити, а у випадку важких матеріалів підтримувати їх лише 15 хвилин після нанесення
- Загальний час сушіння 1 година (залежно від застосування відповідно до рекомендацій виробника)
- Висока міцність зчеплення та механічний опір (максимальна міцність на розрив 3,7 МПа)
- Висока стійкість до пошкоджень (твердість 78 Shore A)
- Злегка еластичний після затвердіння
- Нейтральна система затвердіння (незначний запах)
- Без ізоціанатів, силікону, матеріалників
- Незначна усадка (не створює шкідливого напруження)
- Для внутрішнього та зовнішнього застосування
- Стійкість до вологи та погодних умов
- Дуже гарна адгезія до більшості будівельних матеріалів без ґрунтування, включно з сухими та вологими, гладкими та пористими, поглинаючими та непоглинаючими, вертикальними та горизонтальними основами
- Економічний і ефективний у використанні (нанесення тонкими смужками максимальною товщиною 2 мм)
- Некорозійна у контакті з металами

ОПИС ПРОДУКТУ

SUPERGRIP FAST CURE H910 — це однокомпонентний, ГІБРИДНИЙ, БЕЗРОЗЧИННИЙ МОНТАЖНИЙ КЛЕЙ З УНІКАЛЬНО КОРОТКИМ ЧАСОМ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ПРОМИСЛОВИХ ЗАСТОСУВАНЬ, ЯК У ПРИМІЩЕННЯХ, ТАК І НА ВІДКРИТОМУ ПОВІТРІ. Ідеально підходить для кріплення важких будівельних матеріалів або декоративних елементів, які потрібно швидко навантажувати після склеювання.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Склеювання різних будівельних матеріалів та оздоблення й декоративних елементів, особливо у вертикальних застосуваннях, виготовлених із каменю, кераміки, сталі тощо.



- Збірні елементи, бетонні аксесуари, садові конструкції, плитка (кераміка, цемент), гіпсокартон, підконструкції, алюмінієві профілі, склоблоки, штукатурка (стіни, стеля), керамічна плитка, молдинги, підвіконня, пороги, п'єдестали, стінові панелі, ізоляційне покриття, столярні вироби для меблів тощо.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База	Гібрид
Система затвердіння	під впливом реакції з водяною парою
Температура нанесення	+5°C від +5°C до +40°C
Щільність	≈ 1,55 г/мл згідно з ISO 1183-1
Швидкість екструзії	70 г/хв за Ø 2,5 мм і 6,3 бар
Капання	< 2 мм згідно з ISO 7390
Час утворення плівки	≈ 5 хвилин за +23°C і 50% відносної вологості
Сухість від пилу	≈ 15 хвилин за +23°C і 50% відносної вологості
Час сушіння	≈ 1 год за +23°C і 50% відносної

	вологості
Повна механічна міцність	≈ 24 години Залежно від умов
Час затвердіння	≈ 2-3 мм/24 години за +23°C і 50% відносної вологості
Максимальна міцність на розтяг	3,7 Н/мм² згідно з DIN 54504 S2
100% модуль	3,6 Н/мм² згідно з DIN 54504 S2
Максимальне подовження при розриві	105% згідно з DIN 54504 S2
Твердість за Шором А	≈ 78 згідно з DIN 53505 (3 с)
Термостійкість після затвердіння	від -40°C до +90°C

ТИПИ ПОВЕРХОНЬ

Дуже добре зчеплення до більшості будівельних матеріалів без ґрунтування, наприклад, бетон, камінь, штукатурка, стяжки, будівельна кераміка, лакована або просочена деревина, МДФ, HDF, корок, фанера, ДСП, сталеві емалі, нержавіюча сталь, алюміній, цинк, мідь, свинець, глазур, теракота, порцеляна, скло, склоблоки, санітарна кераміка, порцеляна, ПВХ, ПУ, ГПЛ та тверді пластики подібних типів.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Основа має бути чистою і знежиреною. Основа може бути злегка вологою (матовою вологою, тобто без застою води). У випадку абсорбуючих основаів легке обприскування поверхні водяним туманом прискорює застигання клею. Рекомендується провести тест на адгезію перед використанням на пластикових підкладках або фарбових покриттях. Для швів із дуже пористими або сильно поглинаючими поверхнями використовуйте Bostik Universal Primer T300. Після ґрунтування зачекайте 15 хвилин (максимум 4 години) перед нанесенням клею.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ

Нанесіть з одного боку паралельними, вертикальними та тонкими смужками з невеликими інтервалами (5-10 см — залежно від розміру та ваги елементів, які потрібно склеїти, і приблизно 5 см від краю). Рекомендований розмір клейких смужок – товщина 3 мм, ширина 5 мм (за умови, що поверхні рівні та добре підібрані). Потім з'єднайте і натисніть міцно. Не наносіть точково. Підтримуйте або іншим чином запобігайте зміщенню вертикально склеєних елементів протягом 15 хвилин після нанесення. Приблизно через 15 хвилин підставку можна зняти (застосовується за +23°C та 50% відносної вологості). Забезпечте ефективну вентиляцію. Швидкість затвердіння продукту залежить від температури та вологості навколишнього середовища. Зі зростанням температури та рівня вологості процес полімеризації відбувається швидше.

ІНСТРУМЕНТИ

Пістолет або пневматичний пістолет

ВИТРАТА

З клейкими смужками шириною 5 мм і товщиною 3 мм витрата з однієї упаковки об'ємом 290 мл становить приблизно 14 м клейового шва.

ПРИБИРАННЯ

Свіжий бруд можна видалити за допомогою Bostik Universal Cleaner T100. Затверділий матеріал можна видалити лише механічно. Щоб почитити руки, використовуйте спеціальні серветки Bostik Cleaning Wipes T150.

ПРИМІТКИ

Зверніться до інформації на етикетці та в технічному листі безпеки продукту. Не використовуйте у місцях, постійно занурених у воду, басейнів із хлорованою водою, на PE, PP, PC, PMMA, PTFE, неопрену, дзеркал, акваріумів, бітумних поверхонь, природного каменю та так званих м'яких пластмас. Для матеріалів невідомого типу, конгломератів, пластмас, ламінатів, лакових покриттів, порошкових покриттів або просочованих поверхонь проведіть тест на адгезію в непомітній ділянці та оцініть придатність продукту для призначеного застосування. Уникайте впливу високих концентрацій хлору. Завжди наносіть клей смужками, забезпечуючи ефективну вентиляцію. Інакше клей затвердне лише по краях і залишиться незатверділим всередині, що може знизити міцність шва і призвести до пошкодження основи. Не використовуйте цей засіб для заповнення компенсаторних швів.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців з дати виробництва. Зберігайте в оригінальній герметичній упаковці, у сухому та прохолодному місці, при температурі від +5°C до +25°C. Стійкий під час транспортування до -15°C.

ДОСТУПНА УПАКОВКА

АРТ. №	ТИП
BOK210904 / Білий	290 мл пластиковий картридж

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

+48 61 89 61 740



Інформація, що міститься в цьому документі, а також у всіх паперових та цифрових виданнях, базується на нашому поточному рівні знань і досвіду. Bostik не несе відповідальності за жодні помилки чи неточності, що виникли внаслідок технологічних змін або досліджень, що відбулися між датою видачі документа та датою покупки продукту. Bostik залишає за собою право змінювати формули продуктів. Перед поданням заявки користувач повинен прочитати зміст цього документа та пов'язані з ним документи. Крім того, користувач повинен провести тест і оцінити придатність пристрою для його призначення. Спосіб нанесення, зберігання або транспортування продукту поза нашим знанням і контролем, а отже, поза відповідальністю Bostik. Усі замовлення обробляються відповідно до чинних наразі умов продажу Bostik. Інформація, що міститься у поточному технічному документі продукту, надана добросовісно і не є вичерпною.