




# RENO C788 FILL TURBO

Snelhechtend renovatiecement

WATERPROOFING SOLUTIONS

UNIVERSAL

-  Snelle hechting
-  Vochtwerend en weerbestendig
-  Snelle montage- en reparatiewerkzaamheden

## BESCHRIJVING

**RENO C788 FILL TURBO** is een voorgemengde droge mortel die snel uithardt na contact met water; indien toegevoegd aan zand-cementmengsels verkort het ook de uithardingstijd van dat mengsel.

**RENO C788 FILL TURBO** is na volledige uitharding waterdicht en weerbestendig.

## TOEPASSINGSGBIEDEN

Door **RENO C788 FILL TURBO** aan pleister- en betonwerk toe te voegen kunnen de uithardingstijden van de mortel direct worden verkort.

**RENO C788 FILL TURBO** kan worden gebruikt om holtes en scheuren op te vullen, gaten uit te vlakken, geïnstalleerde onderdelen te bevestigen en stalen en plastic onderdelen in beton en metselwerk te verankeren.

## TOEPASSING

Als toevoeging aan pleisterwerk of beton wordt **RENO C788 FILL TURBO** eerst in droge toestand met behulp van een cementroerstaaf of een geschikte mortelmenger met het zand en cement gemengd tot een homogeen mengsel.



1,4kg/l

## TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Cementgrijs
Compositie	
Droogtijd	8 minuten
Verwerkings-temperatuur	+5°C tot + 30°C
Reinigen	Reinig gereedschap en vlekken in de werkomgeving onmiddellijk met water.
Verbruik	1.4kg product per liter om op te vullen
Houdbaarheid	12 maanden

Vervolgens wordt er water aan het mengsel toegevoegd om een mortel met een dikke consistentie te krijgen.

Eenmaal gemengd de mortel snel aanbrengen.

Pure **RENO C788 FILL TURBO** zonder toevoeging van zand kan snel met water worden gemengd tot een mortel met dikke consistentie.

Dit moet dan direct worden gebruikt.

## VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De minerale ondergrond dient stevig en vrij van gips, bitumen, vet, oliën, stof, verf en eventuele scheidingslagen te zijn.

Cementgebonden pleisterlagen, kalk en bindmiddelverf moeten afgeschuurd of gezandstraald worden.

Maak voor het verwerken de ondergrond enigszins vochtig.

## VEILIGHEID OP HET WERK

en veiligheidsaanwijzingen op de verpakking en in de veiligheidsinformatiebladen in acht. Bevat cement, reageert alkalisch met water. Kan irritatie van ogen en huid veroorzaken. Neem de waarschuwingen

## VERPAKKING

CODE	UC	PCB	GENCOD
30621777	4008373135967	5 kg	80 st
30621751	4008373135943	15 kg	44 st

## OPSLAG / HOUDBAARHEID

Koel en droog. Ongeveer 12 maanden houdbaar in de originele verpakking.



## VEILIGHEID

Zie voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad (SDS) op:

<https://bostiksdcs.thewerccs.com/default.aspx>

*De hierin verstrekte informatie en aanbevelingen zijn uitsluitend gebaseerd op het onderzoek van Bostik en zijn niet gegarandeerd accuraat. De prestaties, houdbaarheid en toepassingskenmerken van het product zijn afhankelijk van veel variabelen, waaronder het soort materiaal waarop het product wordt aangebracht, de omgeving waarin het product wordt opgeslagen of aangebracht en het gereedschap dat voor de toepassing worden gebruikt. Elke wijziging in een van deze variabelen kan de prestaties van het product beïnvloeden. De koper is verplicht om, alvorens het product te gebruiken, de geschiktheid van het product voor het beoogd gebruik te testen. Bostik biedt geen garantie voor de geschiktheid van de producten voor welke toepassing dan ook. Het product wordt verkocht overeenkomstig de verkoopvoorwaarden van Bostik die bijgevoegd zijn bij het product op het moment van verkoop.*

*Niets in dit document mag zodanig worden geïnterpreteerd dat het bestaan van relevante octrooien impliciet wordt ontkend, of als toestemming, aansporing of aanbeveling om een uitvinding waarop een octrooi rust, toe te passen zonder toestemming van de eigenaar van het octrooi.*

*Dit informatieblad vervangt alle voorgaande versies*  
**Uitgegeven: 02-23**

### Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11, 4903 RC, Oosterhout

Nederland: +31 (0)162 491 000

België: +32 (0)9 255 17 17

verkoop.benelux@bostik.com

## SMART CONTACT

**+31 (0) 162 491 000**

