

H385 SUPERGRIP PLINTH

ADHÉSIF HYBRIDE POUR MONTAGE DES PLINTHES

CARACTÉRISTIQUES

- Prise instantanée
- Adhésion parfaite sans primaire
- Durcissement neutre, pratiquement sans odeur

PRODUIT

H385 SUPERGRIP PLINTH est une colle universelle hybride, facile à utiliser et à forte adhérence initiale. Bostik H385 PLINTH ADHESIVE est donc le produit parfait pour coller les plinthes, les profilés, les chambranles, les moulures de plafond et les rosaces.

H385 SUPERGRIP PLINTH est certifié EC1+, ce qui permet de l'utiliser dans les projets BREEAM et LEED.

APPLICATION

H385 SUPERGRIP PLINTH a été spécialement développé pour être une colle universelle conçue pour le collage de nombreux matériaux de construction légers, poreux et non poreux, en particulier pour le collage de plinthes, de profilés, de chambranles, de moulures de plafond et de rosaces. Dans de nombreux cas, le serrage ou l'estampage n'est pas nécessaire.


VERWERKING

Ondergrond

Les supports doivent présenter une stabilité dimensionnelle suffisante, être résistants à la pression et à la traction, et être parfaitement secs et exempts de salissures, de séparations et de fissures.

Plinthes

Sur les plinthes : Appliquez un cordon de colle en zigzag au dos de la plinthe, du profilé, du chambrante, de la moulure de plafond ou de la rosace. Appliquez l'élément de collage au bon endroit et pressez de manière uniforme.



Panneaux plus grands

Appliquez la colle en cordons verticaux, de manière à être « ventilée ». Espacez les cordons de 10 à 20 cm. Mettez les matériaux en place et appuyez fermement pour avoir une épaisseur de colle d'au moins 2 à 3 mm entre le matériau et la surface. Ne pas appliquer en pointillés ! Pour toute autre question, veuillez contacter notre département technique.

RESTRICTIONS

- Ne convient pas pour les miroirs.
- Ne convient pas aux PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses.
- Ne convient pas aux matériaux continuellement arrosés d'eau.
- Ne convient pas aux joints de mouvement.
- Ne convient pas en combinaison avec le chlore (piscines).

NETTOYAGE

Le matériau non durci peut être nettoyé à Niboclean Pro, tandis que le matériau durci peut uniquement être éliminé mécaniquement.

STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Le H385 SUPERGRIP PLINTH peut être stocké pendant 18 mois maximum à partir de la date de production, à condition qu'il soit au sec, à l'abri du gel et dans son emballage d'origine.

SÉCURITÉ

Veuillez tenir compte de l'hygiène de travail générale et de l'utilisation des EPI nécessaires lors de la mise en oeuvre. Consultez l'emballage et la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

La fiche de données de sécurité (FDS) peut être téléchargée sur la page du produit concerné ou sur bostikds.thewerco.com.

Cartouche à 290ml **Numéro d'article** **EAN-code**
blanc 12018168 871195230391

FICHE TECHNIQUE	
Produit	hightack hybride
100% modulus	1,5 N/mm ²
Température de travail	+5°C en +40°C
Vitesse de réticulation	1,5-2,0 mm / 24 h
Densité	env. 1,6 gr/ml
Taux d'appl. 2,5 mm / 6 bar	20 / 30 gr/min
Formation de peau	ca. 10 min
Allongement à la rupture	200%
Dureté shore-A	57
Contrainte à la rupture	1,6 N/mm ²

Toutes les valeurs sont obtenues sous des conditions normales ; 20 ° C et 65 % HR



BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl | bostik.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.