



H910

SUPERGRIP FAST CURE

UNIKÁTNE EXTRÉMNE RÝCHLO VYTVRDZUJÚCE A VÝKONNÉ LEPIDLO

TECHNICKÝ LIST

VÝHODY

- Extrémne rýchle vytvrdzovanie a spevnenie (80% < 15 minút)
- Vysoká mechanická odolnosť
- Úspora nákladov vďaka tenkej vrstve lepidla 2 mm
- Bez izokyanátov a rozpúšťadiel
- Neutrálne vytvrdzovanie, takmer bez zápachu
- Odolný voči vlhkosti a počasiu
- Dokonale priľne k širokej škále stavebných materiálov

OPIS PRODUKTU

Bostik H910 SUPERGRIP FAST CURE je vysoko kvalitné profesionálne hybridné lepidlo s rýchlym nárastom pevnosti a extrémne vysokou pevnosťou v tahu.

APLIKÁCIE

Bostik H910 SUPERGRIP FAST CURE bol špeciálne vyvinutý ako univerzálne silné lepidlo na lepenie mnohých stavebných materiálov ako sú: kameň, betón, sklo, sadrokartón, PU, PVC, tvrdé plasty, smalt, keramika, meď, olovo, zinok, cín, hliník, kovy, zliatiny, nehrdzavejúca oceľ, HPL a cementovláknité panely (*) a drevo.

* na lepenie panelov **Bostik ponúka H970**

PANELTACK MM, H975 PANELTACK HM a S970 ROCKPANEL S.

NÁVOD NA POUŽITIE

Odrežte kupolu v hornej časti kartuše, dávajte pozor, aby ste nepoškodili závit. Odrežte dýzu pod uhlom 45° na požadovaný priemer a naskrutkujte na kartušu. Vložte kartušu do pištole a opakovane stláčajte spúšť, kým sa neobjaví lepidlo. Naneste lepidlo „vetraním“ vo zvislých pruhoch na jeden z povrchov, zarovnajte a spojte povrchy, aby ste rozdrvili guľôčky lepidla. Guľôčky s priemerom 5 mm sú spravidla dostatočné.



TECHNICKÉ DÁTA

100 % tvarovateľný	DIN 53504 S2	3,60 N/mm ²
Aplikačný pomer	@ Ø 2,5 mm/6,3 bar	70 g/min
Teplota aplikácie		+5°C až +40°C
Základ		Hybridný
Hustota	ISO 1183-1	1,55 g/ml
Prediznenie pri pretrhnutí	DIN 53504 S2	110%
Spĺvanie	ISO 7390	< 2 mm
Odolnosť voči mrazu počas prepravy		Do -15°C
Tvrdosť A podľa Shorea	DIN 53505	78
Tvorba šupky	DBTM 10.00	15 min. @ +23°C/50% RH
Teplotná odolnosť		-30°C až + 75°C
Pevnosť v ťahu	DIN 53504 S2	3,7 N/mm ²

Tieto hodnoty predstavujú typické vlastnosti a môžu sa líšiť +/- 3%.

OBMEDZENIA

- Nevhodné pre PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mäkké plasty, neoprén a bitúmenové podklady
- Nie je vhodný na trvalé vystavenie vode
- Nie je vhodný na pohyblivé škáry
- Nevhodné v kombinácii s chloridmi (bazény)

PRÍPRAVA A KONCOVÁ ÚPRAVA POVRCHU

Teplota aplikácie + 5°C až + 40°C (prostredie aj podklady). Povrchy musia byť suché, čisté a pevné. Povrchy očistite pomocou **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. **Bostik H910 SUPERGRIP FAST CURE** dokonale prilne bez použitia základného náteru na väčšinu neporéznych podkladov. Pred aplikáciou vždy otestujte prilnavosť.

ČISTENIE

Nevytvrdnutý materiál a náradie je možné vyčistiť pomocou **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky. Ruky je možné čistiť čistiacimi obrúskami **Bostik T150 CLEANING WIPES**.

FARBA/FARBY

- Biela

BALENIE

- Kartuša 290 ml, 12 v krabici

Špecifikácie výrobku nájdete na online stránke údajov výrobku

SKLADOVATEĽNOSŤ

V neotvorenom originálnom balení pri teplote + 5°C až + 25°C je trvanlivosť do 12 mesiacov od dátumu výroby, skladované na suchom mieste.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Pred použitím je potrebné prečítať kartu bezpečnostných údajov produktu a porozumieť jej. Tieto sú k dispozícii na požiadanie a na www.bostik.com.

CERTIFIKÁCIE

- A+ Francúzske nariadenie o VOC

Všetky informácie v tomto dokumente a vo všetkých ostatných našich publikáciách (vrátane elektronických) sú založené na našich súčasných znalostiach a skúsenostiach a sú výhradným (duševným) vlastníctvom spoločnosti Bostik a Den Braven. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť skopirovaná, sprístupnená tretej strane, reprodukováaná, oznámená verejnosti alebo použitá akýmkoľvek iným spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Bostik. Technické informácie v tomto dokumente slúžia ako vodítko a nie sú vyčerpávajúce. Spoločnosť Bostik nenesie zodpovednosť za žiadne poškodenie, priame alebo nepriame, v dôsledku (redakčných) chýb, neúplnosti a/alebo nesprávnosti tohto dokumentu. To zahŕňa okrem iného neúplnosť a/alebo nesprávnosť z dôvodu technologických zmien alebo akýchkoľvek výskumov vykonaných medzi dátumom vydania tohto dokumentu a dátumom, kedy bol zhotovený výrobok. Spoločnosť Bostik si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť znenie tohto dokumentu. Spoločnosť Bostik nemôže niesť zodpovednosť za žiadne poškodenie, priame alebo nepriame, v dôsledku použitia výrobku/výrobkov opísaného/opísaných v tomto dokumente. Pred použitím produktu si používateľ musí prečítať a porozumieť informáciám v tomto dokumente a iných dokumentoch týkajúcich sa produktov. Používateľ je zodpovedný za vykonanie všetkých potrebných testov, aby sa ubezpečil, že výrobok je vhodný na zamýšľané použitie. Nemáme žiadny vplyv na spôsob aplikácie produktu a/alebo okolnosti súvisiace s udalosťami počas skladovania alebo prepravy, a preto nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody. Všetky dodávky sa uskutočňujú výlučne v súlade s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré boli podané na Holandskej obchodnej komore

Bostik Benelux BV

Denariusstraat 11 • NL-4903 RC Oosterhout
Tel.: +421 910 744 111
www.bostik.com

BOSTIK CHYTRÁ

Chytrá digitálna
bostik.com/

Chytrá pomoc
+421 910 744 111

