



S320

SEAL'N'FLEX PERIMETER UNIVERZÁLNY SILIKÓNOVÝ TMEL S NÍZKYM MODULOM

TECHNICKÝ LIST

VÝHODY

- Vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu, vode a počasiu
- Dokonalá priľnavosť na sklo, lakované drevo, keramiku a smaltované podklady
- Trvalo elastický

OPIS PRODUKTU

Bostik S320 SEAL'N'FLEX PERIMETER je všestranný acetoxy silikónový tmel pre dilatačné a konštrukčné škáry, ktorý vytvrdzuje reakciou na vlhkosť a vytvára odolné elastické gumové tesnenie. Výrobok je odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom.

APLIKÁCIE

Bostik S320 SEAL'N'FLEX PERIMETER je špeciálne vyvinutý ako univerzálny tmel na utesnenie konštrukčných a dilatačných škár.

NÁVOD NA POUŽITIE

Spoj so správnymi rozmermi je schopný absorbovať pohyby medzi stavebnými materiálmi. Hĺbka spoja by mala byť vždy v správnom pomere k šírke spoja. Všeobecným pravidlom je pomer hĺbky škáry k šírke škáry pri šírke škáry do 10 mm 1:1, pri šírke a hĺbke minimálne 5 mm. Pre škáry širšie ako 10 mm je hĺbka šírka delená 3 plus 6 mm.



TECHNICKÉ DÁTA

100 % tvarovateľná	DIN 53504 S2	0,30 N/mm ²
Teplota aplikácie		+5°C až +40°C
Základ		Acetoxy silikón
Čas vytvrdzovania	@ +23°C/50% RH	2 mm/24 hodín
Hustota	ISO 1183-1	0,96 g/ml
Predĺženie pri pretrhnutí	DIN 53505/ISO 868	520%
Odolnosť voči mrazu počas prepravy		Do -15°C
Tvrdosť A podľa Shorea	DIN 53505 / ISO 868	15
Tvorba šupky	DBTM 10.00	6-7 minút @ +23°C/50% RH
Teplotná odolnosť		-40°C až +120°C
Pevnosť v ťahu	DIN 53504 S2	1,30 N/mm ²

Tieto hodnoty predstavujú typické vlastnosti a môžu sa líšiť +/- 3%.

OBMEDZENIA

- Nevhodné pre PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mäkké plasty, neoprén a bitúmenové podklady
- Nevhodné pre aplikácie na betón, mramor, olovo, meď a pozinkovanú oceľ

PRÍPRAVA A KONCOVÁ ÚPRAVA POVRCHU

Teplota aplikácie + 5°C až + 40°C (platí pre prostredie aj podklady). Všetky podklady musia byť pevné, čisté, suché, zbavené masťoty a prachu.

Podklady očistite pomocou **Bostik T100**

UNIVERSAL CLEANER.

Bostik S320 SEAL'N'FLEX PERIMETER dokonale priľne bez použitia základného náteru na väčšinu neporéznych podkladov. Pórovité podklady vopred ošetríte pomocou **Bostik T300 UNIVERSAL**

PRIMER. Pred aplikáciou vždy otestujte priľnavosť. Na vyhladenie škáry použite **Bostik T500 FINISHING SOAP.**

MOŽNOSŤ MAĽOVANIA

Bostik S320 SEAL'N'FLEX PERIMETER nie je pretierateľný. Okraje spoja odporúčame prelepiť maskovacou páskou, aby sa zabránilo znečisteniu povrchov, ktoré je potrebné natrieť silikónom.

ČISTENIE

Nevytvrdnutý materiál a náradie je možné vyčistiť pomocou **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky. Ruky je možné čistiť čistiacimi obrúskami **Bostik T150 CLEANING WIPES**.

FARBA/FARBY

- Transparentné
- Čierna
- Biela
- Šedá

BALENIE

- Kartúša 300 ml, 12 v krabici

Špecifikácie výrobku nájdete na online stránke údajov výrobku

SKLADOVATEĽNOSŤ

V neotvorenom originálnom balení pri teplote + 5°C až + 25°C je trvanlivosť do 18 mesiacov od dátumu výroby, skladované na suchom mieste.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Pred použitím je potrebné prečítať kartu bezpečnostných údajov produktu a porozumieť jej. Tieto sú k dispozícii na požiadanie a prostredníctvom webových stránok

CERTIFIKÁCIE

- F-EXT-INT-CC
- G-CC
- A+ francúzske VOC

Všetky informace v tomto dokumente a vo všech ostatných našich publikacích (vrátane elektronických) sú založené na našich súčasných znalostiach a skúsenostiach a sú výhradným (duševným) vlastníctvom spoločnosti Bostik a Den Braven. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť skopirovaná, sprístupnená tretej strane, reprodukováaná, oznámená verejnosti alebo použitá akýmkoľvek iným spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Bostik. Technické informácie v tomto dokumente slúžia ako vodítko a nie sú vyčerpávajúce. Spoločnosť Bostik nenesie zodpovednosť za žiadne poškodenie, priame alebo nepriame, v dôsledku (redakčných) chýb, neúplnosti a/alebo nesprávnosti tohto dokumentu. To zahŕňa okrem iného neúplnosť a/alebo nesprávnosť z dôvodu technologických zmien alebo akýchkoľvek výskumov vykonaných medzi dátumom vydania tohto dokumentu a dátumom, kedy bol zhotovený výrobok. Spoločnosť Bostik si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť znenie tohto dokumentu. Spoločnosť Bostik nemôže niesť zodpovednosť za žiadne poškodenie, priame alebo nepriame, v dôsledku použitia výrobku/výrobkov opísaného/opísaných v tomto dokumente. Pred použitím produktu si používateľ musí prečítať a porozumieť informáciám v tomto dokumente a iných dokumentoch týkajúcich sa produktov. Používateľ je zodpovedný za vykonanie všetkých potrebných testov, aby sa ubezpečil, že výrobok je vhodný na zamýšľané použitie. Nemáme žiadny vplyv na spôsob aplikácie produktu a/alebo okolnosti súvisiace s udalosťami počas skladovania alebo prepravy, a preto nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody. Všetky dodávky sa uskutočňujú výlučne v súlade s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré boli podané na Holandskej obchodnej komore

Bostik Benelux BV

Denariusstraat 11 • NL-4903 RC Oosterhout
Tel.: +421 910 744 111
www.bostik.com

BOSTIK CHYTRÁ

Chytrá digitálna
bostik.com/

Chytrá pomoc
+421 910 744 111

