



Bostik

S730

SILICONE PREMIUM A

PRVOTRIEDNY SILIKÓNOVÝ TMEL NA ACETÁTNEJ BÁZE PRE SANITÁRNE SPOJE

TECHNICKÝ LIST

VÝHODY

- Vynikajúca spracovateľnosť
- Certifikácia EC1 Plus
- Vynikajúca odolnosť proti UV žiareniu, vode a poveternostným vplyvom
- Vynikajúca priľnavosť ku sklu, nalakovanému drevu, keramike a smaltovaným povrchom
- Vysoká odolnosť proti plesniam
- Stálofarebnosť
- Rýchle vytvorenie šupky

POPIS VÝROBKU

Bostik S730 SILICONE PREMIUM A je všestranný silikónový tmel na acetátnej báze pre sanitárne spoje, ktorý vytvrdzuje vplyvom vlhkosti a vytvára odolnú elastickú gumu. **Bostik S730 SILICONE PREMIUM A** spĺňa špecifikácie BREEAM uvedené v kapitole „Zdravie a bezpečnosť“, oddiel 02 Kvalita vzduchu vo vnútri budovy, pre úrovne emisií (produktov) prchavých organických zlúčenín (VOC).

POUŽITIE

Bostik S730 SILICONE PREMIUM A je špeciálne vyvinutý pre odolné elastické tesnenie dilatačných škár v sanitárnych aplikáciách, ako sú kuchyne, kúpeľne, sprchy a priemyselné aplikácie.

SPÔSOB POUŽITIA

Škára so správnymi rozmermi je schopná absorbovať pohyby medzi stavebnými materiálmi. Hĺbka škáry by mala byť vždy v správnom pomere k šírke škáry. Všeobecným pravidlom je pomer hĺbky škáry k šírke škáry pri šírke škáry do 10 mm 1:1, pričom minimálna šírka a hĺbka škáry je 5 mm. Pri škárach širších ako 10 mm zodpovedá hĺbka šírke delenej 3 plus 6 mm.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Modul pružnosti 100%	DIN 53504 S2	0,27 N/mm ²
Rýchlosť nanášania	@ Ø3 mm / 6,3 bar	125 g/min
Teplota pri aplikácii		+5 °C až +40 °C
Báza		Acetoxysilikon
Čas vytvrdenia	@ +23 °C / relatívnej vlhkosti 50 %	2 mm / 24 hodín
Hustota	ISO 1183-1	1,02 g/ml
Predĺženie pri pretrhnutí	DIN 53505 / ISO 868	650%
Stekavosť	ISO 7390	< 2 mm
Pri preprave mrazuvzdorný		Do -15 °C
Pohyb škár		20%
Tvrdosť A podľa Shorea	DIN 53505 / ISO 868	21
Vytvorenie šupky	DBTM 10,00	5–6 minút @ +23 °C / relatívnej vlhkosti 50 %
Teplotná odolnosť		-40°C až +180°C
Pevnosť v ťahu	DIN 53504 S2	1,80 N/mm ²

Tieto hodnoty sú typické vlastnosti a môžu sa líšiť o +/- 3 %.

OBMEDZENIA

- Nehodí sa pre PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mäkké plasty, neoprén a bitúmenové podklady
- Nehodí sa na použitie na betón, mramor, olovo, meď a pozinkovanú oceľ

PRÍPRAVA A KONCOVÁ ÚPRAVA POVRCHU

Teplota nanášania +5 °C až +40 °C (platí pre okolité prostredie a povrchy). Podklad musí byť suchý, čistý a odmastený. Pred aplikáciou na plastový podklad sa odporúča vykonať skúšku priľnavosti. Hladké povrchy (sklo, glazované a smaltované materiály) je potrebné odmastiť prostriedkom na alkoholovej báze, extrakčným benzínom alebo podobným typom rozpúšťadla. Na zabezpečenie priľnavosti k poréznym, nasiakavým podkladom, napr. k minerálom sa odporúča použiť neutrálne silikónové tmely alebo hybrid. Prípadne použite vhodný základný náter. Po nanosení počkajte aspoň 15 minút (max. 4 hodiny) pred aplikáciou silikónu. Na vyhladenie škáry používajte **Bostik Perfect Seal Dokončovací sprej**.

MOŽNOSŤ NATIERANIA

Bostik S730 SILICONE PREMIUM A nie je možné natierať. Odporúčame zakryť okraje škáry maskovacou páskou, aby sa povrchy, ktoré potrebujete natrieť, neznečistili silikónom.

ČISTENIE

Nástroje sa musia po použití očistiť vodou. Ruky si môžete očistiť použitím výrobku **Bostik Perfect Seal Univerzálne utierky** a/alebo vodou a mydlom. Vyvrnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky.

FARBA

- biela

BALENIE

- Kartuša 280 ml, 12 v krabici

Špecifikácie výrobku nájdete na online stránke údajov výrobku

SKLADOVATEĽNOSŤ

V neotvorenom originálnom obale a pri skladovaní na suchom mieste s teplotou medzi +5 °C a +25 °C je skladovateľnosť až 24 mesiacov od dátumu výroby.

08/2024

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente, rovnako ako vo všetkých tlačенých a digitálnych publikáciách, vychádzajú z našich súčasných znalostí a skúseností. Spoločnosť Bostik nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby alebo nepresnosti, ktoré sú dôsledkom zmien v technológii alebo výskume, ku ktorým došlo medzi dátumom vydania tohto dokumentu a dátumom zakúpenia výrobku. Spoločnosť Bostik si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v zložení výrobkov. Pred aplikáciou by sa mal užívateľ zoznámiť s obsahom tohto dokumentu a súvisiacich dokumentov. Okrem toho by mal užívateľ vykonať skúšku a posúdiť vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie. Spôsob aplikácie, podmienky pri skladovaní alebo preprave výrobku sú mimo nášho vedomia a kontroly, a preto za ne spoločnosť Bostik nenesie zodpovednosť. Všetky objednávky sú vykonávané v súlade s platnými obchodnými podmienkami spoločnosti Bostik. Informácie obsiahnuté v aktuálnom technickom liste výrobku sú uvedené v dobrej viere a nie sú vyčerpávajúce.

Bostik Sp. z o.o., ul. Poznańska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
Tel.: +48 61 89 61 740
Email: info@bostik.pl
www.bostik.pl

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Pred použitím je potrebné si prečítať a pochopiť kartu bezpečnostných údajov výrobku. Tie sa dodávajú na vyžiadanie a sú k dispozícii na webových stránkach.

CERTIFIKÁTY

- Emission EC1 Plus
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20LM
- EN 15651-3: S XS1
- Francúzska regulácia VOC A+

BREEAM

BREEAM je popredná svetová metóda hodnotenia odolnosti pre veľké plánovacie projekty, infraštruktúru a budovy. Zisťuje a reflektuje hodnotu vysoko kvalitných výrobkov počas životného cyklu v prostredí stavby, od novej výstavby až po prevádzku a renováciu.

Spoločnosť Bostik je schopná podporovať medzinárodnú schému BREEAM pri vydávaní certifikátov nezávislých tretích strán; to platí aj pre tento výrobok **Bostik S730 SILICONE PREMIUM A**. Vďaka klasifikácii EC1 Plus môže spoločnosť Bostik poskytovať požadované „dôkazy“ podľa oddielu 02 Kvalita vzduchu vo vnútri budovy pre úroveň emisií prchavých organických látok (VOC).

TECHNICKÁ PODPORA

+421 910 744 111