RENO C200 PRO

CAPA PROTECTORA Y CONTRAPISO A BASE DE CEMENTO DE ALTO RENDIMIENTO ECONÓMICO

HOJA DE DATOS TÉCNICOS 02/14/2024

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Fácil de aplicar con llana
- Alto flujo
- Secado rápido

DESCRIPCIÓN

Bostik RENO C200 PRO es un parche de cemento Portland de rápida fijación, capa protectora y contrapiso para uso interior en pisos y paredes. Este producto puede usarse para aplicar una capa fina o un acabado de pluma de hasta 1/2" de profundidad en una aplicación. El revestimiento para pisos se puede instalar después de solo una hora de la aplicación. Bostik RENO C200 PRO se utiliza para parchar y emparejar pisos antes de la instalación de madera dura, madera sólida, laminado, azulejos de cerámica, alfombras y pisos resistentes. Se puede utilizar sobre concreto debidamente preparado; tablas de respaldo cementosas; madera contrachapada estructuralmente sólida para exteriores (solo para uso en interiores/secos); azulejos de cerámica existentes.

- Cumple con ASTM F710
- Alta cobertura
- Tecnología RapidCure™: apta para caminar y resistente a las llanas en tan solo 30 minutos
- Trabajable durante 10 minutos
- Compatible con todos los adhesivos Bostik aprobados para uso en concreto
- Excelente cobertura
- Cero COV (según el cálculo de SCAQMD 1168)
- Funciones para la formación de capas protectoras y el deslizamiento

INSTRUCCIONES DE USO

Lea y comprenda completamente las hojas de datos técnicos y de seguridad antes de comenzar la instalación. Siga los estándares de la industria y las recomendaciones del fabricante de pisos para el diseño, la distribución y la aplicación de materiales para pisos, incluidos los métodos de prueba, la temperatura en el lugar de trabajo y la humedad relativa. **Lleve a cabo siempre una prueba en una zona para garantizar la satisfacción con el producto, incluida la adhesión al sustrato, o para familiarizarse con las técnicas de aplicación adecuadas antes de su uso.**

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar estructuralmente sólidas, limpias y libres de polvo, suciedad, pintura, película jabonosa, residuos adhesivos, grasa, compuestos de curado y otros materiales extraños que podrían inhibir la unión. Para obtener mejores resultados, el material y la superficie deben estar a 45 °F (7 °C) o más. Nota: es responsabilidad del usuario determinar el estado y la idoneidad de todas las superficies antes de la aplicación.

Consulte y siga las normas de la industria para obtener detalles adicionales sobre el uso del sistema para el material de piso que se está instalando (es decir, NWFA, MFMA, TCNA, NTCA, ICRI, etc.) antes de usar RENO C200 PRO.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Tiempo de trabajo	10-15 minutos
Fraguado final	20-30 minutos (según la temperatura, la humedad relativa y la profundidad del parche)
Tiempo de curado	Los recubrimientos como la VCT y la alfombra pueden colocarse en tan solo 1 hora o cuando RENO C200 PRO esté seco.
Contenido de COV	0 g/L (calculado según la regla 1168 del SCAQMD)

COBERTURA (PIES²)*

Espesor	**25 lb**
1/8"	25-35
1/32"	120-140
Capa fina	625-750

*Las tarifas de cobertura son aproximadas, y la cobertura real variará según la tecnología de la aplicación, los desechos u otras condiciones del lugar de trabajo.

Esto sustituye y reemplaza en su totalidad todas las versiones de este documento publicadas previamente. B101174

Varios materiales para pisos tienen requisitos de preparación e instalación de sustratos muy diferentes; los requisitos de preparación e instalación de sustratos son clave para una instalación exitosa independientemente del material para pisos que se instale. Todas las superficies deben ser absorbentes, estar limpias y no deben tener materiales sueltos, aceite, grasa, selladores, curadores, ceras, silicatos, lechada y todos los demás contaminantes de la superficie que puedan inhibir la adhesión adecuada.

RENO C200 PRO se puede utilizar sobre concreto debidamente preparado, pisos de calor radiante y terrazo a base de cemento antes de la instalación de alfombras, vinilo/VCT, madera dura sólida o de ingeniería, porcelana, mármol, granito o revestimiento de pisos de azulejos de cerámica.

MEZCLA

Agregue 25 lb de Bostik RENO C200 PRO a 4 cuartos de agua limpia, fría y potable. **NO AÑADA AGUA EN EXCESO.** No mezcle más material del que se puede usar en 10 a 15 minutos. El material puede volver a mezclarse; no vuelva a templar agregando líquido. La vida útil del material se ve afectada drásticamente por las condiciones del lugar de trabajo, la relación de mezcla de polvo/líquido y las temperaturas del lugar de trabajo y los materiales (es decir, los materiales fríos, el lugar de trabajo y el agua de mezcla prolongarán la vida útil del material).

Requisitos de agua	1 parte de agua por 3 partes de polvo
	4 cuartos (3.8 L) de agua por bolsa de 25 lb

APLICACIÓN

Con la llana sostenida en un ángulo de 45°, coloque el parche en la superficie llenando todas las áreas rotas, depresiones y grietas en el sustrato.

Aplicación sobre concreto:
Las superficies débiles o contaminadas deben limpiarse para obtener concreto sólido y sano por medios mecánicos, como astillado, granallado, esmerilado o escarificado. No se requiere imprimador. Mezcle solo con agua y aplique desde la capa fina hasta ½".

Aplicación sobre madera contrachapada:
Consulte la industria de pisos adecuada y las normas de la APA para la instalación y preparación de contrapisos de madera contrachapada. Limpie y lije la madera contrachapada. Debido a las limitaciones de la madera contrachapada como sustrato, no está diseñada para su uso en exteriores, interiores húmedos o aplicaciones sujetas a tráfico pesado/comercial. Todos los sustratos de madera deben ser estructuralmente sólidos L/360. Si es necesario, prepárelo lijando hasta obtener madera limpia y pura, y asegure las tablas sueltas con tornillos para terraza. Los contrapisos deben ser madera contrachapada de tipo 1, de grado exterior, no tratada y con clasificación APA. Instale desde la capa fina hasta ¼".

Aplicación sobre azulejos de cerámica existentes: asegúrese de que la baldosa cerámica esté limpia y bien adherida al sustrato. Se requiere abrasión mecánica con un disco Carborundum, seguida de un lavado con agua limpia, o limpie la superficie y cebe con un imprimador Bostik aprobado. La instalación debe enjuagarse y secarse minuciosamente antes de aplicar Bostik RENO C200 PRO.

PRECAUCIÓN: algunos pisos pueden contener asbesto. Siga todas las pautas federales, estatales y locales para la eliminación adecuada. Consulte las "Prácticas de trabajo recomendadas para la eliminación de revestimientos de pisos resilientes" del Resilient Floor Covering Institute.

LIMPIEZA

Lave las herramientas inmediatamente con agua.

TIEMPO DE CURADO

No permita el tránsito sobre el piso durante 1 hora. Los recubrimientos como la VCT y la alfombra pueden colocarse en tan solo 1 hora o cuando RENO C200 PRO esté seco. Asegúrese de que RENO C200 PRO esté completamente seco antes de instalar cubiertas o adhesivos sensibles a la humedad. La temperatura, la humedad, el sustrato, el grosor y las condiciones del lugar de trabajo afectarán el tiempo de secado.

LIMITACIONES

- No se recomienda el uso de adhesivo para pisos a base de solvente sobre RENO C200 PRO.
- Para áreas de más de 4 ft^2 con una depresión constante de 1/2", se recomienda el uso de un contrapiso autonivelante Bostik.
- Para aplicaciones verticales, utilice Webcrete® 95.
- Este producto no está diseñado como una superficie de desgaste; se debe instalar un revestimiento de piso adecuado antes de que esté abierto al tránsito normal.
- Al instalar pisos de madera dura, es posible que se requiera un tiempo de secado de 3 a 4 horas de RENO C200 PRO.
- RENO C200 PRO es solo para uso en interiores.
- Las juntas de expansión o aislamiento y las grietas de trabajo deben reflejarse a través de RENO C200 PRO.
- No utilice RENO C200 PRO para llenar juntas de expansión. Aplique con una llana de acero con fuerza suficiente para llenar todos los huecos y asegurar una buena unión.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

La vida útil es de 18 meses a partir de la fecha de fabricación en el embalaje original sin abrir. Conservar a temperaturas entre 60 °F y 90 °F (15.5 °C y 32 °C).

EMBALAJE

Bolsas de 25 lb, 90 por palé

ADVERTENCIA

EL CONTENIDO PUEDE SER NOCIVO POR INGESTIÓN O INHALACIÓN. PUEDE CAUSAR CÁNCER. IRRITANTE. PUEDE IRRITAR LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS. No respirar el polvo. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No ingerir. Manejar con cuidado. Utilizar únicamente en un área bien ventilada o usar una mascarilla. Usar ropa de protección, incluidos guantes, durante la manipulación. Lavarse bien después de manipular.
No reutilizar la bolsa.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

TRATAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS

Contiene carbonato de calcio y sílice de cuarzo. Si entra en contacto con los ojos o en la piel, enjuague con agua durante al menos 15 minutos. Si cae en la ropa, retire la ropa. Si se inhala, llevar a la persona al aire libre. En caso de ingestión, llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico inmediatamente. No induzca el vómito.

VER HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Emergencia química: 800-424-9300 (EE. UU.),
703-527-3887 (internacional)

Emergencia médica: 866-767-5089

LA GARANTÍA LIMITADA se encuentra en www.bostik.com/us. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, BOSTIK RECHAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. A MENOS DE QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN LA GARANTÍA LIMITADA, EL ÚNICO REMEDIO PARA EL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA ES EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO O EL REEMBOLSO DEL MONTO DEL PRECIO DE LA COMPRA. BOSTIK RENUNCIA A CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DIRECTOS, INCIDENTALES, CONSECUENTES O ESPECIALES EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY. LAS EXENCIONES DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS PUEDEN NO SER APLICABLES A CIERTAS CLASES DE COMPRADORES, Y ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, ASÍ QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES PODRÍAN NO APLICARSE A USTED. Es obligación del comprador probar la idoneidad del producto para un uso previsto antes de usarlo. La garantía limitada se extiende solo al comprador original y no es transferible ni asignable. Cualquier queja por un producto defectuoso debe presentarse dentro de los 30 días posteriores a la identificación del problema, y debe enviarse por escrito con el comprobante de compra.

Bostik, Inc.
11320 W. Watertown Plank Road
Wauwatosa, WI 53226
www.bostik.com/us

LÍNEA DIRECTA DE BOSTIK

Ayuda inteligente 1-800-726-7845

Exención de responsabilidad legal: toda la información aquí contenida se considera exacta en la fecha de publicación, se facilita "tal cual" y está sujeta a cambios sin previo aviso. Esto no es una garantía, un acuerdo ni un sustituto del asesoramiento de expertos o profesionales. Bostik Inc. rechaza expresamente y no asume ninguna responsabilidad por el uso de los productos o la confianza depositada en esta información. Es responsabilidad exclusiva del usuario determinar la idoneidad de cualquier producto para su(s) aplicación(es). NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO NI NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUIDA LA IDONEIDAD PARA SU USO EN CUALQUIER DISPOSITIVO MÉDICO O APLICACIÓN MÉDICA), EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS O LA INFORMACIÓN AQUÍ FACILITADA. La información facilitada se refiere únicamente a los productos específicos aquí designados y puede no ser válida cuando dichos productos se utilicen en combinación con otros materiales o en cualquier proceso. El rendimiento del producto, su vida útil y sus características de aplicación dependen de muchas variables, y los cambios en estas variables pueden afectar al rendimiento del producto. Usted es responsable de comprobar previamente la idoneidad de cualquier producto para cualquier uso o aplicación previstos y antes de su comercialización. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una licencia para el uso de cualquier producto de forma que pueda infringir cualquier patente y no debe interpretarse como una incitación a infringir cualquier patente. Revise atentamente la ficha de datos de seguridad del producto.