



Colle Fibre de verre Premium

TOUS TYPES DE REVÊTEMENT FIBRE DE VERRE (JUSQU'À 300 G/M²)

AVANTAGES

- qualité Premium
- pouvoir piégeant élevé
- applicable directement sur le mur (selon la porosité)
- transparente après séchage
- long temps de travail
- excellente peinturabilité

PRODUIT

Colle en dispersion à base de PVAC pour l'encollage de toiles de verre. Pour murs et plafonds normalement absorbants.

APPLICATION

Colle prête à l'emploi, spécialement adaptée à la pose des :

- Toiles de verre à peindre, avec ou sans envers papier
- Textures à peindre
- papier peint vinyle avec envers en papier

MISE EN OEUVRE

Supports admissibles : Plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, supports anciens convenablement préparés, enduits du peintre, enduits de lissage muraux. Panneaux de particules et bois préalablement imprimés avec un de nos primaires adaptés. Sur panneaux ignifuges ou hydrofuges, utiliser un primaire approprié.

Préparation des supports : La notice d'information technique du CSTC n° 194 "Bonne pratique pour la pose de revêtements muraux" décrit les prescriptions pour la préparation du support. Le poseur doit les respecter car cela tombe sous sa responsabilité. Les supports doivent être sains, secs, solides, propres, plans, dégraissés, dépoussiérés et non exposés à des remontées d'humidité. Support trop absorbant ou pulvérulent (plaques de plâtre cartonnées, enduits, etc...) sont préalablement imprégnés d'un primaire approprié. Enlever les anciens papiers peints et les badigeons avec Décoll fibre de verre. Préparer ensuite le support selon les règles.

Anciennes peintures: Enlever les parties non adhérentes. Les peintures doivent être lessivées ou poncées.

Encollage et pose: Bien remuer la colle. Ne pas ajouter de l'eau. Appliquer la colle régulièrement sur le mur au rouleau à poil moyen. Temps ouvert: ± 25-30 min. Maroufler de haut en bas pour évacuer les poches d'air et obtenir un collage parfait. Traiter et réalier les joints et arasements du fabricant de revêtement. Eliminer au fur et à mesure toute trace de colle à l'aide d'une éponge humide et propre. Toile



de verre finie ou pré-peinte: on peut observer dans ce cas un temps de gommage d'environ 5 minutes selon température, absorption des fonds, nervosité et poids du revêtement.

Nettoyage: Nettoyage de la colle non-durcie : eau.

STABILITÉ AU STOCKAGE

12 mois maximum en emballage d'origine, non ouvert, conservé entre +5°C et +30°C. Craint le gel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La Fiche de Données de Sécurité (FDS) est disponible sur demande.

Couleur	Conditionnement	Code
blanc	seau 5 kg	30612663
blanc	seau 10 kg	30613102
blanc	seau 15 kg	30612662

Caractéristiques techniques	
Base	amidon et émulsion PVAC
Consommation	± 250 g/m ²
Température de mise en oeuvre	+15 à +20°C
Temps de gommage	néant
Temps ouvert	± 25-30 min (+15 - +20°C / HR 45 - 65%)
Prise définitive	24 à 48 h.

BOSTIK HOTLINE

Smart help NL + 31 (0) 73-6 244 244

