

Niboplan DE

ENDUIT DE RAGRÉAGE FORTES ÉPAISSEURS AUTONIVELLANTE

AVANTAGES

- Très faible en tension
- Autonivellant avec haute force d'adhérence finale
- Convient pour sol chauffant (consulter Bostik)
- Durcissement et séchage rapide
- Pompable

PRODUIT

Bostik Niboplan DE est une masse d'égalisation, autonivellante à base de ciment, riche en résines. EC-1.

APPLICATION

Niboplan DE convient pour la réalisation de masses d'égalisation plus épaisses et le nivellement de chape à base de ciment, chape à séchage rapide, béton et carrelage en rénovation. Épaisseur: 5 - 40 mm en une seule couche. Niboplan DE peut être recouvert avec PVC, moquette, linoléum, parquet (épaisseur de la couche > 5 mm), caoutchouc et carrelage.

MISE EN OEUVRE

Support: Le support doit être préparé selon DIN 18365 et doit être sec en permanence, exempt de poussière et de fissures et doit résister à l'arrachement et à la compression. L'humidité du support au moment de la pose doit être inférieure à

Chape ciment: 2,0 cm-%
Chape ciment/béton avec sol chauffant: 1,8 cm-%

Préparation: Appliquer dans tous les cas le primaire adapté (dépend du support). Respecter le temps de séchage du primaire. Le primaire évite une absorption trop rapide de l'eau de gâchage par le support. Une fois sec, le primaire normalise le support et évite ainsi la formation de cratères ou de bulles d'air en surface de la couche d'égalisation.

Mise en œuvre: Dans un seau de gâchage propre, verser de l'eau propre et froide. Env. 5.4 litres d'eau pour 30 kg de Niboplan DE. Ajouter ensuite Niboplan DE tout en mélangeant et jusqu'à obtention d'une masse homogène sans grumeaux. Après un temps de 'maturation' d'env. 1 minute, mélanger à nouveau brièvement. Le mélange peut être utilisé pendant env. 15 à 20 minutes. Ne jamais rajouter d'eau après la préparation du mélange. Étaler le produit à l'aide d'une plâtrasse sur le support et régler à l'épaisseur souhaitée. Pour les épaisseurs supérieures à 20 mm prévoir



un joint de dilatation en mousse.

Sol chauffant: Nouveau chauffage de sol à mettre sous pression durant 3 semaines. Ne pas appliquer sur un sol chauffant en fonctionnement. Arrêter le chauffage 72 heures avant l'application du Niboplan DE (max. +15°C). Ensuite mettre en route le chauffage progressivement après minimum 3 jours après l'encollage du revêtements de sol. Suivre les instructions de mise en route du fabriquant

APPLICATION

Type de travail: nouveau et rénovation; en intérieur.

Type de revêtement: PVC/caoutchouc, moquette, linoléum, parquet et carrelage.

Épaisseur: 5 - 40 mm.

Support*

Chape ciment
Ancien carrelage
Bois
anciens restes de
colles

Bostik système de pose de revêtements intérieur

Nibogrund G 17 1:1 • Uniprim 1:1
Primatech • Primatech
Primabois • Uniprim
Uniprim • Primatech

Support*

Chape ciment

Chape anhydrite
Ancien carrelage

Support fermé

Bostik technique de carrelage intérieur

Ardagrip Classic/Ardagrip
Special
Ardagrip Classic (2x)
Ardagrip Special/Ardagrip
Xpress
Ardagrip Special

* En cas de doute consulter Bostik

TEMPS DE SÉCHAGE

Tenir compte d'un temps de séchage de 10 mm/24 h quand le Niboplan DE est appliqué dans une épaisseur de > 10 mm (dépend des circonstances de travail). Une température basse augmente le temps de séchage, une température haute la diminue.

STABILITÉ AU STOCKAGE

Conserver au sec durant 6 mois. Protéger contre l'humidité.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur demande.

Caractéristiques techniques	
Base	ciment modifié par des résines synthétiques, poudre grise
Consommation	ca. 1,7 kg/m ² /mm
Température de mise en oeuvre	+15°C à +20°C (jamais <+5°C ou >+30°C)
Ouverture à la marche	pas avant 2 h/5 mm d'épaisseur
Finition	après 24 h
Convient pour roulettes	oui
Convient pour sol chauffant	oui, voir rubrique sol chauffant
Convient pour parquet	oui, à partir de 5 mm
Produit dangereux	irritant, suivre les conseils mentionnés sur l'emballage
GEV-EMICODE	EC 1
GISCODE	D1
Classification selon DOP	C25-F6
Code	30123521
EAN code	4008373117079
Couleur	gris
Conditionnement	sac papier de 30 kg
Palette	42

BOSTIK HOTLINE

Smart help NL +31 736 244 244
BE +32 9 255 17 17



Bostik BV

Postbus 303
5201 AH 's-Hertogenbosch
Infonl@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
vb.be@bostik.com
www.bostik.be