

Parfix Eco Plus

DUURZAME LIJM VOOR ALLE HOUTSOORTEN

VOORDELEN

- zeer hoge aanvangshechting
- voor alle houtsoorten en alle types parket
- zonder weekmakers (phtalaatvrij)
- snelle doorharding en blokkering van de parketdelen
- bijzonder lage emissiewaarden (Classe A+, EC1+, Der blauwe Engel)

TOEPASSINGEN

Elastische een-componentlijm op basis van Axios™ Tri-linking™ technologie voor het verlijmen van alle types parket op poreuze en geblokkeerde ondergronden (voorbereid volgens DIN 18356):

- samengesteld (2- en 3-laags parket), alle formaten (afgewerkt en onbehandeld)
- massief parket tot 200 mm breed en 23 mm dik
- mozaïek parket
- kopshout
- OSB-platen (geschuurd, spaanplaat en multiplex)
- ideaal voor exotische houtsoorten
- minder geschikt voor kleinformat parketdelen

Parfix Eco Plus voldoet aan de eisen voor schuifsterkte voor elastische parketlijmen volgens DIN EN 14293 en ISO 17178. Geschikt voor alle ondergronden zoals beton, hout, metaal, oude tegelvloeren, cementgebonden dekvloeren en anhydriet dekvloeren.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18356 effen, permanent droog, zuiver, scheurvrij, trek- en drukbestendig zijn en dient zo nodig vakkundig te worden voorbereid en dient te voldoen aan de technische voorschriften van de parketfabrikant.

Cementdekvloer (directe verlijming)

De cementdekvloer schuren en met een industriële stofzuiger grondig schoonmaken. Geen primer gebruiken.

Calciumsulfaatgietdekvloeren (directe verlijming)

De dekvloer opschuren volgens de geldende normen en met een industriële stofzuiger grondig schoonmaken. Geen primer gebruiken.

Gietasfaltdekvloer (directe verlijming)

Nieuwe, goed geschuurde gietasfaltdekvloeren grondig met industriële stofzuiger schoonmaken. Geen primer gebruiken. Oude gietasfaltdekvloeren met Niboground E 30 Plus voorstrijken en in verse toestand Bostik zand S409



strooien.

Wanneer de bovengenoemde ondergronden niet voldoen aan de eisen volgens DIN 18202 „Vlaktetoleranties“ deze met geschikte primer en egaliseermiddelen voorbereiden.

VERWERKING

Verpakkingsinhoud vóór gebruik op kamertemperatuur laten komen. Na het openen de beschermfolie lostrekken en de eventueel gevormde huid verwijderen, niet in het product mengen. Parfix Eco Plus met een getande lijmkam gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. De parketdelen direct in het lijmbed leggen en grondig aankloppen zodat een lijmoverdracht van 100% op de rugzijde van de parketdelen wordt verzekerd. Een dilatatievoeg tussen wanden en het parket voorzien van ongeveer 10 mm. Om de 10 à 15 m² het parket opnieuw aankloppen. Op het moment van de plaatsing moet het vochtgehalte van het hout tussen 7 en 11 % bedragen (volgens EN 13226-13227). De relatieve luchtvochtigheid moet tussen de 45 en 65% liggen voor, tijdens en na de plaatsing van het parket. Lijmvlekken onmiddellijk verwijderen, bijv. met vochtige doekjes.

kleur	Verpakking	artikelcode
bruin	emmer 14kg	30606014
bruin	(2x7kg)	
	emmer 17kg	30605901

OPSLAG EN STABILITEIT

In originele verpakking ca. 6 maanden houdbaar. Droog en koel opslaan. Aangebroken verpakkingen onmiddellijk luchtdicht afsluiten.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op bostikdsd.thewerco.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Basis	elastische ééncomponentlijm op basis van Axios™ Tri-linking™ Technologie
Viscositeit	goed smeerbaar, goede lijmrilstand
Soortelijk gewicht	1,65 g/cm ³
Legtijd (+23°C/50% rel. luchtvochtigheid)	ca. 25 minuten
Aanbevolen lijmkammen	B11-B12-B15
Verbruik	B11: 900 - 1100 g/m ² B12: 1000 - 1200 g/m ² B15: 1100 - 1300 g/m ² of afhankelijk van de ondergrond/parketsoort
Verwerkingsvoorwaarden	Het beste tussen + 18 °C en + 23 °C; ondergrondtemperatuur min. + 15 °C. luchttemperatuur min. + 18 °C. Niet boven 65 % rel. luchtvochtigheid.
Belastbaar	na ca. 12 uur
Schuren en verder afwerken	Op zijn vroegst na 24-28 uur, afhankelijk van de soort parket, absorberend vermogen van de ondergrond en klimaat in de ruimte
Geschikt voor vloerverwarming	ja
Reiniging van het gereedschap	water en zeep
GEV-EMICODE	EC 1 R PLUS - zeer emissiearm
Blauwe Engel	RAL UZ 113
GISCODE	RS10

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0) 73-6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik Belux

Meulestedekaai 86
9000 Gent
Belgi
www.Bostik.be

Bostik BV

De Voerman 8
5215MH 's-Hertogenbosch
Nederland
www.Bostik.nl