

Stucco W-140 DR

ENDUIT MURAL PAUVRE EN POUSSIÈRES, LÉGER ET À PRISE RAPIDE

AVANTAGES

- mise en oeuvre pauvre en poussières
- égalisation de parois et plafonds
- lissage de sols pour la pose de carrelage
- collage de carreaux après env. 4 h

PRODUIT

Stucco W-140 DR est après ajout d'eau, un enduit mural pauvre en poussières à base de ciment avec un durcissement hydraulique et des charges légères.

APPLICATION

Stucco W-140 DR est un mortier d'égalisation pauvre en poussières, haute performance, qui permet de remplir des inégalités, des trous et de fentes importantes. Convient également pour la réparation et le lissage de murs, plafonds et sols. (si finition avec revêtement céramique). Permet de carrelager rapidement grâce au durcissement rapide du Stucco W-140 DR. Supports possibles : supports ciment et autres supports pierreux tels que la maçonnerie, le béton, le plâtre, etc.

CARACTÉRISTIQUES

- pauvre en poussières
- mise en oeuvre aisée
- facile à lisser
- sans tensions, même en couches épaisses
- durcissement hydraulique

MISE EN OEUVRE

Support : Le support doit être stable, sec, exempt de poussières et autres salissures. Enlever les couches qui peuvent influencer négativement l'adhérence telle que la suie. Primairiser des supports absorbants avec Ardagrip Classic, des supports non absorbants avec Ardagrip Xpress. Poncer les supports très lisses ou compacts et primairiser avec Ardagrip Xpress. Si nécessaire faire des essais.

Mélange : Dans un seau de gâchage propre, verser de l'eau propre et froide. Env. 6 litres d'eau pour 20 kg de poudre. Ajouter ensuite Stucco W-140 DR tout en mélangeant et jusqu'à obtention d'une masse homogène sans grumeaux. Nous conseillons d'utiliser un malaxeur électrique. Après un temps de "maturation" d'env. 2 min, mélanger à nouveau brièvement. Le mélange peut être utilisé pendant ± 40 min à +20°C. Ne jamais rajouter d'eau après la préparation du mélange. Tenir compte du temps de travail lors de la



préparation du mélange. Mélanger autant de produit pouvant être utilisé pendant le temps de travail.

REMARQUE

Les caractéristiques sont mesurées à 20°C et 50% HR. Des températures plus basses ralentissent le temps de séchage, des températures plus élevées l'accélèrent. Pour le collage de pierres naturelles sensibles à l'humidité, laisser sécher Stucco W-140 DR complètement. Le produit contient du ciment, réaction alcaline, il faut donc protéger la peau et les yeux. Après contact, rincer abondamment à l'eau.

STABILITÉ AU STOCKAGE

Conserver 6 mois au sec et frais.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de Données de Sécurité (FDS) est disponible sur demande.

Caractéristiques techniques	
Produit	Masse d'égalisation pauvre en poussière à base de ciment avec des ajouts synthétiques
épaisseur	>2 - 40 mm
Temps de mise en oeuvre	env. 40 min à 20°C / 50% HR
Rapport de mélange	env. 6 litres d'eau à 20 kg de poudre
Consommation	env. 1,1 kg/mm/m ²
Poids mortier préparé	1,4 kg/litre
Temps de durcissement	env. 2-3 h, épaisseur > 30 mm le temps de durcissement peut être plus long
Poids maximal du carrelage	19 kg/m ²
Résistance à la compression	après 1 jour: env. 9 N/mm ² après 7 jours: env. 13 N/mm ² après 28 jours : env. 15 N/mm ²
Résistance à la flexion	après 1 jour : env. 2 N/mm ² après 7 jours : env. 3,5 N/mm ² après 28 jours : env. 4 N/mm ²
Couleur	gris
Emballage	20 kg
Palette	42 pièces
Code article	30612617
Code EAN	8713572041327

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 73 - 6244 244
+32 9 - 255 17 17



Bostik BV

Postbus 303
5201 AH 's-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)73 - 6244 244
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
Tel: +32 (0)9 255 17 17
www.bostik.be